



Werksbescheinigung

(DIN 50 049 / EN 10 204)

Abriebfestigkeit DIN EN 12808-2

Produktname	Colorit Premium beige Russland
Herstelldatum	10.11.2010 10:30

Prüfdatum	Probe	L (in mm)	V (in mm ³)
08.12.2010 10:30	1	31,0	250
		35,0	361
	2	39,0	500
		35,5	376
Mittelwert			371,75

CG 1 & CG 2 erreicht

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Bottrop, 09. März 2011

Dr. Hans-Günter Seltmann
- Leiter Qualitätswesen -