



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Научно-исследовательский институт московского строительства
«НИИМосстрой»

119192, Россия
Москва, ул. Винницкая, 8
www.niimosstroy.ru

тел.: (499) 739-30-72
факс: (499) 739-30-86
e-mail: info@niimosstroy.ru

От _____ № _____

На № _____ от _____

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.СЛ27 до 06 августа 2010 г.
Свидетельство № 67 о включении в Реестр испытательных лабораторий



УТВЕРЖДАЮ

Директор института

В.А. Устюгов

_____ 2009г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам испытаний сухой растворной смеси,
легкой, облицовочной, клеевой, на цементном вяжущем «ПЛИТОНИТ С»

Основание: Договор № 262/04/00/09 от 11.03.09

Лаборатория отделочных работ

Заведующий лабораторией Воропаева Р.И.

тел. 499-739-29-98

Регистрационный номер 627/04/09

ГУП «НИИМОССТРОЙ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Иванов

Как видно из результатов испытаний марка по морозостойкости контактной зоны составляет F 25. В то же время прочность сцепления затвердевших растворов с бетонным основанием после 75 циклов составляет 0,72 МПа, что выше минимального требования в 0,5 МПа для клеевых смесей, указанного в ГОСТ 31357-2007 "Сухие строительные смеси на цементном вяжущем. Общие технические условия", что в свою очередь свидетельствует о достаточном запасе прочности раствора, чтобы прогнозировать срок службы 15 лет.

Сухая растворная смесь, легкая, облицовочная, клеевая, на цементном вяжущем «ПЛИТОНИТ С», имеющая марку по морозостойкости F 50 и марку по морозостойкости контактной зоны F 25, соответствует заявленным требованиям по морозостойкости, имеет фактический запас прочности по морозостойкости контактной зоны и прочности по морозостойкости позволяющий прогнозировать срок службы при облицовке керамогранитной плиткой не менее 15 лет и является клеевым составом для приклеивания керамогранита.

Зав. лабораторией
отделочных работ



Р.И.Воропаева

Мл. научный сотрудник



Е.В.Федченко