



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 16 июня 2016 года № 335

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. первого заместителя главного врача  
по организации деятельности учреждения

/И.В. Драй/



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.09. - 19/436 « 19 » 08 2017 года

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы**

**Заявитель:** ООО «Эм-Си Баухеми».

**Место нахождения:** 187341, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17, РФ.

**Основание для проведения экспертизы:** письмо вх. № 9260 от 26.07.2017 г., договор № Б21881 от 26.07.2017 г.

**Объект экспертизы:** образец смеси сухой растворной облицовочной клеевой «ПЛИТОНИТ Ускоренный», производства ООО «Эм-Си Баухеми», 187341, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17, РФ.

**Дата экспертизы:** с 11.08.2017 г. по 14.08.2017 г.

**Состав экспертных материалов:**

- акт отбора проб (образцов) от 26.07.2017 г.,
- протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 10784/1593 от 11.08.2017 г. (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016).

**Вопросы, поставленные перед экспертом:** проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов санитарно-химических исследований образца смеси сухой

Продолжение: листов

с №

по №

**№ А- 0000268055**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76



К экспертному заключению  
от 14.08.17 г. № 78.01. 09-19/436

растворной облицовочной клеевой «ПЛИТОНИТ Ускоренный» на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99.

**Установлено:**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» проведены санитарно-химические исследования образца смеси сухой растворной облицовочной клеевой «ПЛИТОНИТ Ускоренный», изготавливаемой ООО «Эм-Си Баухеми» по ТУ 23.64.10-135-51552155-2017.

По результатам лабораторных исследований:

- уровень выделения химических веществ из образца в воздушную среду при насыщении 1 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>, однократном воздухообмене, температурах 20 и 40 град. С не превышает допустимый (ПДКм.р./с.с. и ОБУВ) и составляет: аммиака – не более 0,2/0,04 мг/м<sup>3</sup>; формальдегида – не более 0,05/0,01 мг/м<sup>3</sup>; фосфорного ангидрида – не более 0,15/0,05 мг/м<sup>3</sup>; диоксида серы – не более 0,5/0,05 мг/м<sup>3</sup>; метилового спирта – не более 1,0/0,5 мг/м<sup>3</sup>; фенола – не более 0,01/0,006 мг/м<sup>3</sup>; изопропилового спирта – не более 0,6/- мг/м<sup>3</sup>; ацетальдегида – не более 0,01/- мг/м<sup>3</sup>, что не превышает допустимый;
- воздушная среда в камерах над образцом после продувки очищенным воздухом при температурах 20 и 40 град. С запаха не имеет, норма – не более 2 баллов;
- содержание оксида хрома (VI) в представленном образце составил - <0,0008 %.

**Заключение:**

Представленный образец смеси сухой растворной облицовочной клеевой «ПЛИТОНИТ Ускоренный», изготавливаемой ООО «Эм-Си Баухеми» по ТУ 23.64.10-135-51552155-2017, по результатам санитарно-химических исследований соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Эксперт: и.о. заведующего отделом гигиены труда



Розуменко А.С.

№ А- 0000268056

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76