

PLITONIT БетонКонтакт –адгезионный праймер для подготовки гладких и слабовпитывающих оснований



Продукт предназначен для предварительной обработки оснований с низким водопоглощением (монолитный бетон, плиты перекрытий, бетонные блоки, цементные штукатурки и т.п.) перед проведением штукатурных, облицовочных работ и работ по устройству полов. Обладает высокой кроющей способностью, грунтовка стен и полов из бетона обеспечивает улучшение сцепления наносимых поверх покрытий – цементных, гипсовых, известково-цементных, известково-гипсовых и полимерных составов.

Фасовка — пластиковое ведро 1,5 кг, 4,5 кг, 15 кг.

- Специализированный грунт для бетона
- Готов к применению
- Грунтовка подходит как для внутренних, так и для наружных работ
- Легко наносится кистью или валиком
- Препятствует водооттоку из смеси

Расход материала

250 г/м².

Условия проведения работ

Температура воздуха и основания во время проведения работ должна быть не менее +5°C.

Подготовка основания

Перед грунтованием поверхность очистить от пыли, грязи, жира, отслаивающихся элементов.

Порядок работы

Перемешать грунт до однородного состояния. грунт БетонКонтакт наносить на подготовленную поверхность кистью или валиком. Время высыхания – около 3 часов.

Внимание

Перед применением грунт необходимо тщательно перемешать. Инструмент и емкости сразу после применения промыть водой. Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°C, относительной влажности воздуха 60±10%. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве.

Меры предосторожности

При выполнении работ использовать перчатки. Избегать попадания дисперсии на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды!

Условия транспортирования и хранения

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -40°C до +40°C, предохранять от прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживание проводить при комнатной температуре до полного оттаивания, без принудительного нагревания. После размораживания перед применением праймер необходимо тщательно перемешать.

Состав

Водная дисперсия синтетических полимеров и минеральных наполнителей. Продукт не содержит растворителей. Пожаробезопасен. Не горюч.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мастики требованиям ТУ 2241-001-51552155-2013 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственность при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Логистическая информация для ведра 1,5 кг

Индивидуальный штрих-код 4607013044890

Количество ведер на паллете – 288 шт.

Логистическая информация для ведра 4,5 кг

Индивидуальный штрих-код 4607013044906

Количество ведер на паллете – 96 шт.

Логистическая информация для ведра 15 кг

Индивидуальный штрих-код 4607013044913

Количество ведер на паллете – 44 шт.