



Nafufill SCC

Ինքնախտացվող, չնստող, արագ պնդացող, ինքնահարթացվող տիպի վերանորոգման շաղախ՝ կոնստրուկցիաների վերանորոգման և մոնտաժման համար

Ապրանքի հատկությունները

- Ինքնախտացվող
- Բարձր հոսունությամբ, չշերտագատվող
- Կիրառվում է կրողունակության վերականգնման համար
- Շատ բարձր դիմադրողականություն ագրեսիվ միջավայրերի նկատմամբ, այդ թվում՝ ծովի ջրի և հակասառցակալման ռեակտիվների
- Շահագործման բնութագրերի արագ ձեռքբերում
- Ոչ ոլորավառ
- Հեշտ և հարմարավետ կիրառում

Կիրառման ոլորտը

- Վերանորոգման շաղախ՝ ինժեներական (ենթակառուցվածքային, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային, էներգետիկ և այլն) և քաղաքացիական (արդյունաբերական, բնակելի, հասարակական և այլն) կառույցների ու շենքերի բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար
- Խտացման հնարավորություն չունեցող (խիտ արմավորված, բարդ երկրաչափական ձև ունեցող և այլն) կոնստրուկցիաների մեջ լցնելու համար, այդ թվում՝ նախալարված
- Այն դեպքերի համար, երբ անհրաժեշտ է կարճ ժամկետում վերանորոգում իրականացնել (ինչպես կաղապարամածի ապամոնտաժման, այնպես էլ լրիվ շահագործման բեռնվածքն ընդունելու հնարավորության առումով)
- Այն կառույցների համար, որոնց տեղամասում հնարավոր չէ արտադրել բարձր տեխնոլոգիական և շահագործման բարձր որակական հատկանիշներով բետոններ
- Ջրի տակ և ջրի մակարդակի փոփոխական գոտիներում բետոնապատման աշխատանքների համար
- Կոնստրուկցիաների և սարքավորումների (այդ թվում՝ անկերների) ամրակապման և մոնտաժման համար
- Հիմքերի և գրունտի (ապարի) հզորացման ու ամրացման համար
- Համապատասխանում է տեխնիկական պահանջներին՝
 - բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների կոռոզիայից պաշտպանության ոլորտում՝ համաձայն ԳՕՍՍ 31384-2008 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների կոռոզիայից պաշտպանություն» և ԿՀ 28.13330.2012 «Շինարարական կոնստրուկցիաների կոռոզիայից պաշտպանություն» ստանդարտների»,
 - ԳՕՍՍ 56378-2015 «Բետոնե կոնստրուկցիաների պաշտպանության և վերանորոգման նյութեր և համակարգեր: Կոնստրուկցիաների վերականգնման ժամանակ վերանորոգման շաղախներին և շփման գոտու կաշտակային միացումներին ներկայացվող պահանջները: EN 1504- 3:2005», դաս R4:

Կիրառման ցուցումներ

Մակերևույթի նախապատրաստում

Բետոնե մակերևույթները պետք է մաքրված լինեն փոշուց, յուղերից, ճարպերից, ցեմենտային կաթից, ինչպես նաև կաշտակային խոչընդոտող այլ նյութերից: Բետոնի նախագծային պահանջների բացակայության դեպքում սեղմման ամրությունը պետք է լինի առնվազն 25 ՄՊա, իսկ պոկման (կտրման) ամրությունը՝ ոչ պակաս 1,5 ՄՊա-ից: Հիմքը պետք է խոնավեցնել, մակերևույթը պետք է լինի փայլատ-խոնավ, բայց ոչ թրջված:

Խառնուրդ

Nafufill SCC-ն լցնել նախապես չափված ջրի մեջ՝ անընդհատ խառնելով այնքան ժամանակ, մինչև ստացվի միասն և առանց գնդիկների բետոնախառնուրդ: Խառնման համար օգտագործել հարկադրական գործողության խառնիչներ կամ դանդաղընթաց երկթիակ խառնակիչներ: Մեկ պարկ (25 կգ) չոր շաղախի համար պահանջվում է 2,5–2,75 լիտր ջուր: Խառնման տևողությունը պետք է լինի առնվազն 3 րոպե:

Մեծ ծավալներ լցնելիս օգտագործել համապատասխան խառնող և տեղափոխող սարքավորումներ: Սարքավորումը պետք է նախապատրաստել աշխատանքի՝ համաձայն «Շահագործման իրահանգի»:

Նյութի հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է պահպանել շինարարական նյութերի մղման կանոնները (կոնսիստենցիայի ընտրություն՝ կախված շրջակա միջավայրի պայմաններից, խողովակների նախնական յուղում/թուղում և այլն):

Լրացուցիչ կապակցող նյութերի և հավելանյութերի կիրառումն անթույլատրելի է:

Տեղադրում

Խառնուրդի անմիջապես հետո իրականացվում է բետոնախառնուրդի տեղադրումը: 15 րոպեից ավելի տևողությամբ տեղադրման դեպքում (թերության վրա) անհրաժեշտ է թեթևակի խտացում (ծակոտկենում, թրթռում և այլն):

Տեղադրման ընթացքում և տեղադրումից հետո առաջին ժամերի ընթացքում անհրաժեշտ է խուսափել տեղադրման վայրի մոտակայքում ուժեղ թրթռումներից:

Նյութի խնամք

Կապման և պնդացման գործընթացը, կախված տեղադրվող շերտի հաստությունից, ուղեկցվում է ավելի կամ պակաս ինտենսիվ ջերմարտադրությամբ:

Nafufill SCC-ն անհրաժեշտ է պաշտպանել արագ չորացումից՝ ուղիղ արևի ճառագայթների և քամու ազդեցության հետևանքով: Խնամքի տևողությունը կախված է արտաքին պայմաններից և սովորաբար կազմում է 1-3 օր:



Nafufill SCC-ի տեխնիկական պարամետրերը

Պարամետրերը*	Չափման միավորը	Արժեքը*	Նշում
Առավելագույն ֆրակցիա	Մմ	5	
Լուծույթային խառնուրդի խտությունը	կգ/մ³	2300	-
Բետոնախառնուրդի շարժունակության մակնիշ՝			
- առանց խճի	-	P1	Կոնի տարածում՝ 27-31 սմ
- խիճ 5-20 մմ	-	P1	
- խիճ 20-40 մմ	-	P5	Կոնի նստվածք՝ >20 սմ
Ձգման/սեղման ամրություն, ոչ պակաս, բնական	ՄՊա	6/30	1 օր անց
	ՄՊա	7,5/45	7 օր անց
	ՄՊա	10/60	28 օր անց
Դինամիկ առածգականության մոդուլ E	ՄՊա	≥25 000	28 օր անց
Ջրակայունություն	ՄՊա	≥1,2	≥W12, 28 օր անց
Ցրտահարության դիմադրություն	Ցիկլեր	≥500	≥F500, 28 օր անց
Նստվածք	մմ/մ	≤ 0	28 օր անց
Ծախսը (չոր խառնուրդ) **	կգ/մ²/մմ	2	
Կենսունակություն	րոպե	40	
Ինքնախտություն	րոպե	15	խառնման բացակայության դեպքում
Շերտերի հաստությունը	մմ	15	շերտի նվազագույն հաստությունը
	մմ	300	շերտի առավելագույն հաստությունը՝ առանց խճի
	մմ	700	շերտի առավելագույն հաստությունը՝ խճով
	մմ	1500	առանձին դեֆեկտների վերանորոգում՝ խճի օգտագործմամբ
Օգտագործման պայմանները	° C	≥5 - ≤ 30	օդի/հիմքի/սյուղի ջերմ
խառնման հարաբերակցությունը			-
- առանց խճի,	քաշային մասեր	100 : 10 - 11	Nafufill SCC՝ ջուր
- խիճ 5-20 մմ	քաշային մասեր	100 : 11,1 : 47,9	Nafufill SCC : ջուր : խիճ
- խիճ 20-40 մմ	քաշային մասեր	100 : 11,4 : 47,9	Nafufill SCC : ջուր : խիճ

*-լուծույթային պարամետրեր՝ առանց խճի:

Nafufill SCC-ի լրացուցիչ տվյալները

Գույն	ցեմենտամոխրագույն
Մատակարարում	25 կգ պարկերում
Պահպանում	Կնքված օրիգինալ փաթեթավորման մեջ պահպանման ժամկետը առնվազն 12 ամիս է: Պահել զով և չոր տարածքում:
Ուտիլիզացում	Տարան ամբողջությամբ դատարկել: Ուտիլիզացնել տեղական կանոնակարգերին համապատասխան:

Անհրաժեշտ է պահպանել աշխատանքային անվտանգ կատարման և աշխատանքի պաշտպանության պահանջները, որոնք պարունակվում են փաթեթավորման վրա և անվտանգության անձնագրերում:

*-բոլոր տեխնիկական արժեքները որոշվում են +23°C ջերմաստիճանի և օդի 50% հարաբերական խոնավության պայմաններում:

**-ծախսի ցուցանիշը կախված է բազմաթիվ պարամետրերից, ուստի ճշգրիտ ծախսը որոշելու համար խորհուրդ է տրվում օբյեկտում կատարել փորձնական քում:

Սույն տեխնիկական նկարագրության մեջ պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է մեր փորձի վրա և ճշգրիտ է սույն փաստաթղթի տվյալ տարբերակի գործողության ընթացքում: Տեխնիկական նկարագրության մեջ բերված տվյալները պետք է անպայմանորեն հարմարեցվեն կոնկրետ կառուցվածքի հետ աշխատանքին, աշխատանքների իրականացման նպատակին և, հատկապես, աշխատանքների կատարման տեղական պայմաններին: Բոլոր տվյալներն ուղղակիորեն կապված են գործող շինարարական նորմերին և կանոններին, որոնք պարտադիր են կատարման համար աշխատանքներն իրականացնելիս: Մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր տվյալների ճշգրտության համար՝ նյութի մատակարարման պայմանագրի և դրանում նշված պայմանների շրջանակներում: Մատակարարման պայմանագիրն արտացոլում է մատակարարման պայմանները և հաճախորդների սպասարկման նվազագույն մակարդակը: Մեր աշխատակիցների՝ տեխնիկական նկարագրության մեջ բերված տեղեկատվությունից տարբերվող խորհուրդները վավեր են միայն այն դեպքում, եթե դրանք տրամադրվել են գրավոր ձևով և հաստատվել են: Գործող շինարարական նորմերն ու կանոնները ցանկացած դեպքում պարտադիր են կիրառման համար:

Հրատարակություն՝ 04/17: Սույն տեխնիկական նկարագրության տվյալ տարբերակում կատարվել են փոփոխություններ: Նախորդ հրատարակություններն այլևս անվավեր են և չեն կարող օգտագործվել: Սույն հրատարակությունը կորցնում է իր ուժը նոր, վերամշակված տարբերակի հրապարակման դեպքում:

«Էմ-Սի Բաուխեմի» ՍՊԸ, • Ավիակոնստրուկտորների պողոտա, տուն 35/4, • 197373, Սանկտ Պետերբուրգ •
 Հեռ.՝ 8-800-555-06-05 (Ռուսաստանի տարածքում ստացիոնար և բջջային հեռախոսներից բոլոր զանգերն անվճար են), Էլ. փոստ՝ info@mc-bauchemie.ru, www.mc-bauchemie.ru