

PLITONIT Ջրամեկուսիչ և տարանջատող մեմբրան SuperElast



10 մ

- ✓ Կանխարգելում է սալիկի ճաքերը և ծածկում է մինչև 3 մմ լայնությամբ ճաքերը
- ✓ Արտաքին և ներքին աշխատանքի համար
- ✓ Նախատեսված է միայն հատակի համար
- ✓ Դիմանում է ջրի ճնշմանը > 2,5 ատմ

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

ՀԵՇՏ Ե ԼԻՆԵԼ ԴՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

Ճկուն, հատակի ջրամեկուսիչ և բաժանարար թաղանթ՝ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար



Ներբեռնել հրահանգը այլ լեզվով/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Կիրառման հատվածը

Ապրանքը նախատեսված է ջրամեկուսիչ, բաժանարար կամ ջրամեկուսիչ-բաժանարար շերտ ստեղծելու համար՝ սալիկապատման աշխատանքների ժամանակ, թույլ ցեմենտային հիմքերի, փայտյա հիմքերի, ինչպես նաև երկաթբետոնե շինարարության ենթակա կամ ճաքերի առաջացման ռիսկ ունեցող այլ հիմքերի վրա: Այն օգտագործվում է, ի թիվս այլ բաների, կանխելու սալիկների ճաքերը, եթե հիմքում շահագործման ընթացքում ճաքեր (3 մմ-ից ոչ ավելի) հայտնվեն:

Աշխատանքների կատարման կարգը

Հիմքի վրա թաղանթի տեղադրումն իրականացվում է սալիկի սոսնձի միջոցով, որի դասը պետք է լինի C2-ից ոչ ցածր՝ կոշտ հիմքերի համար, և C2 S1 կամ C2 S2՝ դեֆորմացվող հիմքերի համար:

1	Հիմքի վրա սոսինձը թափելուց առաջ մակերեսը մաքրել փոշուց և նախաներկել «PLITONIT Նախաներկ Ամրացնող»-ով (թույլ հիմքերի համար) կամ «PLITONIT Նախաներկ Խորը ներթափանցման» / «PLITONIT Նախաներկ 1»-ով (մնացած բոլոր հիմքերի համար)
2	Հիմքի վրա սալիկի սոսինձը թափել 4 մմ ատամնավոր շպատելով՝ ակոսները ձևավորելով գլանափաթեթի կարճ կողմին զուգահեռ
!	Տեղադրել թաղանթը հիմքի վրա և հեռացրեք օդը թաղանթի տակ՝ օգտագործելով հարթ մալա
4	Մեմբրանի երկրորդ շարքը տեղադրել առաջինի հետ կողք-կողքի: Եթե անհրաժեշտ է ապահովել միացման ջրամեկուսացումը, ապա միացման տեղում մեմբրանի երկու շարքերն էլ պատել «PLITONIT Հիդրոէլաստ» ջրամեկուսիչ մածիկով և փակել միացման տեղը «PLITONIT Հիդրոլենտա SuperElast» ջրամեկուսիչ ժապավենով
!	Թաղանթը դրվում է անմիջապես պատի մոտ, համընկնումը չի թույլատրվում: Անկյունները պաշտպանելու համար օգտագործել «PLITONIT Հիդրոէլաստ» ջրամեկուսիչ մածիկը և «PLITONIT Հիդրոլենտա SuperElast» ջրամեկուսիչ ժապավենը

Հետագա երեսպատման աշխատանքները կարող են իրականացվել 72 ժամ հետո: Հետագա երեսպատման աշխատանքների ժամանակ նույնպես օգտագործել C2-ից ոչ ցածր դասի սոսինձ՝ կոշտ հիմքերի համար, և C2 S1 կամ C2 S2՝ դեֆորմացվող հիմքերի համար:

Տեխնիկական բնութագրեր

Հաստությունը՝	~ 0,9 մմ
Լայնությունը՝	1000 մմ
Երկարությունը՝	10 մմ
Հիմքի ճաքերի համակցում	մինչև 3 մմ
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝	-30°C ... + 90°C
Դիմանում է ջրի ճնշմանը՝	>2,5 ատմ

Փոխադրում և պահպանում

Տեղափոխել ծածկված տրանսպորտային միջոցներով՝ բեռների փոխադրման կանոններին համապատասխան: Պահպանել փակ տարածքներում, որոնք ապահովում են փաթեթավորման անվտանգությունը: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 24 ամիս է՝ արտադրության օրվանից: Արտադրության ամսաթիվը նշված է փաթեթավորման վրա:

Կարևոր խորհուրդներ

PLITONIT SuperElast ջրամեկուսիչ-բաժանարար մեմբրանը կիրառվում է PLITONIT C, Plitoflex 2500 և Plitoflex 5000 սոսինձների, «PLITONIT Հիդրոէլաստ» ջրամեկուսիչ մածիկի, «PLITONIT Հիդրոէլաստ 2K» պոլիմեր-ցեմենտային ճկուն ջրամեկուսիչի, ինչպես նաև «PLITONIT Հիդրոլենտա SuperElast» ճկուն ջրամեկուսիչ ժապավենի համակարգում:

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱԶԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ