

PLITONIT S12 հանքային սվաղ՝ ձեռքով և մեքենայական եղանակով կիրառման համար



20
կգ

- ✓ Ուժեղացված է ամրապնդող մանրաթելերով
- ✓ Ձեռքով և մեքենայական կիրառում
- ✓ Հնարավոր է բարձրացումը պնևմատրանսպորտային համակարգով
- ✓ Ճաքակայուն
- ✓ Ձրակայուն

PLITONIT  **Plitonit**
Deutsche
Qualität

ՀԵՃՏ Ե ԼԻՆԵԼ ՊՐՈԳՆԵՍԻՎՆԱԿ

Քսվող շերտ

2-70 մմ



Ներբեռնել հրահանգը այլ լեզվով/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Կիրառման հատվածը

Ծածկույթի տեսակները	
Կերամոգրանիտ	+
Պոլիմերային ձեփամածիկ	+
Պաստառներ	+
Ցեմենտային սվաղ	—
Գիպսային սվաղ	+
Ներկման համար	—
Հիմքերի տեսակները	
Բետոն, երկաթբետոն	+
Ցեմենտային սվաղ, ցեմենտային ջրամեկուսացում	+
Գիպսային սվաղ	—
Աղյուս	+
Գազաբլոկ, կերամգիտաբլոկ, փրփրաբլոկ	+
Աշխատանքների ոլորտը	
Նորմալ խոնավությամբ տարածքներ	+
Բարձր խոնավությամբ տարածքներ	+
Արտաքին աշխատանքներ (ճակատ, ցուլու և այլն)	—
Լողավազաններ	—

Տեխնիկական բնութագրեր

Լցանյութի հատիկների առավելագույն խոշորությունը	0,63 մմ
Առավելագույն խոշորությամբ հատիկների պարունակությունը	Ոչ ավելի, քան 1,5%
Քսվող շերտ	2-70 մմ
Ձրի բանակը	
• 1 կգ խառնուրդի համար	0,27-0,33 լ
• 20 կգ խառնուրդի համար	5,4-6,6 լ
Լուծույթային խառնուրդի շարժունակությունը 5 րոպե անց	140-170 մմ
Լուծույթային խառնուրդի շարժունակությունը 40 րոպեից	Ոչ պակաս, քան 120 մմ
Ձուր պահելու կարողություն	Ոչ պակաս, քան 95%
Շաղախի խառնուրդի կենսունակությունը	4 ժամ
Շաղախի սեղմման ամրության սահմանը 7 օր անց	Ոչ պակաս, քան 3 ՄՊա
Շաղախի սեղմման ամրության սահմանը 28 օր անց	Ոչ պակաս, քան 4 ՄՊա
Շաղախի ամրության սահմանը ճկման ժամանակ 7 օր անց	Ոչ պակաս, քան 1,5 ՄՊա
Շաղախի ամրության սահմանը ճկման ժամանակ 28 օր անց	Ոչ պակաս, քան 2,0 ՄՊա
Շաղախի և բետոնի կաշնունության ամրության ուժեղացումը 7 օրական հասակում	Ոչ պակաս, քան 0,3 ՄՊա
Շաղախի և բետոնի կաշնունության ամրության ուժեղացումը 28 օրական հասակում	Ոչ պակաս, քան 0,4 ՄՊա
Շահագործման ջերմաստիճանը	մինչև +50°C
Բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար արդյունավետ գործունեություն	ոչ ավելի, քան 370 Բք / կգ

Հիմքի պատրաստում

1	Մաքրե՛ք հիմքը կեղտից, փոշուց, յուղերից, ճարպերից, ինչպես նաև շերտազատվող տարրերից:
2	Աշխատանքները սկսելուց առաջ հիմքը, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է մշակվի PLITONIT նախաներկով (նախաներկերի ընտրության աղյուսակը բերված է ստորև)

Հիմքը պետք է համապատասխանի ԿՀ 71.13330.2017-ի պահանջներին և օժտված լինի բավարար կրողունակությամբ Գիպսատվարաթղթե և գիպսամանրաթելային սալերից պատրաստված կմախքային տիպի դեֆորմացվող հիմքերը (տուփեր, միջնապատեր և այլն) պետք է օժտված լինեն բարձր կոշտությամբ և համապատասխանեն ԿՀ 163.1325800.20-ի պահանջներին

Նախաներկերի ընտրությունը՝ կախված հիմքերի տեսակներից, նորմալ խոնավությամբ տարածքներում

Հիմքի տեսակը	PLITONIT խորը թափանցող նախաներկ	PLITONIT նախաներկ 1	PLITONIT վարացող նախաներկ	PLITONIT բետոն/կոնկրետ
Բետոն, երկաթբետոն	—	—	—	+
Ցեմենտային սվաղ / ջրամեկուսացում	+	1:5	—	—
Աղյուս	+	1:5	—	—
Գազաբլոկ, կերամգիտաբլոկ, փրփրաբլոկ	+	1:3	+	—

Շաղախային խառնուրդի պատրաստումը և ձեռքով բամբակեղանակով կիրառումը

Չոր շաղախը խառնելու համար օգտագործել խմելու

ջրամատակարարման ջուրը:

հառնման հարաբերակցությունը. 1 կգ չոր խառնուրդին պահանջվում է 0,27-0,33 լ ջուր (5,4-6,6 լ՝ 20 կգ-ի համար)

1	Զափե՛ք չոր խառնուրդի շաղախման համար անհրաժեշտ սենյակային ջերմաստիճանի ջրի բանակը
2	Լցրե՛ք չոր խառնուրդը նախապես չափված ջրի բանակության մեջ
3	Էլեկտրական խառնիչի կամ գլխադիրով Էլեկտրական շաղախի օգնությամբ 2-3 րոպե խառնե՛ք չոր խառնուրդն ու ջուրը՝ մինչև համասեռ կոնսիստենցիայի ստացումը***
4	Թո՛ղեք շաղախը հանգստանա 5 րոպե և կրկին խառնե՛ք
5	Սվաղային շաղախի խառնուրդը մալաով նետե՛ք մակերեսի վրա կամ բսե՛ք այն պողպատե մածկիչի միջոցով և հարթեցրե՛ք այն՝ օգտագործելով մալա, քերիչ կամ մածկիչ

*** պտտման հաճախականությունը՝ ոչ ավելի, քան 600 պտ/ր

Մեքենայական եղանակով կիրառում

1	Պատրաստե՛ք սվաղային կայանը աշխատանքի՝ համաձայն շահագործման հրահանգի
2	Թրջե՛ք սվաղային կայանի շաղախախողովակը՝ դրա միջով ջուր բաց թողնելով
3	Լցրե՛ք չոր խառնուրդը ընդունիչ բունկերի մեջ և կարգավորե՛ք ջրի մատակարարումը՝ կախված շաղախային խառնուրդի ցանկալի կոնսիստենցիայից
4	Կարգավորե՛ք շաղախի մատուցման «ջահը»
5	Շաղախ ատրճանակը պետք է պահել պատին ուղղահայաց, դրանից մոտ 30 սմ հեռավորության վրա: Շաղախային խառնուրդը բսե՛ք հորիզոնական շերտերով՝ շարժվելով վերևից ներքև, այնպես, որ յուրաքանչյուր հաջորդ շերտը ծածկի նախորդը. դրա համար լոր շերտի ցայտման կետերը պետք է լինի նախորդ շերտի ստորին եզրին
6	Կարգավորե՛ք բավոլ շերտի հաստությունը շաղախային ատրճանակի տեղաշարժման արագությամբ. որքան այն փոքր է, այնքան շերտը հաստ է
7	Շաղախային խառնուրդի բսումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է փակել շաղախային ատրճանակի օդային փականը և լվանալ շաղախախողովակը

Լրացումներ «Մեքենայացված եղանակով բսում» բաժնին

1	խառնուրդի վերին հարկեր բարձրացման բարձրությունը սահմանափակված է սնուցող պնևմոտրանսպորտային համակարգի հզորությամբ
2	խառնուրդի բարձրացումը պնևմոտրանսպորտային տեղակայանքով հնարավոր է համակարգի և փողրակների ամբողջական մաքրման պայմանով

Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքների իրականացման ընթացքում և հաջորդող 3 օրերի ընթացքում օդի և հիմքի ջերմաստիճանը պետք է լինի +5°C-ից մինչև +30°C սահմաններում: Շաղախախառնուրդի ջերմաստիճանը աշխատանքների իրականացման ընթացքում +10°C-ից մինչև +30°C.

Ուշադրություն

Սվաղման աշխատանքներ կատարելիս պետք է առաջնորդվել ՍՊ 71.13330.2017 «Մեկուսիչ և հարդարման ծածկույթներ» պահանջներով. եթե գաջի մակերեսը արագ չորանում է, ապա այն պետք է խոնավացնել առաջին 24 ժամվա ընթացքում. Ծայրակցատեղերը պետք է տեղակայվեն այնտեղ, որտեղ դրանք ավելի քիչ նկատելի են. Աշխատանքի ընդհատման դեպքում սվաղի անավարտ մակերեսը պետք է ավարտվի սուր եզրով (կաշուն ժապավենի միջոցով). Աշխատանքի ընթացքում շաղախի խառնուրդը պետք է պարբերաբար հարել. Արգելվում է հավելյալ բանակությամբ ջուր լցնել պատրաստի շաղախի խառնուրդի մեջ. Նշված բնութագրերը վավեր են 20±2°C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի, 60±10% օդի հարաբերական խոնավության դեպքում. Հետագա հարդարիչ ծածկույթներով երեսպատումը հնարավոր է ոչ շուտ, քան 7 օր հետո. Նախքան կերամիկական սալիկներով երեսպատելը, հիմքն անհրաժեշտ է մշակել PLITONIT նախաներկով կամ PLITONIT Հիդրոէպատ հիդրոմեկուսիչ մածիկով. Չօգտագործել խոնավ տարածքներում առանց հարդարիչ ծածկույթի

Նախագծուշական միջոցներ

խառնուրդը պատկանում է 4-րդ վտանգի դասին (քիչ վտանգավոր նյութեր)՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-ի
Աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործել ձեռնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, շնչառական օրգանների պաշտպանության միջոցներ
խուսափել խառնուրդի աչքերի մեջ ընկնելուց: Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում անմիջապես լվանալ առատ ջրով
ՀԵՌՈՒ ՊԸՅԵԼ ԵՐԵՆԱՆԵՐԻՑ!

Բաղադրություն՝

Գիպսային կապակցանյութեր, պորտլանդցեմենտ, հանքային լցանյութ, մոդիֆիկացնող հավելումներ, պուցոլանային հավելում, ամրանավորող մանրաթելեր

Փոխադրում և պահպանում

խառնուրդը տեղափոխել ծածկված մեքենաներով՝ բեռների փոխադրման կանոններին համապատասխան. Չոր խառնուրդով տուպակները պետք է պահվեն ծածկված, չոր սենյակներում, որոնք ապահովում են փաթեթավորման անվտանգությունը և պաշտպանությունը խոնավությունից. Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետ՝ 12 ամիս է արտադրության օրվանից՝ փոխադրման և պահպանման պայմաններին հետևելու դեպքում

Արտադրողի երաշխիքներ

Արտադրողը երաշխավորում է խառնուրդի համապատասխանությունը ԳՕՍՏ Ռ 58279-2018-ի և ՏՊ 23.64.10-278-51552155-2024-ի պահանջներին՝ սպառողի կողմից փոխադրման, պահպանման պայմանների և սույն հրահանգի ցուցումների պահպանման դեպքում. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատանքների տեխնոլոգիայի չպահպանման, ինչպես նաև սույն հրահանգով և ԿՀ 71.13330-ով չնախատեսված նպատակներով ու պայմաններում դրա կիրառման համար. Չուտ բաշից շեղում ԳՕՍՏ 8.579-2001-ի համաձայն. Արտադրանքը թույլատրված է օգտագործել բաղաբաղական շինարարության բոլոր տեսակներում (Արդո- 370 ԲԿ/ԿԳ, Նյութերի I դաս՝ ըստ ՍանՊԻՆ 2.6.1.25.23-09 «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր (ՃԱՆ 99/2009)»

Սպառումը

~1,2 կգ/մ² 1 մմ շերտի հաստության դեպքում

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱՋԿԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail՝ info@mc-bauchemie.ru