

Ցեմենտային սվաղ PLITONIT S1+ (ՄաքսիՇերտ) ձեռքով քսման համար



25
կգ

- ✓ Ուժեղացված է ամրապնդող մանրաթելերով
- ✓ Կանխում է բորբոսի և սնկիկների առաջացումը
- ✓ Ճաքակայուն
- ✓ Ջրակայուն
- ✓ Հարմար է վերջնական մածիկապատման համար
- ✓ Ճակատային աշխատանքների համար

PLITONIT  **Plitonit**
Deutsche
Qualität

ՀԵՇՏ Ե ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

Քսվող շերտ

2-
50
մմ



Ներբեռնել հրահանգը
այլ լեզվով/
Download the manual in
another language
kz | az | uz | tj | kg | tm |
am | ge | mn

Կիրառման հատվածը

Ծածկույթի տեսակները	
Կերամոգրանիտ	+
Պոլիմերային ծեփամածիկ	+
Պաստառներ	—
Ցեմենտային սվաղ	+
Գիպսային սվաղ	+
Ներկման համար	—
Հիմքերի տեսակները	
Բետոն, երկաթբետոն	+
Ցեմենտային սվաղ, ցեմենտային ջրամեկուսացում	+
Գիպսային սվաղ	—
Աղյուս	+
Գազաբլոկ, կերամիտաբլոկ, փրփրաբլոկ	+
Աշխատանքների ոլորտը	
Նորմալ խոնավությամբ տարածքներ	+
Բարձր խոնավությամբ տարածքներ	+
Արտաքին աշխատանքներ (ճակատ, ցոլով և այլն)	+
Լողավազաններ	—

Տեխնիկական բնութագրեր

Լցանյութի հատիկների առավելագույն խոշորությունը	0,63 մմ
Առավելագույն խոշորությամբ հատիկների պարունակությունը	Ոչ ավելի, քան 5%
Քսվող շերտ	2-50 մմ
Ձրի քանակը	
• 1 կգ խառնուրդի համար	0.17-0.22 լ
• 25 կգ խառնուրդի համար	4,25-5,5 լ
Լուծույթային խառնուրդի շարժունակությունը 5 րոպե անց	115-145 մմ
Լուծույթային խառնուրդի շարժունակությունը 40 րոպեից	Ոչ պակաս, քան 110 մմ
Ձուր պահելու կարողություն	Ոչ պակաս, քան 95%
Շաղախի խառնուրդի կենսունակությունը	4 ժամ
Շաղախի սեղմման ամրության սահմանը 28 օր անց	Ոչ պակաս, քան 5 ՄՊա
Շաղախի կալման ուժը բետոնի հետ	Ոչ պակաս, քան 0,3 ՄՊա
Շահագործման ջերմաստիճանը	-50°C-ից մինչև +60°C
Շաղախի մակնիշը՝ ըստ ցրտակայունության	F100-ից ոչ պակաս
Դիմադրություն ճեղքմանը	ճաքերի տեսողական բացակայություն սվաղի շերտի հաստության ամբողջ տիրույթում
Բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար արդյունավետ գործունեություն	ոչ ավելի, քան 370 Բք / կգ

Հիմքի պատրաստում

1	Մաքրե՛ք հիմքը կեղտից, փոշուց, յուղերից, ճարպերից, ինչպես նաև շերտազատվող տարրերից.
2	Աշխատանքները սկսելուց առաջ հիմքը, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է մշակվի PLITONIT Նախաներկով (Նախաներկերի ընտրության աղյուսակը բերված է ստորև)

Հիմքը պետք է համապատասխանի ԿՀ 71.13330.2017-ի պահանջներին և օժտված լինի բավարար կրողունակությամբ. Գիպսատվարաթղթե և գիպսամանրաթելային սալերից պատրաստված կմախքային տիպի դեֆորմացվող հիմքերը (տուփեր, միջնապատեր և այլն) պետք է օժտված լինեն բարձր կոշտությամբ և համապատասխանեն ԿՀ 163.1325800.20-ի պահանջներին

Նախաներկերի ընտրությունը՝ կախված հիմքերի տեսակներից, նորմալ խոնավությամբ տարածքներում

Հիմքի տեսակը	PLITONIT խորը թափանցող նախաներկ	PLITONIT Նախաներկ 1	PLITONIT Ամրացող նախաներկ	PLITONIT Բետոնյուն ակտ
Բետոն, երկաթբետոն	—	—	—	+
Ցեմենտային սվաղ / ջրամեկուսացում	+	1:5	—	—
Աղյուս	+	1:5	—	—
Գազաբլոկ, կերամիտա բլոկ, փրփրաբլոկ	+	1:3	+	—

Շաղախային խառնուրդի պատրաստումը և ձեռքով բաման եղանակով կիրառումը

Չոր շաղախը խառնելու համար օգտագործել խմելու ջրամատակարարման ջուրը:

Խառնման հարաբերակցությունը: 1 կգ չոր խառնուրդին պահանջվում է 0,17-0,22 լ ջուր (4,25-5,5 լ՝ 25 կգ-ի համար)

1	Զափե՛ք չոր խառնուրդի շաղախման համար անհրաժեշտ սենյակային ջերմաստիճանի ջրի բանակը
2	Լցրե՛ք չոր խառնուրդը Նախապես չափված ջրի բանակության մեջ
3	Էլեկտրական խառնիչի կամ գլխադիրով Էլեկտրական շաղախի օգնությամբ 2-3 րոպե խառնե՛ք չոր խառնուրդն ու ջուրը՝ մինչև համասեռ կոնսիստենցիայի ստացումը*
4	Թո՛ղեք շաղախը հանգստանա 5 րոպե և կրկին խառնե՛ք
5	Սվաղային շաղախի խառնուրդը մալավո՛ւնետե՛ք մակերեսի վրա կամ բսե՛ք այն պողպատե մածկիչի միջոցով և հարթեցրե՛ք այն՝ օգտագործելով մալա, քերիչ կամ մածկիչ

* պտտման հաճախականությունը՝ ոչ ավելի, քան 600 պտ/ր

Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքների իրականացման ընթացքում և հաջորդող 3 օրերի ընթացքում օդի և հիմքի ջերմաստիճանը պետք է լինի +5°C-ից մինչև +30°C սահմաններում: Շաղախախառնուրդի ջերմաստիճանը աշխատանքների իրականացման ընթացքում +10°C-ից մինչև +30°C:

Ուշադրություն

Սվաղման աշխատանքներ կատարելիս պետք է առաջնորդվել ՍՊ 71.13330.2017 «Մեկուսիչ և հարդարման ծածկույթներ» պահանջներով: Եթե գազի մակերեսը արագ չորանում է, ապա այն պետք է խոնավացնել առաջին 24 ժամվա ընթացքում: Ծայրակցատեղերը պետք է տեղակայվեն այնտեղ, որտեղ դրանք ավելի քիչ նկատելի են: Աշխատանքի ընդհատման դեպքում սվաղի անավարտ մակերեսը պետք է ավարտվի սուր եզրով (կաշուն ժապավենի միջոցով): Ծենքերի ճակատները սվաղելիս հուսալի կաշուկություն ապահովելու համար ձգվում է ցանց (20x20 կամ 40x40 մմ բջիջների չափերով): Ցանցը պատին ամրացվում է շախմատածև կարգով 30 սմ բայլով դողերներով՝ գիպսային շերտը քսելիս ընկնելուց խուսափելու համար: Աշխատանքի ընթացքում շաղախի խառնուրդը պետք է պարբերաբար հարել: Արգելվում է հավելյալ բանակությամբ ջուր լցնել պատրաստի շաղախի խառնուրդի մեջ: Նշված բնութագրերը վավեր են 20±2°C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի, 60±10% օդի հարաբերական խոնավության դեպքում: Հետագա հարդարիչ ծածկույթներով երեսպատումը հնարավոր է ոչ շուտ, քան 5-7 օր հետո՝ 5%-ից ոչ ավելի մնացորդային խոնավության պայմանով Նախքան կերամիկական սալիկներով երեսպատելը, հիմքն անհրաժեշտ է մշակել PLITONIT Նախաներկով կամ PLITONIT Հիդրոէլաստ կամ PLITONIT WaterProof Standart ջրամեկուսիչ մածիկներով

Նախագրուշական միջոցներ

Խառնուրդը պատկանում է 4-րդ վտանգի դասին (քիչ վտանգավոր նյութեր)՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-ի
Աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործել ձեռնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, շնչառական օրգանների պաշտպանության միջոցներ
Խուսափել խառնուրդի աչքերի մեջ ընկնելուց: Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում անմիջապես լվանալ առատ ջրով
ՀԵՌՈՒ ՊԱՀՅԵԼ ԵՐԵՆԱԼՆԵՐԻՑՑ!

Քաղադրություն՝

Ավագ, պորտլանդական ցեմենտ, հանքային լցուիչ, ամրացնող մանրաթելեր, փոփոխող հավելումներ

Փոխադրում և պահպանում

Խառնուրդը տեղափոխել ծածկված մեքենաներով՝ բեռների փոխադրման կանոններին համապատասխան: Չոր խառնուրդով տոպրակները պետք է պահվեն ծածկված, չոր սենյակներում, որոնք ապահովում են փաթեթավորման անվտանգությունը և պաշտպանությունը խոնավությունից: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետ՝ 12 ամիս է արտադրության օրվանից՝ փոխադրման և պահպանման պայմաններին հետևելու դեպքում

Արտադրողի երաշխիքներ

Արտադրողը երաշխավորում է խառնուրդի համապատասխանությունը ԳՕՍՏ 33083-ի և ՏՊ 23.64.10-060-51552155-2025-ի պահանջներին՝ սպառողի կողմից փոխադրման, պահպանման պայմանների և սույն հրահանգի ցուցումների պահպանման դեպքում: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատելու տեխնոլոգիային չհետևելու, ինչպես նաև սույն հրահանգներով չնախատեսված նպատակների և պայմանների համար դրա օգտագործման համար: Չուտ քաշից շեղում ԳՕՍՏ 8.579-2001-ի համաձայն: Արտադրանքը թույլատրված է օգտագործել քաղաքացիական շինարարության բոլոր տեսակներում (Արդյ՝ 370 Բկ/կգ, նյութերի I դաս՝ ըստ ՍանՊին 2.6.1.25.23-09 «Ճառագայթային անվտանգության նորմեր (ՃԱՆ 99/2009)

Սպառումը

~1,25-1,35 կգ/մ²՝ շերտի 1 մմ հաստության դեպքում

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail՝ info@mc-bauchemie.ru