

«PLITONIT B PROFI» սուսինձ կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի համար



25
լու
5 կգ

Սոսնձի դասը՝ C1 TE

- ✓ Բաց ժամանակը՝ 30 րոպե
- ✓ Աշխատանքի բարձր հարմարավետություն
- ✓ Ներքին և արտաքին աշխատանքների համար
- ✓ Հարմար է «տաք հատակ» համակարգի համար

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

ՀԵՏ Ե ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

Սալերի առավելագույն չափսը ներքին կիրառման համար

Սալերի առավելագույն չափսը արտաքին կիրառման համար

900 x 900 մմ



Ներբեռնել իրահանգը այլ լեզվով/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Կիրառման հատվածը

Ծածկույթի տեսակները	Հատակ	Պատեր
Կերամոգրանիտ	+	+
Կերամիկական սալիկներ	+	+
Կլինկերային սալիկներ	+	+
Բնական և արհեստական քար	+	+
Խճանկար և թափանցիկ սալիկներ	—	—
Հիմքերի տեսակները	Հատակ	Պատեր
Չդեֆորմացվող՝ բետոն, երկաթբետոն, բջջային բլոկներ, աղյուս, ցեմենտային սվաղներ և չդեֆորմացվող հիմքերի այլ տեսակներ	+	+
Ինքնահարթեցվող հատակ (համալիր, ցեմենտային)	+	—
Կառուցվածքային և ջերմային դեֆորմացիաների ենթակա հիմքեր	—	—
Գիպսասովարաթող թափաթիկ, գիպսամանրաթելային սալեր, մազնեցիկմանկան ապակեթելային սալեր	+	+
Բարձր՝ ցեմենտատաշեղային սալեր, կողմորոշված տաշեղային սալեր	+	+
Առավել բարձր՝ «սալիկը սալիկի վրա», հին ալկալիկային ներկերով ծածկված	—	—
Գիպսային սվաղներ, ակոսապատ գիպսային սալեր	+	+
Աշխատանքների ոլորտը	Հատակ	Պատեր
Նորմալ խոնավությամբ տարածքներ	+	+
Բարձր խոնավությամբ տարածքներ	+	+
Արտաքին աշխատանքներ (ճակատ, զոկո և այլն)	+	+
Լողավազաններ	+	+
Համատեղելիություն «տաքացվող հատակ» համակարգի հետ (ջրային և էլեկտրական)*	+	+

* «Տաքացվող հատակ» համակարգի հետ սալիկապատման տեխնոլոգիային ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ plitonit.ru կայքում

Տեխնիկական բնութագրեր

Լցանկության հատիկների առավելագույն խոշորությունը	0,63 մմ
Սուսինձային կարի առավելագույն հաստությունը	15 մմ
Ձրի բանակը	
• 1 կգ խառնուրդի համար	0,21-0,26 l**
• 25 կգ խառնուրդի համար	5,25-6,5 l
Դիմադրություն սայթաքմանը, ոչ ավելի	0,5 մմ
Բաց աշխատանքային ժամանակը շփման մակերեսի վրա, րոպե	30 րոպե
Սալիկի ճշտգրման ժամանակը, ոչ պակաս	30 րոպե
Շաղախի խառնուրդի կենսունակությունը	4 ժամ
Քայլելու և աշխատանքները կատարելու հնարավորություն	24 ժամ
Գործարկման ջերմաստիճանային ռեժիմը	-50°C-ից մինչև +70°C
Շաղախի մակնիշը՝ ըստ ցրտակայունության	F150
Կաշուն կարերի ամրությունը 28 օրվա ընթացքում՝ օդային չոր միջավայրում հայտնվելուց հետո:	≥ 1,0 ՄՊա
Կաշուն կարերի ամրությունը ջրային միջավայրում հայտնվելուց հետո	≥ 0,5 ՄՊա
Կաշուն կարերի ամրությունը ցիկլային սառեցումից և հալվելուց հետո	≥ 0,5 ՄՊա
Սոսնձային միացման ամրությունը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից հետո	≥ 0,5 ՄՊա

** Հատակի ծածկույթի մոնտաժման դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել ջրի առավելագույն թուլարմի բանակությունը, իսկ պատերի մոնտաժման դեպքում՝ միջին արժեքը:

Հիմքի պատրաստում

1	Մաքրե՛ք հիմքը կեղտից, փոշուց, յուղերից, ճարպերից, ինչպես նաև շերտազատվող տարրերից:
2	Աշխատանքները սկսելուց առաջ հիմքը, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է մշակվի PLITONIT նախաներկով (նախաներկերի ընտրության աղյուսակը բերված է ստորև):

Հիմքը պետք է համապատասխանի ԿՀ 71.13330.2017-ի պահանջներին և ունենա բավարար կողողունակություն
Գիպսասովարաթող թափաթիկ, գիպսաթելավոր թերթերից և ապակեմազնեցիկային թերթերից պատրաստված կարկասային տիպի դեֆորմացվող հիմքերը (տուփեր, միջնապատեր և այլն) պետք է ունենան բարձր կոշտություն և համապատասխանեն ԿՀ 163.1325800.20-ի պահանջներին:
«Տաք հատակ» համակարգով հագեցած հիմքերի վրա աշխատանքներ իրականացնելու դեպքում խորհուրդ է տրվում անջատել «տաք հատակ» համակարգը աշխատանքների կատարումից 2 օր առաջ:

Նախաներկերի ընտրությունը՝ կախված հիմքերի տեսակներից, նորմալ խոնավությամբ տարածքներում

Հիմքի տեսակը	PLITONIT Խորը թափանց ող նախաներ կ	PLITONIT Նախաներ կ 1	PLITONIT T Ամրաց նող նախաներ կ	PLITONIT Բետոն/Կո նտակտ
Բետոն, երկաթբետոն	—	—	—	+
Ցեմենտային սվաղներ, աղյուս, ցեմենտ-ավազային խառնուրդներ, ինքնահարթեցվող հատակներ	+	1:5	—	—
Ցեմենտային ջրամեկուսացում	+	1:5	—	—
Բջջային հիմքեր (զազաբետոն, փրփրաբետոն և այլն)	—	—	1:2	—
Թույլ, թափվող և փոշոտող հիմքեր	—	1:2	1:2	—
Գիպսակարտոնե, գիպսամանրաթելային, ապակեմազնեցիկային, ցեմենտաթելոկային և կողմորոշված թելոկներով սալեր	+	1:5	—	—
Գիպսային սվաղներ, ակոսապատ գիպսային սալեր	Գիպսային սվաղների երեսպատման դեպքում խորհուրդ է տրվում նախապես կիրառել PLITONIT WaterProof Standard կամ PLITONIT ГидроЭласт ջրամեկուսիչ մածուկներից պատրաստված բաժանիչ շերտ			

Հիմքի նախապատրաստումը բարձր խոնավություն ունեցող տարածքներում և «թաց» գոտիներում

Լոգասեղանի պատեր և հատակներ	Անկախ հիմքի տեսակից՝ պետք է իրականացնել ջրամեկուսացում PLITONIT WaterProof Standard կամ PLITONIT
Խոհանոցի աշխատանքային գոտի	Հիդրոէլաստ մածուկի մեկ շերտով
Տնտեսության հատակ և պատեր	Անկախ հիմքի տեսակից՝ պետք է իրականացնել ջրամեկուսացում PLITONIT WaterProof Standard կամ PLITONIT
	Հիդրոէլաստ մածուկի երկու շերտով

Շաղախի խառնուրդի պատրաստում

Չոր շաղախը խառնելու համար օգտագործել խմելու ջրամատակարարման ջուրը:
խառնման հարաբերակցությունը. 1 կգ չոր սոսինձային խառնուրդի համար պահանջվում է 0,21-0,26 լիտր ջուր (5,25-6,5 լիտր 25 կգ-ի համար)

1	Չափե՛ք չոր խառնուրդի շաղախման համար անհրաժեշտ սենյակային ջերմաստիճանի ջրի քանակը
2	Լցո՛ւք չոր խառնուրդը նախապես չափված ջրի քանակության մեջ
3	Էլեկտրական խառնիչի կամ գլխադիրով Էլեկտրական շաղախի օգնությամբ 2-3 րոպե խառնե՛ք չոր խառնուրդն ու ջուրը՝ մինչև համասեռ կոնսիստենցիայի ստացումը***
4	Թո՛ղ ղեք շաղախը հանգստանա 5 րոպե և կրկին խառնե՛ք

*** պտտման հաճախականությունը՝ ոչ ավելի, քան 600 պտ/ր

Աշխատանքների կատարման կարգը

1	Պատրաստի շաղախային խառնուրդը հավասարաչափ բւել հիմքին հարթ քերիչով շալատելով և հաղորդել սանրվածքային կառուցվածք՝ ատամնավոր շալատելի օգնությամբ
2	Շաղախի խառնուրդը պետք է կիրառվի այնպիսի տարածքի վրա, որը կարելի է սալիկապատել 40 րոպեի ընթացքում (բաց աշխատանքի ժամանակ)
3	Սալիկը տեղադրել տսնձային լուծույթի վրա և թելեւ պտտող շարժումներով սեղմել դրա մեջ (600x600 մմ-ից մեծ չափի սալիկների դեպքում օգտագործել հատուկ թրթռակցիչ սարքեր)

Հավելումներ «Աշխատանքների կատարման կարգը» բաժնին

	Շալատելի ատամնիկի բարձրությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով սալիկի ամենաերկար կողմի չափը			
1	Սալիկի ամենաերկար կողմի երկարությունը	մինչև 30 մմ	30-ից մինչև 60 սմ	60 սմ-ից ավելի
	Մածկիչի ատամի բարձրությունը, մմ	6-8 մմ	10 մմ	12 մմ
2	Լողավազանների, ճակատների, տեռասների, պատշգամբների, տաք հատակների, ինչպես նաև 2 մմ-ից ավելի հետևի երեսի բարձրությամբ կամ 30x30 սմ-ից ավելի մեծությամբ սալիկների երեսապատելիս՝ սալիկների տակի դատարկություններից խուսափելու և կաշտության ուժը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է սոսինձը կիրառել համակցված մեթոդով (ինչպես հիմքի վրա, այնպես էլ սալիկի հետևի երեսին)։ Սոսինձը կիրառվում է հիմքի վրա, ինչպես նկարագրված է վերևում։ Սալիկի հակառակ երեսին սոսինձը նախ բւել 2-4 մմ ատամնիկ ունեցող շալատելով, այնուհետև հարթ շալատելի օգնությամբ հավասարաչափ տարածել սոսնձի շերտը սալիկի ողջ մակերեսով։			
3	Սալիկները տեղադրվում են բաց կարերով՝ հարթեցումը կատարելով համապատասխան հարմարանքների միջոցով՝ սալիկների հարթեցման համակարգ, սեպեր կամ խաչիկներ։			
4	Միջանցիկ բամիները, բարձր ջերմաստիճանը, ինչպես նաև հիմքի բարձր կլանող հատկությունը նվազեցնում են սոսնձի աշխատանքային ժամանակը և շտկման հնարավորությունը			

Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքներն իրականացնելիս և հաջորդ 3 օրվա ընթացքում օդի, հիմքի և սալիկների ջերմաստիճանը պետք է լինի +5 °C-ից +30 °C սահմաններում: Աշխատանքի ընթացքում շաղախի խառնուրդի ջերմաստիճանը պետք է լինի +10°C-ից մինչև +30°C: Արտաքին աշխատանք կատարելիս մակերեսը պետք է պաշտպանված լինի տեղումներից:

Ուշադրություն

Սալիկապատ հատակի վրա քայլելը և կարերի երեսպատումը թույլատրվում է ոչ շուտ, քան 24 ժամ հետո: Տաքացվող հատակների միացումը և խոնավակայուն գիպաստովարաթողթ սալիկներով երեսպատված մակերեսների վրա հետագա աշխատանքների կատարումը հնարավոր է սալիկների տեղադրումից ոչ շուտ, քան 3 օր անց:

Նշված ժամանակային բնութագրերը վավեր են շրջակա միջավայրի (20±2)°C ջերմաստիճանի և (60±10)% օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում, իսկ այլ ջերմախոնավային պայմաններում դրանք կարող են փոփոխվել: Աշխատանքներ կատարելիս պետք է առաջնորդվել ընդհանուր շինարարական աշխատանքների կատարման հրահանգներով և շինարարության մեջ անվտանգության տեխնիկայով: Սալիկները ղեկուց առաջ չթօշել, սալիկների հետևի երեսը մաքրել փոշուց և կեղտից: Աշխատանքի ընթացքում շաղախի խառնուրդը պետք է պարբերաբար հարել, ձևարավոր է խառնուրդի գույնի տարբերություն տարբեր խմբաբանակների միջև՝ կախված արտադրման վայրից և այլ գործոններից: խառնուրդի գույնը չի ազդում արտադրանքի հայտարարված տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանության վրա:

Նախագրողական միջոցներ

խառնուրդը պատկանում է 4-րդ մտանգի դասին (քիչ վտանգավոր նյութեր)՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-ի
Աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործել ձեռնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, շնչառական օրգանների պաշտպանության միջոցներ
Խուսափել խառնուրդի աչքերի մեջ ընկնելուց: Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում անմիջապես լվանալ առատ ջրով
ՀեՆՈՒՂԱԳԵԼ ԵՐԵՆԱԼՆԵՐԻՑ!

Բաղադրություն՝

Պրոտեկոն ցեմենտ, քվարց ավազ, ֆունկցիոնալ հավելումներ:

Փոխադրում և պահպանում

խառնուրդը տեղափոխել ծածկված մեքենաներով՝ բեռների փոխարժեքի կանոններին համապատասխան: Չոր խառնուրդով տուպրակները պետք է պահվեն ծածկված, չոր սենյակներում, որոնք ապահովում են փաթեթավորման անվտանգությունը և պաշտպանությունը խոնավությունից: Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը՝ 12 ամիս է՝ արտադրության օրվանից՝ տեղափոխման և պահպանման պայմաններին հետևելու դեպքում:

Արտադրողի երաշխիքներ

Արտադրողը երաշխավորում է PLITONIT V PROFI խառնուրդի համապատասխանությունը ԳՕՍՏ Ռ 56387-ի C1 TE դասին և ՏՊ 5745-261-51552155-2016 տեխնիկական պայմաններին, սպառողի կողմից տեղափոխման, պահպանման պայմանների և սույն հրահանգի ցուցումների պահպանման դեպքում: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատելու տեխնոլոգիային չհետևելու, ինչպես նաև սույն հրահանգներով չնախատեսված նպատակների և պայմանների համար դրա օգտագործման համար: Չուտ քաշից շեղում ԳՕՍՏ 8.579-2002-ի համաձայն: Արտադրանքը հաստատված է բաղաբացիական շինարարության բոլոր տեսակների մեջ օգտագործման համար (ԱՖՀ<370 Բք/կգ, համաձայն 6ԱՍ-99/2009 ՍանՊին 2.6.1.2523-09):

Սպառումը

Նյութի ծախսը՝ ըստ օգտագործվող շալատելի ատամնիկների բարձրության				
Սալիկի ամենաերկար կողմի երկարությունը	մինչև 20 մմ	20-ից 30 սմ	30-ից մինչև 60 սմ	60 սմ-ից ավելի
Մածկիչի ատամի բարձրությունը, մմ	6	8	10	12
խառնուրդի ծախսը 1 մ²-ի համար, կգ	3,98	5,3	6,63	7,95
Սալիկապատման մակերեսը՝ 1 պարկ (25 կգ) տոննդի օգտագործման դեպքում, մ²	6,3	4,7	3,8	3,1

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱԶԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail՝ info@mc-bauchemie.ru