

PLITONIT PLITOFLEX MONTAGE գերամուկ Ֆիքսացիայի մոնտաժային սուսինձ



280 մլ

- ✓ MS պոլիմեր
- ✓ 350 կգ/մ²՝
նախնական
ծանրաբեռնվածություն
- ✓ Մինչև 200%՝
երկարացում մինչև
պատռվելը
- ✓ 30 րոպե՝
նախնական
կարծրացում
- ✓ Ներքին և
արտաքին կիրառման
համար

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

ՀԵՇՏ Ե ԼԻՆԵԼ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ

Հարմար է ցանկացած տեսակի նյութերի կապման
համար՝ ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին
աշխատանքների համար

Ներբեռնել հրահանգը այլ լեզվով/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Կիրառման հատվածը

Կիրառվում է ներքին և արտաքին մոնտաժման և կապման համար՝
այնպիսի տարրերի, ինչպիսիք են՝ պատի պանելները, պլինթուսները,
շեմերը, ջրահեռացման խողովակները, սանիտարական
ֆիտինգները, հայելիները, սալիկապատման տարրերը (թափնված
դիտահորերի, էկրանների, սեղանածածկերի և այլնի մոնտաժման
ժամանակ), հնարավոր է օգտագործել որպես քիմիական անկերի
այլընտրանք՝ ոչ պատասխանատու կառուցվածքների և տարրերի
մոնտաժման դեպքում (թեթև կահույքի և տեխնիկայի կախովի
մոնտաժ՝ թույլ հանքային հիմքերի վրա)։

Կացվող հիմքերի տեսակները	Պատեր
Կերամոգրանիտ	+
Կերամիկական սալիկներ	+
Բնական բար (բացախաթթվի նկատմամբ կայուն)	+
Արհեստական բար	+
Ապակի (այդ թվում՝ հայելիներ)	+
Պլաստիկ	+
Փայտ / Նրբատախտակ / SLS / OSB և այլն	+
Մետաղ (այդ թվում՝ ալյումին)	+
Բետոն և այլ հանքային նյութեր	+
Օրգանական ապակի / պոլիկարբոնատ	-

* «Տաքացվող հատակ» համակարգի հետ սալիկապատման տեխնոլոգիային ավելի
մանրամասն կարող եք ծանոթանալ plitonit.ru կայքում

Տեխնիկական բնութագրեր

Գույն	Սպիտակ
Հիմք	STP պոլիմեր
Կալման նվազագույն շերտ	2-3 մմ
Կիրառման ջերմաստիճանային ռեժիմ	+5°C-ից մինչև +35°C
Գործարկման ջերմաստիճանային ռեժիմը	-40°C-ից մինչև +90°C
Խտությունը	1,58 ± 0,03 գ/սմ3
Երկարացում մինչև պատռվելը	200%

Հիմքի պատրաստում

- Հիմքը, որի վրա նախատեսվում է բեռն ստանձնել, անհրաժեշտ է
մաքրել կեղտից և փոշուց, հեռացնել շերտավորվող
հատվածները, յուղագրկել և չորացնել։

Աշխատանքների կատարման կարգը

- Կտրեք բարձրիցի ծայրը և պտտելով հագցրեք գլխադիրը։
- Կտրեք ծայրափողակի ծայրը՝ նախատեսված կարի չափին
համապատասխան (բայց ոչ պակաս, քան 3 մմ տրամագծով)։
- Տեղադրեք բարձրիցը սուսինձի ատրճանակի մեջ։
Արտադրանքի բարձր մածուցիկությունը հաշվի առնելով՝
ընտրեք համապատասխան ատրճանակ։
- Քսեք սուսինձը հիմքերից մեկի վրա՝ զվերով՝ 10-15 սմ
հեռավորության վրա (օդի շրջանառությունն ապահովելու
համար)։
- Մոսնձվող մակերեսներն իրար սեղմեք։

Թարմ կարը թույլատրվում է հարթեցնել շալատելով։ Չկոշտացած
նյութը կարելի է հեռացնել լուծիչով, իսկ կոշտացածը՝ միայն
մեխանիկական եղանակով

Աշխատանքի կատարման պայմանները

Աշխատանքների ընթացքում և դրան հաջորդող 3 օրերի ընթացքում
օդի, հիմքի և սալիկի ջերմաստիճանը պետք է լինի +5°C-ից +30°C
սահմաններում։

Ուշադրություն

Մոնտաժված միացման երկարակեցությունը կախված է
աշխատանքների ճիշտ կատարումից։ Խուսափե՛ք սոսնձի հետ շփումից
այն պնդանալու ընթացքում։ Մի՛ քսեք սառած մակերեսներին։
Պնդացման ընթացքում խուսափե՛ք սպիրտների կամ լուծիչների հետ
շփումից։ Մի՛ օգտագործեք այն դեպքերում, երբ հնարավոր է մշտական
ջրի մեջ ընկղմումը։ Արտադրանքն ունի բարձր դիմադրողականություն
ջրի (պարբերական շփումների դեպքում), ալիֆատիկ լուծիչների,
հանքային յուղերի, քսուքների, սոսրացված օրգանական թթուների և
հիմքերի նկատմամբ։ Ցածր դիմադրողականություն արժանատի
լուծիչների, խտացված թթուների և բլորացված ածխաջրածինների
նկատմամբ։

Նախազգուշական միջոցներ

ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱԼՔ:

Վնասակար է կոլ տալու դեպքում

Աշխատանքի ընթացքում օգտագործե՛ք ձեռնոցներ, հատուկ
հագուստ և աչքերի պաշտպանության միջոցներ։

Աշխատանքից հետո ձեռքերն ու դեմքը մանրակրկիտ լվացեք։

ՄԱՐԿԻ ՀԵՏ ԾՓՄԱՆ ԴԵՊՅՈՒՄ լվացեք մեծ քանակությամբ ջրով,

եթե գրգռվածությունը շարունակվում է, դիմեք բժշկի։

ԱԶԶԵՐԻՆ ԸՆԿՆԵԼՈՒ ԴԵՊՅՈՒՄ. Զգուշորեն լվանալ ջրով մի քանի
րոպեի ընթացքում։ Հեռացրեք կոնտակտային ոսպնյակները, եթե

դրանք օգտագործում եք, և եթե դա հեշտ է անել, շարունակեք
ողողել ձեր աչքերը։ Եթե աչքերի գրգռումը շարունակվում է, դիմեք
բժշկի։

ՀԵՏՈՒ ՊԱՅԵԼ ԵՐԵՆԱԼՆԵՐԻՑ!

Բաղադրություն՝

STP պոլիմեր

Փոխադրում և պահպանում

Փոխադրում ծածկված տրանսպորտային միջոցներով, որոնք
ապահովվում են անվտանգությունը մեխանիկական վնասվածքներից։
Պահել արտադրողի փակ փաթեթավորմամբ՝ պահեստային
տարածքներում, այնպիսի պայմաններում, որոնք բացառում են սոսնձի
մեջ օտար նյութերի ներթափանցումը և մթնոլորտային տեղումների
ազդեցությունը։ Տեղափոխել և պահել +5°C-ից +25°C ջերմաստիճանի
պայմաններում։

Արտադրողի տարայի մեջ պահպանման ժամկետը 12 ամիս է՝
արտադրության օրվանից։

Արտադրողի երաշխիքներ

Արտադրողը երաշխավորում է մոնտաժային սոսնձի համապատասխանությունը արտադրողի տեխնիկական պայմաններին, եթե սպառողը պահպանում է տեղափոխման, պահպանման պայմանները և սույն հրահանգի ցուցումները: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի հետ աշխատելու տեխնոլոգիային չհետևելու, ինչպես նաև սույն հրահանգներով չնախատեսված նպատակների և պայմանների համար դրա օգտագործման համար:

Չուտ քաշից շեղում ԳՕՍՏ Ռ 8.579-2002-ի համաձայն:

Նյութի սպառում

280 մլ 11 մ.շ. 5 մմ տրամագծով շերտեր

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱԶԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail` info@mc-bauchemie.ru