

Əl ilə və maşınla tətbiq üçün PLITONIT S12 mineral suvağı



20 kq

- ✓ Möhkəmləndirici liflərə gücləndirilmişdir
- ✓ Əl və maşın ilə tətbiqi
- ✓ Pnevmatik nəqliyyat sistemi ilə qaldırma mümkündür
- ✓ Çatlara davamlıdır
- ✓ Nəmə davamlıdır

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR

Tətbiq təbəqəsi

2-70 mm



Təlimatları başqa dildə yükləmək üçün/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Tətbiq sahəsi

Səth növləri	
Keramoqranit	+
Polimer mala	+
Divar kağızları	+
Sement suvağı	—
Gips suvağı	+
Boya altı üçün	—
Əsas sahə növləri	
Beton, dəmir-beton	+
Sement suvağı, sement su yalıtımı	+
Gips suvağı	—
Kərpic	+
Qazblok, keramzitblok, köpük blok	+
İş sahəsi	
Normal rütubətli otaqlar	+
Yüksək rütubətli otaqlar	+
Xarici işlər (fasad, zirzəmi və s.)	—
Hovuzlar	—

Texniki xüsusiyyətlər

Doldurucu taxıllarının ən böyük ölçüsü	0,63 mm
Ən böyük dənli taxılların tərkibi	1,5% çox olmayaraq
Tətbiq təbəqəsi	2-70 mm
Suyun miqdarı	
1 kq qarışıq üçün	0,27-0,33 l
20 kq qarışıq üçün	5,4-6,6 l
Məhlul qarışığının hərəkətliliyi 5 dəq. sonra	140-170 mm
Məhlul qarışığının hərəkətliliyi 40 dəq. sonra	120 mm-dən az olmayaraq
Su tutma qabiliyyəti	95%-dən az olmayaraq
Məhlul qarışığının işləmə müddəti	4 saat
Məhlulun 7 gündən sonra sıxılmaya qarşı möhkəmlilik həddi	3 MPa-dan az olmayaraq
Məhlulun 28 gündən sonra sıxılmaya qarşı möhkəmlilik həddi	4 MPa-dan az olmayaraq
Məhlulun 7 gündən sonra əyilmə zamanı sıxılmaya qarşı möhkəmlilik həddi	1,5 MPa-dan az olmayaraq
Məhlulun 28 gündən sonra əyilmə zamanı sıxılmaya qarşı möhkəmlilik həddi	2,0 MPa-dan az olmayaraq
Məhlulun 7 gündən sonra betona yapışma gücü	0,3 MPa-dan az olmayaraq
Məhlulun 28 gündən sonra betona yapışma gücü	0,4 MPa-dan az olmayaraq
İstifadə edilmə temperaturu	+50°C-ə qədər
Təbii radionuklidlərin spesifik effektiv fəaliyyəti	370 Bk/kq-dan çox olmayaraq

Əsas sahənin hazırlanması

1	Əsas sahə kirdən, tozdan, yağdan və boş qalan parçalardan təmizlənməlidir.
2	İşlərə başlamazdan əvvəl, zəruri hallarda, əsas sahə PLITONIT astarı ilə işlənməlidir (astarların seçimi cədvəli aşağıda verilmişdir).

Əsas sahə SP 71.13330.2017 tələblərinə uyğun olmalı və kifayət qədər daşıma qabiliyyətinə malik olmalıdır. GKL, GVL, SML-dən hazırlanmış deformasiya olunan karkas tipli əsaslar (qutular, arakəsmələr və s.) yüksək sərtliyə malik olmalı və SP 163.1325800.20 tələblərinə uyğun olmalıdır.

Normal rütubətli otaqlarda əsas sahələrin növlərindən asılı olaraq astarların seçimi

Əsas sahə növləri	PLITONIT Dərin Nüfuzlu Astar	PLITONIT Astar 1	PLITONIT Gücləndirici Astar	PLITONIT BetonKontakt
Beton, dəmir-beton	—	—	—	+
Sement suvağı / sement su yalıtımı	+	1:5	—	—
Kərpic	+	1:5	—	—
Qazblok, keramzitblok, köpük blok	+	1:3	+	—

Məhlul qarışığının hazırlanması və əl ilə tətbiq edilməsi

Quru məhlulu qarışdırmaq üçün içməli su təchizatından gələn su istifadə etməlisiniz.

Qarışdırma nisbəti: 1 kq quru qarışıq üçün 0,27-0,33 litr su (20 kq üçün 5,4-6,6 litr) lazımdır.

1	Quru qarışıq qarışdırmaq üçün otaq temperaturunda lazım olan suyun miqdarını ölçün
2	Quru qarışıq əvvəlcədən ölçülmüş miqdarda suya tökün
3	Quru qarışıq və suyu elektrikli qarışdırıcı və ya əlavəli elektrikli qazma ilə 2-3 dəqiqə vahid bir konsistensiyaya əldə edilənə qədər qarışdırın***
4	Qarışıqın 5 dəqiqə oturmasına icazə verin və sonra yenidən qarışdırın
5	Suvaq məhlul qarışıqını mala ilə səthin üstünə çəkərək və ya polad şpatel ilə tətbiq edərək düzəldici, plastik rəndə və ya şpatel ilə düzəldin.

*** fırlanma sürəti 600 dövr/dəq-dən çox olmayaraq

Maşın üsulu ilə tətbiq edilməsi

1	İstifadə təlimatlarına uyğun olaraq suvaq stansiyasını işə hazırlayın.
2	Suvaq stansiyasının məhlul şlanqını içindən su keçirərək isladın
3	Quru qarışıq qəbuledici bunkera tökün və məhlul qarışıqının istənilən tutarlılığından asılı olaraq su təchizatını tənzimləyin
4	Məhlulun verilmə "axını" tənzimləyin
5	Məhlul tapançası divara perpendikulyar şəkildə, ondan təxminən 30 sm məsafədə tutulmalıdır. Məhlul qarışıqını yuxarıdan aşağıya doğru üfüqi zolaqlar şəklində tətbiq edin ki, bunun üçün hər növbəti zolaq əvvəlki ilə üst-üstə düşsün; bunun üçün yeni zolağın püskürmə mərkəzi əvvəlki zolağın aşağı kənarında yerləşməlidir
6	Tətbiq olunan təbəqənin qalınlığını tapançanın hərəkət sürəti ilə tənzimləyin - nə qədər az olarsa, təbəqə bir o qədər qalın olar
7	Məhlul qarışıqını tətbiq etdikdən sonra məhlul tapançasının üzərindəki hava klapanını bağlamaq və məhlul şlanqını yumaq lazımdır

"Maşın üsulu ilə tətbiq edilməsi" bölməsinə əlavələr

1	Qarışıqın yuxarı mərtəbələrə qaldırılma hündürlüyü, təchizat pnevmatik nəqliyyat sisteminin gücü ilə məhdudlaşdırılır
2	Pnevmatik Nəqliyyat sistemi ilə qarışıqın qaldırılması sistemin və şlanqların tam təmizlənməsi şərtlə mümkündür

İşlərin həyata keçirilməsi şərtləri

İş zamanı və sonrakı 3 gün ərzində havanın və əsas sahənin temperaturu +5°C ilə +30°C arasında olmalıdır. İş prosesi zamanı məhlul qarışıqının temperaturu +10°C ilə +30°C arasında olmalıdır.

Diqqət

Suvaq işlərini yerinə yetirərkən, SP 71.13330.2017 "İzolyasiya və üzlük örtükləri" tələblərinə əməl edilməlidir. Sahə tez quruyursa, ilk sutka ərzində nəmləndirilməlidir. Birləşmə yerləri daha az nəzərə çarpan yerlərdə yerləşdirilməlidir. İş zamanı fasilə olduqda, bitməmiş suvaq səthi kəskin kənar ilə (yapışdırıcı lentdən istifadə edərək) tamamlanmalıdır. İş prosesi zamanı məhlul qarışıqı vaxtaşırı qarışdırılmalıdır. Hazırlanmış məhlul qarışıqına əlavə su əlavə etmək qadağandır. Göstərilən xüsusiyyətlər ətraf mühitin temperaturu 20±2°C, havanın nisbi rütubəti 60±10% olduqda etibarlıdır. Sonrakı bitirmə örtüklərinin tətbiqi 7 gündən əvvəl olmayaraq mümkündür. Keramik plitə ilə üzləmədən əvvəl əsas səth PLITONIT astarı və ya PLITONIT HydroElast hidroizolyasiya mastikası ilə işlənməlidir. Nəmlik yüksək olan otaqlarda son örtük olmadan istifadə etməyin

Ehtiyat tədbirləri

Qarışıq, GOST 12.1.007 qaydalarına uyğun olaraq 4-cü təhlükə sinfinə (az təhlükəli maddələr) aiddir.
İş yerinə yetirərkən əlcəklər, təhlükəsizlik eynəkləri və tənəffüs yollarını qoruyan vasitələrdən istifadə edin.
Qarışıqın dəri və gözlər ilə təmasından qoruyun. Gözlərlə təmasda olduqda, dərhal bol su ilə yuyun
UŞAQLARDAN UZAQ SAXLANILMALIDIR!

Tərkibi

Gips bağlayıcıları, Portland sementi, mineral doldurucu, modifikasiyaedici əlavələr, pozzolanik əlavə, möhkəmləndirici liflər

Daşınma və saxlama şəraitləri

Yüklərin daşınması qaydalarına uyğun olaraq qarışıq qapalı nəqliyyat vasitələrində daşınmalıdır. Quru qarışıq olan torbalar, qablaşdırmanın təhlükəsizliyini və nəmdən qorunmasını təmin edəcək qapalı və quru yerlərdə saxlanılmalıdır. İstehsalçının qablaşdırmasında daşınma və saxlama şərtlərinə əməl olunmaq şərti ilə, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

İstehsalçı Zəmanəti

İstehsalçı, istehlakçı tərəfindən daşınma və saxlama şərtlərinə, habelə bu təlimatın göstərişlərinə əməl edildiyi halda qarışıqın GOST P 58279-2018 və TU 23.64.10-278-51552155-2024 tələblərinə uyğunluğuna zəmanət verir. İstehsalçı materialla işləmə texnologiyasına riayət edilməsinə, habelə onun hazırkı təlimatlarda və SP 71.13330-da nəzərdə tutulmayan məqsədlər və şərtlərə uyğun istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır. GOST 8.579-2001-ə uyğun olaraq xalis çəkiddən kənarlaşma. Məhsul bütün növ mülki tikinti işlərində istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (Aeff < 370 Bk/kq; SanPiN 2.6.1.25.23-09 "Radiasiya təhlükəsizliyi normaları (NRB 99/2009)" üzrə I sinif materiallar).

Sərfiyyat

~ 1 mm təbəqə qalınlığı ilə 1,2 kq/m².

MÜŞTƏRİ DƏSTƏK XİDMƏTİ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-poçt ünvanı: info@mc-bauchemie.ru