

Əl ilə tətbiq üçün sement suvağı PLITONIT T1+ (MaxiTəbəqə)



25 kq

- ✓ Möhkəmləndirici liflərlə gücləndirilmişdir
- ✓ Kif və göbək əmələ gəlməsinin qarşısını alır
- ✓ Çatlara davamlıdır
- ✓ Nəmə davamlıdır
- ✓ Son qat üzlük tətbiqi üçün uyğundur
- ✓ Fasad işləri üçün

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

PEŞƏKAR OLMAQ ASANDIR

Tətbiq təbəqəsi

2-50 mm



Təlimatları başqa dildə yükləmək üçün/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Tətbiq sahəsi

Səth növləri	
Keramoqranit	+
Polimer mala	+
Divar kağızları	—
Sement suvağı	+
Gips suvağı	+
Boya altı üçün	—
Əsas sahə növləri	
Beton, dəmir-beton	+
Sement suvağı, sement su yalıtımı	+
Gips suvağı	—
Kərpic	+
Qazblok, keramzitblok, köpük blok	+
İş sahəsi	
Normal rütubətli otaqlar	+
Yüksək rütubətli otaqlar	+
Xarici işlər (fasad, zirzəmi və s.)	+
Hovuzlar	—

Texniki xüsusiyyətlər

Doldurucu taxıllarının ən böyük ölçüsü	0,63 mm
Ən böyük dənli taxılların tərkibi	5%-dən çox olmayaraq
Tətbiq təbəqəsi	2-50 mm
Suyun miqdarı	
1 kq qarışıq üçün	0,17-0,22 l
25 kq qarışıq üçün	4,75-5,5 l
Məhlul qarışığının hərəkətliliyi 5 dəq. sonra	115-145 mm
Məhlul qarışığının hərəkətliliyi 40 dəq. sonra	110 mm-dən az olmayaraq
Su tutma qabiliyyəti	95%-dən az olmayaraq
Məhlul qarışığının işləmə müddəti	4 saat
Məhlulun 28 gündən sonra sıxılmaya qarşı möhkəmlik həddi	5 MPa-dan az olmayaraq
Məhlulun betona yapışma gücü	0,3 MPa-dan az olmayaraq
İstifadə edilə temperaturu	-50°C-dən +60°C-ə qədər
Şəxtəyə davamlılığına görə məhlulun markası	F100 az olmayaraq
Çatlamaya qarşı müqavimət	Suvaq təbəqəsinin qalınlığının bütün diapazonunda çatların vizual olmaması
Təbii radionuklidlərin spesifik effektiv fəaliyyəti	370 Bk/kq-dan çox olmayaraq

Əsas sahənin hazırlanması

- 1 Əsas sahə kirdən, tozdan, yağdan və boş qalan parçalardan təmizlənməlidir.
- 2 İşlərə başlamazdan əvvəl, zəruri hallarda, əsas sahə **PLITONIT astarı ilə işlənməlidir** (astarların seçimi cədvəli aşağıda verilmişdir).

Əsas sahə SP 71.13330.2017 tələblərinə uyğun olmalı və kifayət qədər daşıma qabiliyyətinə malik olmalıdır. GKL, GVL, SML-dən hazırlanmış deformasiya olunan karkas tipli əsaslar (qutular, arakəsmələr və s.) yüksək sərtliyə malik olmalı və SP 163.1325800.20 tələblərinə uyğun olmalıdır.

Normal rütubətli otaqlarda əsas sahələrin növlərindən asılı olaraq astarların seçimi

Əsas sahə növləri	PLITONIT Dərin Nüfuzlu Astar	PLITONIT Astar 1	PLITONIT Gücləndirici Astar	PLITONIT BetonKontakt
Beton, dəmir-beton	—	—	—	+
Sement suvağı / sement su yalıtımı	+	1:5	—	—
Kərpic	+	1:5	—	—
Qazblok, keramzitblok, köpük blok	+	1:3	+	—

Məhlul qarışığının hazırlanması və əl ilə tətbiqi

Quru məhlulu qarışdırmaq üçün içməli su təchizatından gələn su istifadə etməlisiniz.

Qarışdırma nisbəti: 1 kq quru qarışıq üçün 0,17-0,22 l su tələb olunur (hər 25 kq üçün 4,25-5,5 l).

1	Quru qarışıq qarışdırmaq üçün otaq temperaturunda lazım olan suyun miqdarını ölçün
2	Quru qarışıq əvvəlcədən ölçülmüş miqdarda suya tökün
3	Quru qarışıq və suyu elektrikli qarışdırıcı və ya əlavəli elektrikli qazma ilə 2-3 dəqiqə vahid bir konsistensiya əldə edilənə qədər qarışdırın*
4	Qarışıqın 5 dəqiqə oturmasına icazə verin və sonra yenidən qarışdırın
5	Suvaq məhlul qarışıqını mala ilə səthin üstünə çəkərək və ya polad şpatel ilə tətbiq edərək düzəldici, plastik rəndə və ya şpatel ilə düzəldin.

* fırlanma sürəti 600 dövr/dəq-dən çox olmayaraq

İşlərin həyata keçirilməsi şərtləri

İş zamanı və sonrakı 3 gün ərzində havanın və əsas sahənin temperaturu +5°C ilə +30°C arasında olmalıdır. İş prosesi zamanı məhlul qarışıqının temperaturu +10°C ilə +30°C arasında olmalıdır.

Diqqət

Suvaq işlərini yerinə yetirərkən, SP 71.13330.2017 "İzolyasiya və üzlük örtükləri" tələblərinə əməl edilməlidir. Sahə tez quruyursa, ilk sutka ərzində nəmləndirilməlidir. Birləşmə yerləri daha az nəzərə çarpan yerlərdə yerləşdirilməlidir. İş zamanı fasilə olduqda, bitməmiş suvaq səthi kəskin kənar ilə (yapışdırıcı lentdən istifadə edərək) tamamlanmalıdır. Binanın fəsadlarını suvaqlayarkən, etibarlı yapışmanı təmin etmək üçün suvaq toru dartılır (hüceyrə ölçüləri 20x20 və ya 40x40 mm). Tor suvaq qatının tətbiqi zamanı əylmənin qarşısını almaq üçün divara şaxta qaydasında, 30 sm addımla dübellərlə yapışdırılır. İş prosesi zamanı məhlul qarışıqı vaxtaşırı qarışdırılmalıdır. Hazırlanmış məhlul qarışıqına əlavə su əlavə etmək qadağandır. Göstərilən xüsusiyyətlər ətraf mühitin temperaturu 20±2°C, havanın nisbi rütubəti 60±10% olduqda etibarlıdır. Qalıq nəm miqdarının 5%-dən çox olmaması şərtiylə, sonrakı bitirmə örtüklərinin tətbiqi 5-7 gündən əvvəl olmayaraq mümkündür. Keramik plitə ilə üzləmədən əvvəl əsas səth PLITONIT astarı və ya **PLITONIT HydroElast**, yaxud **PLITONIT WaterProof Standard** hidroizolyasiya mastikası ilə işlənməlidir.

Ehtiyat tədbirləri

Qarışıq, GOST 12.1.007 qaydalarına uyğun olaraq 4-cü təhlükə sinfinə (az təhlükəli maddələr) aiddir.
İş yerinə yetirərkən əlcəklər, təhlükəsizlik eynəkləri və tənəffüs yollarını qoruyan vasitələrdən istifadə edin.
Qarışıqın dəri və gözlər ilə təmasıdan qoruyun. Gözlərlə təmasda olduqda, dərhal bol su ilə yuyun
UŞAQLARDAN UZAQ SAXLANILMALIDIR!

Tərkibi

Qum, Portland sementi, mineral doldurucu, möhkəmləndirici liflər, modifikasiyaedici əlavələr

Daşınma və saxlama şəraitləri

Yüklərin daşınması qaydalarına uyğun olaraq qarışıq qapalı nəqliyyat vasitələrində daşınmalıdır. Quru qarışıq olan torbalar, qablaşdırmanın təhlükəsizliyini və nəmdən qorunmasını təmin edəcək qapalı və quru yerlərdə saxlanılmalıdır. İstehsalçının qablaşdırmasında daşınma və saxlama şərtlərinə əməl olunmaq şərti ilə, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

İstehsalçı Zəmanəti

İstehsalçı, istehlakçı tərəfindən daşınma və saxlama şərtlərinə, habelə bu təlimatın göstərişlərinə əməl edildiyi halda qarışıqın GOST 33083 və TU 23.64.10-060-51552155-2025 tələblərinə uyğunluğuna zəmanət verir. İstehsalçı materialla işləmə texnologiyasına riayət edilməməsinə, habelə onun hazırkı təlimatlarda nəzərdə tutulmayan məqsədlər və şərtlərə uyğun istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır. GOST 8.579-2001-ə uyğun olaraq xalis çəkidən kənarlaşma. Məhsul bütün növ mülki tikinti işlərində istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (Aeff < 370 Bk/kq; SanPiN 2.6.1.25.23-09 "Radiasiya təhlükəsizliyi normaları (NRB 99/2009)" üzrə I sinif materiallar).

Sərifiyyət

~1 mm təbəqə qalınlığı ilə 1.25-1.35 kq/m²

MÜŞTƏRİ DƏSTƏK XİDMƏTİ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-poçt ünvanı: info@mc-bauchemie.ru