

PLITONIT იატაკის სამაჯური 425 x 425 მმ



- ✓ მედეგობა მკავეების მიმართ
- ✓ გარე და შიდა სამუშაოებისთვის
- ✓ მაღალი ელასტიკურობა
- ✓ უძლებს წყლის წნევას > 2,5 ატმ

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

ელასტიკური იატაკის ჰიდროსაიზოლაციო სამაჯური შიდა და გარე სამუშაოებისთვის



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

პროდუქტი განკუთვნილია საკანალიზაციო გადასაშვებების, ტრაპების, სკიმერების, მილების გამოსვლის ადგილების ელასტიკური ჰიდროიზოლაციისთვის ტენიან ადგილებში: საცურაო აუზების, საშხაპეების (მათ შორის სამხაპეები ქვეშის გარეშე), აბაზანების, სარდაფების, აივნების, ტერასების, საწარმოო შენობა-ნაგებობების (მათ შორის კვების მრეწველობის) და ა.შ. ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	სამაჯურის დამონტაჟებამდე ამოჭერით სამაჯურში მაკრატლით საჭირო ზომის ხვრელი (ხვრელი უნდა უდრიდეს მილის დიამეტრს, რომლის გამოსვლის ადგილის ჰიდროიზოლაციაცაა საჭირო).
2	წაუსვით ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარის შრე ფუნჯით ან ფითხით მილის გარშემო ძირსა და თავად მილს.*
3	წაუსვით მილს სამაჯური და გლუვი ლითონის (პლასტმასის) ფითხით მიაჭირეთ ძირზე, რათა მოაცილოთ ყველა ჰაერის „ბუშტი“.
!	წაუსვით სამაჯურს ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარის შემდეგი შრე. ამასთანავე, წინა ჰიდროიზოლაციის შრე უნდა იყოს გამაგრებული, მაგრამ ჯერ კიდევ ტენიანი.

* დასატანი ზონა უნდა იყოს სამაჯურის ფართობზე რამდენიმე სანტიმეტრით მეტი.

ტექნიკური მახასიათებლები

სისქე	~ 0,6 მმ
სიგანე	425 მმ
სიგრძე	425 მმ
სამუშაო ტემპერატურა	-30°C ... + 90°C
უძლებს წყლის წნევას	> 2,5 ატმ
განივი დაჭიმულობა გაწყვეტამდე:	>100%

ტრანსპორტირება და შენახვა

ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. შეინახეთ დახურულ შენობა-ნაგებობებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ მეფუთვის დაცულობას. მწარმოებლის ტარაში შენახვის ვალა - 24 თვე დაშვადების დღიდან. დაშვადების თარიღი მითითებულია შეფუთვაზე.

მნიშვნელოვანი რჩევები

PLITONIT იატაკის სამაჯური გამოიყენება სისტემაში პოლიმერულ ჰიდროსაიზოლაციო მასტიკასთან PLITONIT ჰიდროელასტთან ან პოლიმერცემენტის ელასტიკურ ჰიდროიზოლაციასთან PLITONIT ჰიდროელასტ 2K-სთან.

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru