



2 ჰ8

- ✓ მომატებული ადჰეზია ზედაპირთან
- ✓ გარე და შიდა სამუშაოებისთვის
- ✓ ექსპრეს ჰიდროიზოლაცია - მოპირკეთება 3 საათში
- ✓ წყალმუდღევობის მარკა W12

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

მშრალი, ჰიდროსაიზოლაციო, ზედაპირის, სარემონტო ნარევი ცემენტის საფუძველზე გარე და შიდა სამუშაოებისთვის



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

პროდუქტი განკუთვნილია ბეტონის კონსტრუქციებში ბზარებიდან, ნახვრეტებიდან, სივარულიებიდან და ნაკერებიდან წყლის გაჟონვის აღმოსაფხვრელად შიდა და გარე სამუშაოებისას, მაგალითად, სარდაფის ჰიდროიზოლაციის დროს ბეტონში წარმოქმნილი ნახვრეტიდან გრუნტის წყლების შეღწევის. პროდუქტს აქვს სასმელ წყალთან კონტაქტზე სახელმწიფო სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ორგანოების ნებართვა.

ზედაპირის მომზადება

ბეტონის ზედაპირები. გაანაწილებით დაზიანებული ადგილები კონსტრუქციის შიგნით გაფართოებით არანაკლებ 30 მმ სიღრმეზე და არანაკლებ 20 მმ სიგანეზე და მორეცხვით წყლით. შესაკეთებელი ზედაპირი უნდა იყოს გამძლე, გასუფთავებული ყველა სახის საღებავისგან, ბიტუმის საფარისგან, წყალში ხსნადი ნივთიერებისგან და აქერცვლადი ელემენტებისგან.

მიღები. შესაკეთებელი ადგილის გარშემო გაწმინდეთ მილი ლითონურ ბზინვარებამდე (გაწმინდეთ ჭუჭყისგან, მტკრისგან და ა.შ.). რეკომენდებულია დაზიანებული მონაკვეთის ხერხნათი გაღრმავება და უკეთესი შექიდებულობისთვის რამდენიმე 1 მმ-მდე არაღრმა ნაჭდვის გაკეთება.

სამუშაოების ჩატარების წესი

- ! შრედაშრედ დატანის მეთოდით სამუშაოების ჩატარებისას გამოიყენება მშრალი ნარევი, რომელიც ისმევა თხელ შრეებად სველ ზედაპირზე.
- ! შევსების მეთოდით სამუშაოების ჩატარებისას გამოიყენება პლასტიკური ხსნარის ნარევი, რომელიც მიიღება მშრალი ნარევის წინასწარ აწონილ წყალთან შერევით
- ! ხსნარის ნარევის შევსების ვადები - დასაწყისი არაუადრეს 1,5 წუთისა, დასასრული არაუგვიანეს 10 წუთისა ადუღების მომენტიდან.
- ! შრედაშრედ დატანის მეთოდი - გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც დაზიანებული ადგილის გაწმინდვით და შევსებით, მაგალითად, მცირე სისქის ზედაპირზე ან ზედაპირის წყალმუდღევად მონაკვეთზე მუშაობისას. ნარევი ისმევა შრედაშრედ ფიოთხით ან სხვა მოსახერხებელი ხელსაწყოთი ძლიერი მიჭერით. ერთ შრის სისქე 2 მმ-მდე. შემდეგი შრე ისმევა წინა შრის წყლით გაჯერების მომენტში და ასე მანამ, სანამ წყალი მთლიანად არ შეჭერდება.
- ! შევსების მეთოდით გამოიყენება დანარჩენ შემთხვევებში, როდესაც ხსნარის ნარევის დაგება შესაძლებელია დაზიანებული მონაკვეთის მთელ სიღრმეზე, ამასთანავე შევსება ხორციელდება წინასწარ მომზადებული ცომისებრი ბურთულებით. ბოლომდე შევსებამდე ხსნარის ნარევის მიჭერა ნდება ჩამოწოლის ან გამოწურვის გამორიცხვისთვის.

ხსნარის ნარევის მომზადება

მშრალი ნარევის ადუღებისთვის აუცილებელია წყლის გამოყენება სასმელი წყალმომარაგებიდან. თანაფარდობა შერევისას: 1 კგ მშრალი ნარევისთვის საჭიროა 0,17-0,19 ლ წყალი.

- 1 აზომეთ მშრალი ნარევის ადუღებისთვის საჭირო რაოდენობის ოთახის ტემპერატურის წყლის
- 2 ჩაყარეთ მშრალი ნარევი წინასწარ აზომილ წყალში მოურიეთ მშრალ ნარევსა და წყალს 2-3 წუთის განმავლობაში
- 3 ელექტრო მიქსერით ან პირიანი ელექტრო ბურღით ერთგვაროვანი კონსისტენციის მიღებამდე*
- ! **ხელახალი მორევა არ არის საჭირო**

* ბრუნვის სიხშირე არაუმეტეს 600 ბრ/წთ

შემდგომი ექსპლუატაცია

დაზიანებულ მონაკვეთზე წყლის მოდინების ლოკალიზაციისთვის რეკომენდებულია ხვრელის გაბურღვა და მასში პოლიეთილენის საღრენაჟო მილის ჩადგმა. დაზიანებული მონაკვეთის ამოვსების დასრულებიდან 10 წუთის შემდეგ ამოიღეთ საღრენაჟო მილი, ჩაარქეთ ხის საფობი ზედაპირიდან არანაკლებ 30 მმ-ი ჩაღრმავებით და დალუქეთ ხსნარის ნარევით შევსების მეთოდით. ზედაპირის სწრაფი გამშრობის შემთხვევაში პირველი დღე-ღამის განმავლობაში საჭიროა მისი დატენიანება. პირველი საფარის შრეში დასაშვებია ზედაპირზე თმისებრი ბზარების გაჩენა. მზა ხსნარის ნარევი აკრძალულია წყლის დამატება.

ტექნიკური მახასიათებლები

ნარევისთვის მშრალ მდგომარეობაში	
წყლის ხარჯი ადუღებისთვის 1 კგ-ზე	0,17-0,19 კ
გამოსაყენებლად მზა ნარევისთვის	
ხსნარის ნარევის ძვრადობა	ძკ3
ხსნარის ნარევის შევსების ვადები	არაუადრეს 1,5 წუთისა არაუგვიანეს 10 წუთისა
გამაგრებული ხსნარისთვის	
სიმტკიცე კუმშვისას ასაკში	არანაკლებ 2 მპა არანაკლებ 15 მპა
• 15 წუთი	
• 28 დღე-ღამე	
წყალმუდღევობის მარკა, 1 დღე-ღამე	W6
ყინვამდგომობის მარკა	F25
საკონტაქტო ზონის ყინვამდგომობა, F18, არანაკლებ	25
ბუნებრივი რადიონუკლიდების ხვედრითი ეფექტური აქტივობა	არაუმეტეს 370 ბკ/კგ

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარების პროცესში ხსნარის ნარევის ტემპერატურა უნდა იყოს +10°C-დან +30°C-მდე. ხსნარის ნარევის ტემპერატურის სასაზღვრო მნიშვნელობებისას შევსების ვადები შეიძლება, შეიცვალოს. 3 წუთში გამაგრება უზრუნველყოფილია ხსნარის ნარევის +18°C-დან +25°C-მდე ტემპერატურაზე.

ყურადღება

მითითებული დროითი მახასიათებლები მოქმედებს გარემოს 20±2°C ტემპერატურაზე, ჰაერის 60±10% ფარდობით ტენიანობაზე და სხვა ტემპერატურულ და ტენიანობის პირობებში შეიძლება, შეიცვალოს. სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იხელმძღვანელოთ ზოგადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებითა და უსაფრთხოების ტექნიკით მშენებლობაში.

უსაფრთხოების ზომები

მასტიკა მიეკუთვნება სამიშროების მე-4 კლასს (მცირე სამიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო სტანდარტის 12.1.007-ის შესაბამისად

- სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები
- მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალეებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით და მიმართეთ ექიმს.
- მოერიდეთ ბავშვებს!

შემაღწელობა

ქვიშა, პორტლანდცემენტი, მამოდიფიცირებული დანამატები.

ტრანსპორტირება და შენახვა

ნარევის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. ტომრები მშრალი ნარევით უნდა იქნას შენახული დახურულ მშრალ შენობა-ნაგებობებში, რომლებიც უზრუნველყოფს შეფუთვის დაცულობა და აარიდებს დატენიანებისგან. მწარმოებლის ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ ნარევეები შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტის 31357-ისა და ტექნიკური პირობების 5745-105-51552155-2014-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით. წონა ნეტოდან გადახრა შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტ 8.579-2001-ს. პროდუქცია გამოყენება ნებადართულია სამოქალაქო მშენებლობის ყველა სახეობაში (ბუნებრივი რადიონუკლიდების ეფექტური ხვედრითი აქტივობა < 370 ბკ/კგ; "რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების" (რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები-99/2009) სანიტარული წესებისა და ნორმების 2.6.1.2523-09-ის I კლასის მიხედვით).

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru