

PLITONIT გრუნტი 1 PROFI

გრუნტ-კონცენტრანტი 1:5



10 ლ | 3 ლ | 0,9 ლ

✓ზრდის ადპეზიას
მომდევნო საფარებთან
✓ზედაპირის
წყალმთანეთმის
შემცირება, თუნდაც 1
ფუნად დატანისას
✓ეკონომიური
გამოყენებისას
✓გამჭვირვალე
გამშობისას
✓შენახვისას
შესაძლებელია გაყინვა



პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

დრმა შედწევალობის გრუნტ-
კონცენტრანტი შიდა და გარე
სამუშაოებისთვის



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

პრაიმერი PLITONIT გრუნტი 1 PROFI განკუთვნილია შემდგომი სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებისთვის საფუძვლების მოსამზადებლად.

გამოიყენება შიდა და გარე სამუშაოებისთვის.

შემდგომი მრეების სახეობები	კედლები
წებო ფილისა და კერამოგრანტისთვის	+
თაბამირის, გემენტის ან პოლიმერულ საფუძველზე დამზადებული ბათქაში / ფითხი	+
გემენტის, თაბამირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
ეპოქსიდურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	—
საღებავი / შპალერი	+
ზედაპირის სახეობები	კედლები
ბეტონი, რკინაბეტონი, უჯრედოვანი ბლოკები, აგური, თაბამირის, გემენტის ან პოლიმერულ საფუძველზე დამზადებული ბათქაში / ფითხი, კილო-ქიმის შეერთების მქონე მუყაოს ფილები, გემენტის, თაბამირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
თაბამირ-მუყაოს ფილა, მარქანბოჭკოვანი ფილა, მინამაგნეზიტის ფილა	+
გემენტ-ბურბუშელის ფილა, OSB, ფანერი	+
სუსტი და მტკრევალი ზედაპირები (ძველი მტკრევალი ბათქაში, ბეტონის ზედაპირები და ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმები 10 მპა-ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით)	—

ზედაპირის მომზადება

დაგრუნტვამდე განმინდეთ ზედაპირი მტკრისგან, ქუჩყისა და ცხიმისგან. ძველი და არამყარი საფარის მონაკვეთები გულდასმით უნდა მომორდეს.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	გამოყენებამდე გულდასმით მოურიეთ პრაიმერს
2	გააზავეთ პრაიმერი "ტექნიკური მანქანათმშენებლის" ცხრილში მითითებული პროპორციით
3	წაუსვით პრაიმერი ზედაპირს ფუნჯით ან ლილვაკით. პორიზონტალური ზედაპირების დაგრუნტვისას დაუშვებელია გუბების წარმოქმნა.
4	პრაიმერის წასმისგან 120 წუთის (ან მეტი) შემდეგ შეამოწმეთ ზედაპირის შეწოვადობა, თუ ზედაპირის შეწოვადობა საკმარისია - შეიძლება შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება (იხილეთ განყოფილება "როგორ შევამოწმოთ ზედაპირის შეწოვადობა")

როგორ შევამოწმოთ ზედაპირის შეწოვადობა

პორიზონტალურ ზედაპირზე	ვერტიკალურ ზედაპირზე
ზედაპირის დაგრუნტისგან 120 წუთის (ან მეტი) შემდეგ დააწვეთეთ ზედაპირის სხვადასხვა ადგილას რამდენიმე წვეთი წყალი	პულვერიზატორით, ფუნჯით ან ღრუბლით უხვად წაუსვით წყალი ზედაპირს, იატაკიდან, დაახლოებით, 1,5 მ სიმაღლეზე
თუ ზედაპირმა შეიწოვა წვეთი 20 წუთზე ნაკლებ დროში, საჭიროა პრაიმერის მეორე შრის წასმა	თუ კედელზე ჩამოდინების დროს ზედაპირმა მთლიანად შეიწოვა წყალი, საჭიროა პრაიმერის მეორე შრის წასმა
თუ წვეთი რჩება ზედაპირზე 20 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში და არ შეიწოვება, შეიძლება შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება.	თუ წყალი ჩამოედინა და არ შეიწოვა, შეიძლება შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება

ტექნიკური მანქანათმშენებლები

ფერი	თეთრი
კონცენტრაციის ხარისხი	1:5
გამშობის დრო	120 წთ
ნარჩი მ2-ზე, მლ (განზავებული პრაიმერის)	100 - 200
წყლით განზავების ხარისხი	პროპორცია
მოსაპირკეთებელი, სამღებრო სამუშაოებისა და შპალერის გაკერის წინ	1:5
თვითსწორებადი იატაკის მოწყობამდე (გასწორების გასაუმჯობესებლად)	1:3

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარების დროს ჰაერის, ზედაპირისა და გამოყენებისთვის გამზადებული პრაიმერის ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C-ისა. გარე სამუშაოებისას საჭიროა გამშობამდე დამუშავებული ზედაპირი ატმოსფერული ნალექებისგან დაცვა.

ყურადღება

სამუშაოების ჩატარების პროცესში რეკომენდებულია პრაიმერის დროულად მოწვევა. გამოყენების შემდეგ მორეცხეთ ხელსაწყო და სათავსოები წყლით. მითითებული მანქანათმშენებლები მოქმედებს გარემოს 20±2°C ტემპერატურისა და ჰაერის 60±10% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იხელმძღვანელოთ ზოგადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებითა და უსაფრთხოების ტექნიკით მშენებლობაში. სუსტი და მტკრევალი ზედაპირების დასაგრუნტად (ძველი მტკრევალი ბათქაშები, ბეტონის ზედაპირები და ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმები 10 მპა-ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით) რეკომენდებულია PLITONIT გრუნტის განმამტკიცებელი PROFI-ს გამოყენება.

უსაფრთხოების ზომები

სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები
მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალეებში მოხვედრას. თვალეებში მოხვედრისას დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ დიდი რაოდენობით წყლით და მიმართეთ ექიმს
მოარიდეთ ბავშვებს!

შემადგენლობა

წყლის პოლიმერის დისპერსია, მოდიფიცირებული დანამატები.

ტრანსპორტირება და შენახვა

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ ტარაში -50°C-დან +40°C-მდე ტემპერატურაზე, მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. დაშვებულია 5-მდე გაყინვის ციკლი -50°C-ზე, გაღობის შემდეგ ინარჩუნებს თავის თვისებებს. გაყინვის შემდეგ, გამოყენებამდე, აუცილებელია ოთახის ტემპერატურაზე დაყოვნება სრულ გაღობამდე, ხელოვნური გახურების გარეშე. მწარმოებლის გაუხსნელ ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან. დამზადების თარიღი იხ. შეფუთვაზე.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქცია შესაბამეა ტექნიკური პირობების 2241-001-51552155-2013-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით