

PLITONIT გრუნტი სუპერკონტაქტი



4,5 კგ

- ✓ სპეციალიზებული გრუნტი არამწვავი ზედაპირებისთვის
- ✓ არ ირეცხება წყლით
- ✓ აუმჯობესებს ზედაპირის ადჰეზიას შემდგომ შრეებთან
- ✓ ადვილად დაიტანება ფუნჯითა და ლილვაკით
- ✓ შენახვისას შესაძლებელია გაყინვა

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

ადჰეზიური, გამოყენებისთვის მზა პრაიმერი რთული და გლუვი არამწვავი ზედაპირების მოსამზადებლად



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

პროდუქტი განკუთვნილია გლუვი და ძალიან დაბალი წყალმთანთქმის მქონე ზედაპირების წინასწარი დამუშავებისთვის, მობათქაშების, მოპირკეთებისა და იატაკის მოწყობის სამუშაოების ჩატარებამდე.

გამოყენება მიღა და გარე სამუშაოებისთვის.

გაჩინა მაღალი მდგრადობა წყლის, ტუტეების, მარილების, ულტრაიისფერი სხივების, ჟანგის და სხვა ზემოქმედებების მიმართ.

შემდგომი შრეების სახეობები	კელეები
წებო ფილისა და კერამოგრანიტისთვის	+
თაბაშირის, ცემენტის ან პოლიმერულ საფუძველზე დამზადებული ბათქაში / ფითხი	+
ცემენტის, თაბაშირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
ეპოქსიდურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	—
საღებავი / მპალერი	—
ზედაპირის სახეობები	კელეები
ბეტონი, რკინაბეტონი	+
აბსოლუტურად არამწვავი, ძალიან გლუვი ზედაპირები (მინა, ფილები, მოზაიკა, დეკორატიული და ბუნებრივი ქვა და ა.შ.)	+
უჯრედოვანი ბლოკები, აგური, ცემენტისა და თაბაშირის ბათქაშები, კილო-ქიმის შეერთების მქონე მუყაოს ფილები, ცემენტის, თაბაშირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	—
თაბაშირ-მუყაოს ფილა, მარქანოქოვანი ფილა, მინამაგნეზიტის ფილა	—
ცემენტ-ბურბუქის ფილა, OSB, ფანერი	—
სუსტი და მტვერვადი ზედაპირები (ძველი მტვერვადი ბათქაში, ბეტონის ზედაპირები და ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვები 10 მპა-ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით)	—

ზედაპირის მომზადება

დაგრუნტვამდე გაწმინდეთ ზედაპირი მტკრისგან, ჭუჭყისა და ცხიმისგან. ძველი და არამყარი საფარის მონაკვეთები გულდასმით უნდა მოშორდეს.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	გამოყენებამდე გულდასმით მოურიეთ პრაიმერს
2	წაუსვით პრაიმერი ზედაპირს ფუნჯით ან ლილვაკით.

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი	ცისფერი
გამშობის დრო	180 წთ
ხარჯი მპ-ზე, გ	200 - 300

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარების დროს ჰაერის, ზედაპირისა და გამოყენებისთვის გამზადებული პრაიმერის ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C-ისა. გარე სამუშაოებისას საჭიროა გამრობამდე დამუშავებული ზედაპირი ატმოსფერული ნალექებისგან დაცვა.

ყურადღება

სამუშაოების ჩატარების პროცესში რეკომენდებულია პრაიმერის დროდარო მორევა. გამოყენების შემდეგ მორეცხეთ ხელსაწყო და სათავსოები წყლით. მითითებული მასასიათებლები მოქმედებს გარემოს 20±2°C ტემპერატურისა და ჰაერის 60±10% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იხელმძღვანელოთ ზოგადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებითა და უსაფრთხოების ტექნიკით მშენებლობაში. სუსტი და მტვერვადი ზედაპირების დასაგრუნტად (ძველი მტვერვადი ბათქაშები, ბეტონის ზედაპირები და ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვები 10 მპა-ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით) რეკომენდებულია PLITONIT-ის გრუნტის განმამტკიცებელი PROFI-ს გამოყენება.

უსაფრთხოების ზომები

სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები.

მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალბში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით და მიმართეთ ექიმს.

მოერიდეთ ბავშვებს!

შემაღვენლობა

წყლის დისპერსიული პოლიმერი, მინერალური შემავსებელი, მამოლიფიცირებელი დანამატები.

ტრანსპორტირება და შენახვა

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ ტარაში -50°C-დან +40°C-მდე ტემპერატურაზე, მოერიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. დაშვებულია 5-მდე გაყინვის ციკლი -50°C-ზე, გაღობის შემდეგ ინარჩუნებს თავის თვისებებს. გაყინვის შემდეგ, გამოყენებამდე, აუცილებელია ოთახის ტემპერატურაზე დაყოვნება სრულ გაღობამდე, ხელოვნური გახურების გარეშე.

მწარმოებლის გაუხსნელ ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან. დამზადების თარიღი იხ. შეფუთვაზე.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქტა შეესაბამება ტექნიკური პირობების 2241-001-51552155-2013-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით