

PLITONIT განმამტკიცებელი PROFI გრუნტ-კონცენტრატი 1:2



10 ლ | 3 ლ | 0,9 ლ

✓ზრდის ადჰეზიას
მომდევნო საფარებთან

✓ამაგრებს სუსტ და
მტვერვად ზედაპირებს

✓ამორებს მტვერს
ზედაპირიდან

✓შენახვისას
შესაძლებელია გაყინვა

PLITONIT Plitonit
Deutsche
Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

**ღრმა შეღწევადობის გრუნტ-კონცენტრატი
სუსტი ზედაპირებისთვის**



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

პრაიმერი PLITONIT განმამტკიცებელი PROFI განკუთვნილია სუსტი ზედაპირების მომზადებისთვის შემდგომი სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების ჩასატრებლად.

გამოყენება შიდა და გარე სამუშაოებისთვის.

შემდგომი შრეების სახეობები	კვლეები
წებო ფილისა და კერამოგრანიტისთვის	+
თაბამირის, ცემენტის ან პოლიმერულ საფუძველზე დამზადებული ბათქაში / ფიფხი	+
ცემენტის, თაბამირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
ეპოქსიდურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	—
საღებავი / მპალერი	—
ზედაპირის სახეობები	კვლეები
ბეტონი, რკინაბეტონი, უჯრედოვანი ბლოკები, აგური, თაბამირის, ცემენტის ან პოლიმერულ საფუძველზე დამზადებული ბათქაში / ფიფხი, კილო-ქიმის შეერთების მქონე მუყაოს ფილები, ცემენტის, თაბამირის ან კომპლექსურ საფუძველზე დამზადებული თვითსწორებადი იატაკები	+
თაბამირ-მუყაოს ფილა, მარქანბოჭკოვანი ფილა, მინამაგნეზიტის ფილა*	—
ცემენტ-ბურბუშელის ფილა, OSB, ფანერი*	—
სუსტი და მტვერვადი ზედაპირები (ძველი მტვერვადი ბათქაში, ბეტონის ზედაპირები და ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვები 10 მმ-ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით)	+

* პრაიმერი PLITONIT-ის განმამტკიცებელი PROFI-ს გამოყენება ამ ტიპის ზედაპირებზე მიზანშეწონილი არ არის. ამ ზედაპირების დასაგრუნტად რეკომენდებულია PLITONIT-ის ღრმა შეღწევადობის პრაიმერის გამოყენება.

ზედაპირის მომზადება

დაგრუნტვამდე გაწმინდეთ ზედაპირი მტვერისგან, ქუჩყისა და ცხიმისგან. ძველი და არამყარი საფარის მონაკვეთები გულდასმით უნდა მოშორდეს.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	გამოყენებამდე გულდასმით მოურიეთ პრაიმერს
2	გაზავეთ პრაიმერი "ტექნიკური მახასიათებლების" ცხრილში მითითებული პროპორციით
3	წაუსვით პრაიმერი ზედაპირზე ფუნჯით ან ლილვაკით. პორიზონტალური ზედაპირების დაგრუნტისას დაუშვებელია გუბების წარმოქმნა.
4	პრაიმერის წასმიდან 120 წუთის (ან მეტი) შემდეგ შეამოწმეთ ზედაპირის შეწოვადობა, თუ ზედაპირის შეწოვადობა საკმარისია - შეიძლება შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება (იხილეთ განყოფილება "როგორ შევამოწმოთ ზედაპირის შეწოვადობა")

როგორ შევამოწმოთ ზედაპირის შეწოვადობა

პორიზონტალური ზედაპირზე	ვერტიკალური ზედაპირზე
ზედაპირის დაგრუნტებიდან 120 წუთის (ან მეტი) შემდეგ დაწვეთეთ ზედაპირის სხვადასხვა ადგილას რამდენიმე წვეთი წყალი	პულვერიზატორით, ფუნჯით ან ღრუბლით უხვად წაუსვით წყალი ზედაპირს, იატაკიდან, დაახლოებით, 1,5 მ სიმაღლეზე
თუ ზედაპირმა შეიწოვა წვეთი 20 წუთზე ნაკლებ დროში, საჭიროა პრაიმერის მეორე შრის წასმა	თუ კედელზე ჩამოდინების დროს ზედაპირმა მთლიანად შეიწოვა წყალი, საჭიროა პრაიმერის მეორე შრის წასმა
თუ წვეთი არ შეიწოვა 20 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში, შეიძლება შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება.	თუ წყალი ჩამოედინა და არ შეიწოვა, შეიძლება შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი	ღია ცისფერი
კონცენტრაციის ხარისხი	1:2
გამშრობის დრო	120 წთ
ხარჯი მ2-ზე, მლ (განზავებული პრაიმერის)	100 - 200
წყლით განზავების ხარისხი	პროპორცია
მოსაპირკეთებელი, სამდბრო სამუშაოებისა და მპალერის გაკვრის წინ	1:2
თვითსწორებადი იატაკის მოწყობამდე (ზედაპირის გასამაგრებლად)	1:1

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარების დროს ჰაერის, ზედაპირისა და გამოყენებისთვის გამზადებული პრაიმერის ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ +5°C-ისა. გარე სამუშაოებისას საჭიროა გამრობამდე დამუშავებული ზედაპირი ატმოსფერული ნალექებისგან დაცვა.

ყურადღება

სამუშაოების ჩატარების პროცესში რეკომენდებულია პრაიმერის დროდადრო მორევა. გამოყენების შემდეგ მორეცხეთ ხელსაწყო და სათავსოები წყლით. მითითებული მახასიათებლები მოქმედებს გარემოს 20±2°C ტემპერატურისა და ჰაერის 60±10% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იხელმძღვანელოთ ზოგადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებითა და უსაფრთხოების ტექნიკით მშენებლობაში.

უსაფრთხოების ზომები

სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები.
მოერიდეთ წარუვსი კანზე და თვალებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით და მიმართეთ ექიმს.
მოერიდეთ ბავშვებს!

შემაღწელობა

წყლის პოლიმერის დისპერსია, მოდიფიცირებული დანამატები.

ტრანსპორტირება და შენახვა

შენახეთ მჭიდროდ დახურულ ტარაში -50°C-დან +40°C-მდე ტემპერატურაზე, მთლიანად მზის პირდაპირ სხივებს. დაშვებულია 5-მდე გაყინვის ციკლი -50°C-ზე, გაღობის შემდეგ ინარჩუნებს თავის თვისებებს. გაყინვის შემდეგ, გამოყენებამდე, აუცილებელია ოთახის ტემპერატურაზე დაყოვნება სრულ გაღობამდე, ხელოვნური გახურების გარეშე. მწარმოებლის გაუხსნელ ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან. დამზადების თარიღი იხ. შეფუთვაზე.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქცია შეესაბამება ტექნიკური პირობების 20.30.11-222-51552155-2022-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებასა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით.