

ნარევი წყობისთვის და სამონტაჟო მასტერკლადკი ზამთრის



პროფესიონალად ყოფნა ადვილია



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn



25 კგ

- ✓ გარე და შიდა სამუშაოებისთვის
- ✓ ნაკერი 1,5-დან 5 მმ-მდე
- ✓ დაშვებულია -10°C-მდე ტემპერატურაზე გამოყენება
- ✓ ყინვამედეგობის მარკა – F50

გამოყენების სფერო

დაფარვის სახეობები	
უჯრედოვანი ბეტონი	+
აირბეტონი*	+
ქაფბეტონი*	+
სილიკატური და ფოროვანი კერამიკული ბლოკები	+
მუშაობის სფერო	
შიდა სამუშაოები	+
გარე სამუშაოები	+

* აირბეტონისა და ქაფბეტონის ხსნარი შეიძლება, გამოყენებული იქნას, როგორც სარემონტო ნარევი ფოროვანი ბეტონის ზედაპირზე მონატეხებისა და ნარვალების გასასწორებლად

ტექნიკური მახასიათებლები

შემავსებლის მარცვლების ყველაზე დიდი ზომა	0,63 მმ
წყობის ნაკერის სისქე	1,5 - 6 მმ
წყლის რაოდენობა	
• 1 კგ ნარევეზე	0,18-0,22 ლ
• 25 კგ ნარევეზე	4,5 - 5,0 ლ
გამოყენების ტემპერატურა	-10°C-დან +30°C-მდე
ბლოკის დაგების ღია დრო, არაუმეტეს	10 წუთი
ხსნარის ნარჩენი სიმტკიცე კუმშვაზე 28 დღე-ღამის ასაკში -10°C-ზე გამაგრების შემდეგ	30 (1,5 მპა)
მზა ხსნარის ნარევის გამოყენების დრო, არაუმეტეს	4 საათი
ექსპლუატაციის ტემპერატურული რეჟიმი	-50°C-დან +60°C-მდე
ყინვამედეგობის მარკა, არანაკლებ	F50
ხსნარის სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე შენახვის ნორმალურ პირობებში, 28 დღე-ღამის შემდეგ, მპა, არანაკლებ	≥ 5 მპა
სიმტკიცის ზღვარი ძვრაზე, მპა, არანაკლებ	≥ 0,25 მპა
ბეტონის ზედაპირთან ხსნარის შეჭიდებულობის სიმტკიცე 28 დღე-ღამის შემდეგ ნორმალურ პირობებში, არანაკლებ	≥ 0,5 მპა

ზედაპირის მომზადება

1	ბლოკებისა და ფილების ზედაპირები უნდა იყოს მყარი, გასუფთავებული ქუჩისგან, მტვრისგან, ზეთებისგან, ცხიმებისგან, ყველა სახის საღებავებისა და წებოებისგან.
2	დაუშვებელია მათზე ყინულის, თოვლისა და მინაყინის არსებობა.

ხსნარის ნარევის მომზადება

მშრალი ნარევის აღუდაბებისთვის აუცილებელია წყლის გამოყენება სასმელი წყალმომარაგებიდან. თანაფარდობა მერევისას: 1 კგ მშრალი წებოვანი ნარევისთვის საჭიროა 0,18-0,22 ლ წყალი (4,0-5,0 ლ 25 კგ-ზე)

1	აზომეთ მშრალი ნარევის აღუდაბებისთვის საჭირო რაოდენობის ოთახის ტემპერატურის წყლის
2	ჩაყარეთ მშრალი ნარევი წინასწარ აზომილ წყალში

3	მოურიეთ მშრალ ნარევსა და წყალს 2-3 წუთის განმავლობაში ელექტრო მიქსერით ან პირიანი ელექტრო ბურღით ერთგვაროვანი კონსისტენციის მიღებამდე**
4	მიეცით ხსნარს 5 წუთი დალექვის საშუალება და მოურიეთ ხელახლა
5	განმორებითი მორევის დროს დასაშვებია წყლის დამატება ზემოთ აღნიშნული თანაფარდობის მაქსიმალურ მნიშვნელობამდე

** ბრუნვის სიხშირე არაუმეტეს 600 ბრ/წთ

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	თანაბრად წაუსვით მზა ხსნარის ნარევი გლუვი ფითხით უკვე დაწებებული მომიჯნავე ბლოკების პერტიკულურ და ჰორიზონტალურ ზედაპირზე და კბილა ფითხით მიეცით სავარცხლისებრი სტრუქტურა.
2	ხსნარის ნარევეზე დადეთ ბლოკი და გაასწორეთ მისი მდებარეობა კორექტირების დროის გასვლამდე. ბლოკი უნდა დაიგოს არაუმეტეს 10 წუთის განმავლობაში ზედაპირზე ხსნარის ნარევის წასმის შემდეგ.
3	მიწებებული ბლოკებისა და ფილების კორექტირების დრო - წებოვანი ნაკერის დატანისგან არაუმეტეს 5 წუთისა (დამოკიდებულია ზედაპირის წყალმთანთქმაზე, ტემპერატურაზე, ტენიანობასა და ჰაერის სიჩქარეზე).

სამუშაოების ჩატარების პირობები

ნარევის გამოყენების ტემპერატურა – -10°C-დან +30°C-მდე. ხსნარის ნარევის ტემპერატურა სამუშაოების ჩატარების პროცესში – +10°C-დან +30°C-მდე.

ყურადღება

სამუშაოების ჩატარების პროცესში რეკომენდებულია ხსნარის ნარევის დროდადრო მორევა. მზა ხსნარის ნარევი აკრძალულია წყლის დამატება. ნარევს შეიძლება, ჰქონდეს კანის რეზორბციული მოქმედება, სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები. წყობის სამუშაოები ზამთრის პირობებში: წყობის და თავად ნაკეთობების დატენიანება უნდა გამოირიცხოს; დაუშვებელია წყლით გაჯერებული და შემდგომ გაყინული სილიკატური ნაკეთობების გამოყენება; აკრძალულია მარილებისა და მარილის ხსნარების, მჟავების ხსნარების, ყინვამედეგი კომპონენტებისა (ანტიფროზების) და ქლორის შემცველი ანტიმომყინავი საშუალებების გამოყენება წყობიდან მინაყინის მოსაშორებლად; წყობის გაყინული ან სხვაგვარად დაზიანებული მონაკვეთები უნდა მოშორდეს წყობის შემდგომი სამუშაოების დაწყებამდე.

უსაფრთხოების ზომები

ნარევი მიეკუთვნება საშიშროების მე-4 კლასს (მცირე საშიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო სტანდარტის 12.1.007-ის მიხედვით
სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები
მოერიდეთ დანაშაულის კანზე და თვალებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით
მოერიდეთ ბავშვებს!

შემადგენლობა

ქვიშა, პორტლანდცემენტი, მინერალური შემაკვებელი, მამოდიფიცირებელი დანამატები.

წებოვანი ნაკერის სისქე, მმ	1,5	2	3	4	5
მშრალი ნარევის ხარჯი 183 წყობაზე, კგ	19,1-19,3	25,9-26,3	39,4-40,4	52,5-54,2	65,3-68

ტრანსპორტირება და შენახვა

ნარევის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. ტომრები მშრალი ნარევით უნდა იქნას შენახული დახურულ მშრალ შენობა-ნაგებობებში, რომლებიც უზრუნველყოფს შეფუთვის დაცულობა და აარიდებს დატენიანებისგან. მწარმოებლის ტარაში შენახვის ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ ნარევი შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტის 23.64.10-276-51552155-2022-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით.

წონა ნეტოდან გადახრა შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტ 8.579-2002-ს. პროდუქცია გამოყენება ნებადართულია სამოქალაქო მშენებლობის ყველა სახეობაში (ბუნებრივი რადიონუკლიდების ეფექტური ზვედრითი აქტივობა<370 ბკ/კგ, რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების-99/2009 სანიტარული წესები და ნორმები 2.6.1.2523-09).

ხარჯი

1 მმ-იანი შრის გასწორებისას: 1,25-1,3 კგ/მ²
წყობის სამუშაოების შესრულებისას:

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru