

PLITONIT

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია



PLITONIT COLORIT CG1 E – ნაკერების შემავსებელი 6 მმ-მდე ყველა სახის ფილას შორის



ნარევი განკუთვნილია მოსაპირკეთებელი კერამიკის, კერამოგრანიტის, კლინკერის, მოზაიკისა და შუშის ფილების, ბუნებრივი და ხელოვნური ქვის კედლებისა და იატაკის ფილების ნაკერების წასაგლესად შიდა და გარე სამუშაოების დროს. გამოიყენება საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობისა და რემონტისას, მათ შორის სასწავლო-აღმზრდელობით, საბავშვო, სკოლამდელ და სამედიცინო დაწესებულებებში (მათ შორის სამკურნალო-პროფილაქტიკურ და სანატორიულ-საკურორტოში)

წყალგაუმტარი და სოკოს საწინააღმდეგო ბარიერი ხელს უშლის ნაკერში სოკოსა და ობის წარმოქმნას. წასაგლესი სამუშაოების შესრულების მაღალი სიჩქარე - გაწმენდისა და ნაკერის ფორმირების სიმარტივე, სიარული 24 საათში.

დაფასოება - 2 კგ.

- დაცვა ობისა და სოკოსგან
- ფერის მომატებული მედეგობა
- მაღალპლასტიკური - სამუშაოების ჩატარების მაღალი სიჩქარე
- უფრთხილდება ხელის კანს**
- სისტემებისთვის "თბილი იატაკი"
- გარე და შიდა სამუშაოებისთვის
- სიარული 24 საათში
- მდგრადი გაცვეთის მიმართ

ტექნიკური მახასიათებლები

- გარე და შიდა სამუშაოებისთვის
- ნაკერი 1-6 მმ
- სიარული 24 საათში

- წყალთან კონტაქტი 48 საათი
- ნარევის სიცოცხლისუნარიანობა 2 საათი
- მორევა 3 წუთი
- გამოყენების ტემპერატურა +5°C-დან +30°C-მდე.
- იატაკის გათბობის ჩართვა – 7 დღე-ღამე
- ყინვამედეგობის მარკა F75
- სიმტკიცე კუმშვისას M100
- ვარგისიანობის ვადა 24 თვე.

მასალის ხარჯი

0,3-1,2 კგ/მ² ნაკერის სიგანიდან, ფილის ზომისა და სისქიდან გამომდინარე.

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარებისას და შემდგომი 3 დღე-ღამის განმავლობაში აუცილებელია ჰაერის, ზედაპირისა და ფილის ტემპერატურის შენარჩუნება +5°C-დან +30°C-მდე ფარგლებში. ხსნარის ნარევის ტემპერატურა სამუშაოების ჩატარების პროცესში – +10°C-დან +30°C-მდე. ექსპლუატაციის ტემპერატურა +70°C-მდე. შემავსებელი განკუთვნილია მათ შორის გარე სამუშაოებისთვის. ამ სახის სამუშაოებისას ნაკერის ზედაპირი დაცული უნდა იყოს ატმოსფერული ნალექებისგან სამუშაოების შესრულების დროსა და მომდევნო 24 საათის განმავლობაში.

ზედაპირის მომზადება

წასაგლესი ნაკერების ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს ჭუჭყისა და მტვრისგან, მოცილდეს აქერცვლადი ფრაგმენტები. წასაგლესი ნაკერის სიღრმე უნდა იყოს არანაკლებ ფილის სისქის ნახევრისა. ნაკერების წაგლესა უნდა მოხდეს წებოვანი ხსნარის ნარევის მწარმოებლის მიერ დადგენილ ვადებში.

ხსნარის ნარევის მომზადება

მშრალი ნარევის ადუღაბებისთვის აუცილებელია წყლის გამოყენება სასმელი წყალმომარაგებიდან. თაბაფარდობა შერევისას: 1 კგ მშრალ ნარევზე წყობისთვის საჭიროა 0,30-0,34 ლ წყალი (0,6-0,68 ლ 2 კგ-ზე). ჩაყარეთ მშრალი ნარევი წინასწარ აზომილ ოთახის ტემპერატურის წყალში და მოურიეთ 2-3 წუთის განმავლობაში ელექტრო მიქსერით ან პირიანი ელექტრო ბურღით ბრუნვის სიხშირით არაუმეტეს 600 ბრ/წთ-ისა ერთგვაროვანი კონსისტენციის მიღებამდე. მიეცით ხსნარის ნარევს 5 წუთი დაღეჭვის საშუალება და მოურიეთ ხელახლა. განმეორებითი მორევის დროს დასაშვებია წყლის დამატება ზემოთ აღნიშნული თანაფარდობის მაქსიმალურ მნიშვნელობამდე. მზა ხსნარის ნარევის გამოყენების დრო - არაუმეტეს 2 საათისა (გამჭოლი ქარი და მაღალი ტემპერატურა ამცირებს ამ დროს).

მუშაობის წესი

ნაკერების ამოვსებამდე ფილების ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს სველი ღრუბლით. მზა წასაგლესი ნარევი უნდა წაუსვას ფილას რეზინის ფითხით ან სახეხელათი, გადაანაწილოთ ნაკერებთან შედარებით დიაგონალური მოძრაობებით და გაამკვრივოთ ფილებს შორის ნაკერების სრულად ამოვსებამდე. ფილების ნაკერების გაწმენდა: 10-30 წუთის შემდეგ მოპირკეთებული ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს ნაკერის ბადის დიაგონალზე ოდნავ ნესტიანი ღრუბლით ან პოროლონის საფარის მქონე სახეხელათი.

ზედაპირების ნაკერების წყლით ზედმეტად გაჯერებამ და ინტენსიურმა გაწმენდამ შეიძლება, გამოიწვიოს წასაგლესი ნარევის გამორეცხვა და შემავსებლის ფერის ცვალება. საჭიროა გასაწმენდი წყალი ხშირად გამოცვალა, რათა ის იყოს სუფთა. გამხმარი ნაღებისგან ფილების ზედაპირის საბოლოო გაწმენდა ხდება მშრალი, რბილი ჩვრით.

ყურადღება

სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იხელმძღვანელოთ ზოგადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებითა და უსაფრთხოების ტექნიკით მშენებლობაში. შემავსებლის შეძენისას ყურადღება მიაქციეთ პარტიის ნომერს, რადგან პარტიიდან პარტიამდე ფერი შეიძლება, განსხვავდებოდეს. ფერის ელფერსა და მის თანაბრობაზე შეიძლება, გავლენა იქონიოს შემდეგმა მიზეზებმა: ფილების თავდაპირველი გაწმენდა მშრალი მეთოდით; დაბალი ტენიანობა და მაღალი ტემპერატურა; მზის პირდაპირი სხივები და გამჭოლი ქარი; განსხვავება ნაკერების სიღრმეებში; ადუღაბების წყლის ჭარბი რაოდენობა და მისი ხარისხი; ზედაპირის ჭარბი ტენიანობის; ფილების გვერდითი ნაწიბურების განსხვავებული შეწოვის უნარი; არათანაბრად შერეული ნარევი. მოუჭიქავი და უხეში ფილების ნაკერების წაგლესამდე აუცილებელია ნაკერების საცდელი ამოვსება, რათა შემოწმდეს, რამდენად კარგად ირეცხება ფილიდან წასაგლესი ნარევის ნარჩენები. სამუშაოების ჩატარების პროცესში რეკომენდებულია ნარევის დროდადრო მორევა. მზა ნარევში აკრძალულია წყლის დამატება. დაუშვებელია დაჟანგული ხელსაწყო გამოყენება.

უსაფრთხოების ზომები

ნარევი მიეკუთვნება საშიშროების მე-4 კლასს (მცირე საშიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო სტანდარტის 12.1.007-ის მიხედვით. სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები. მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალეებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით. მოარიდეთ ბავშვებს!

შემადგენლობა

მინერალური შემავსებელი, პორტლანდცემენტი, პოლიმერული დანამატები, პიგმენტი.

ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობები

ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. შეინახეთ დახურულ მშრალ შენობა-ნაგებობებში პირობებში, რომლებიც უზრუნველყოფს შეფუთვის დაცულობას და აარიდებს დატენიანებისგან.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ ნარევი შეესაბამება ტექნიკური პირობების მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვისა და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით.

წონა ნეტოდან გადახრა შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტ P 8.579-2019-ს. პროდუქცია გამოყენება ნებადართულია სამოქალაქო მშენებლობის ყველა სახეობაში (ბუნებრივი რადიონუკლიდების ეფექტური ხვედრითი აქტივობა<370 ბკ/კგ, სანიტარული წესებისა და ნორმების 2.6.1.2523-09-ის (რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები-99/2009) მიხედვით). დამზადებულია ტექნიკური პირობების 23.64.10-280-51552155-2018-ის, სახელმწიფო სტანდარტის P 58271-ის შესაბამისად.

**** ქ. სანქტ-პეტერბურგის ჰიგიენისა და ეპიდემიოლოგიის ცენტრის საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე, ნარევი არ ხასიათდება კანის რეზორბციული და სენსიბილიზაციური მოქმედებით. გამაღიზიანებელი მოქმედება კანზე ერთჯერადი ზემოქმედებისას - არ არის, განმეორებითისას - სუსტი. გათვალისწინებულია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება წინამდებარე ინსტრუქციის უსაფრთხოების ზომების ბლოკის შესაბამისად.**

მნიშვნელოვანი რჩევები

აშნიშნული შემავსებელი არ არის განკუთვნილი აუზებისთვის. აუზების წასაგლესად გამოიყენეთ ეპოქსიდური შემავსებელი PLITONIT Colorit Easy Fill. შემავსებელი გამოიყენება სისტემაში სხვა PLITONIT-ის პროდუქტებთან ერთად. მაგალითად, საცხოვრებელ შენობებში სამზარეულოებსა და აბაზანებში მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩასატარებლად გამოიყენეთ Colorit-ის შემავსებელი სისტემაში PLITONIT-ის აკვავრუნტთან, ჰიდროელასტის პოლიმერულ ჰიდროიზოლაციასთან, მარმირებელი ბოჭკოებით გაძლიერებულ PLITONIT B-ს ფილების წებოსთან და PLITONIT-ის ფილების მოვლის საშუალებებთან ერთად.

ინდივიდუალური შტრიხკოდები:

თეთრი	4607013042254
შავი	4607013044258
სალათისფერი	4607013044364
ღია ცისფერი	4607013042315
ლურჯი	4607013042391
ღია ვარდისფერი	460701304388
ოხრა	4607013042377
ღია ყვითელი	4607013042360
კრემისფერი	4607013044340
ღია ბეჟი	4607013042285
ბეჟი	4607013044395
მუქი ბეჟი	4607013042278
ღია ყავისფერი	4607013044371
ყავისფერი	4607013044357
მუქი ყავისფერი	4607013042384
კაკაო	4607013042322
ღია რუხი	4607013044326

რუხი 4607013042261

მუქი ნაცრისფერი 4607013044333

სველი ასფალტი 4607013042353