

სამონტაჟო წებო ზედლიერი ფიქსაციით PLITONIT PLITOFLEX MONTAGE



280 მლ

- ✓ MS პოლიმერი
- ✓ 350 კგ /მ² – საწყისი დატვირთვა
- ✓ 200%-მდე - დაგრძელება გაწყვეტამდე
- ✓ 30 წუთი – პირველადი გამყარება
- ✓ გამოყენება შიგნით და გარეთ

PLITONIT Plitonit
Deutsche Qualität

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

გამოდგება ნებისმიერი სახის მასალის
შესაწებებლად, შენობის შიგნით და მათ გარეთ

ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

გამოყენების სფერო

გამოიყენება გარეთ და შიგნით ისეთი ელემენტების შეწყობისთვის და მონტაჟისთვის, როგორებიცაა: კედლის პანელები, პლინტსები, ზღურბლები, წყალსადინარი მილები, სანიტარული ფიტინგები, სარკეები, ფილების მოსაპირკეთებელი ელემენტები (ფარული ლუქების, ეკრანების, მაგილის ზედაპირების და ა.შ. მონტაჟისას), შესაძლებელია ქიმიური ანკერის ალტერნატივის სახით გამოყენება არასაპასუხისმგებლო კონსტრუქციებისა და ელემენტების მონტაჟისას (მსუბუქი ავეჯისა და ტექნიკის კიდეული მონტაჟი სუსტ მინერალურ ზედაპირებზე).

შესაწებებელი ზედაპირების ტიპები	კედლები
კერამოგრანიტი	+
კერამიკული ფილა	+
ბუნებრივი ქვა (მდგრადი ძმარმკვასი მიმართ)	+
ხელოვნური ქვა	+
მინა (მათ შორის სარკეები)	+
პლასტიკი	+
ხე / ფანერა / მერქანბურბუშელოვანი ფილა / OSB და ა.შ.	+
ლითონი (მათ შორის ალუმინი)	+
ბეტონი და სხვა მინერალური მასალები	+
ორგანიზმ / პოლიკარბონატი	-

* "თბილისი იატაკი" სისტემასთან ერთად ფილების დაგების ტექნოლოგიის უფრო დეტალურად გაგნება შეიძლება საიტზე plitonit.ru

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი	თეთრი
საფუძველი	STP პოლიმერი
მინიმალური წებონაკერი	2-3 მმ
გამოყენების ტემპერატურული რეჟიმი	+5°C-დან +35°C-მდე
ექსპლუატაციის ტემპერატურული რეჟიმი	-40°C-დან +90°C-მდე
სიმკვრივე	1,58 ± 0,03 გ/სმ ³
დაგრძელება გაწყვეტამდე	200%

ზედაპირის მომზადება

წებოსთვის განკუთვნილი ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს 1 ქუჩისა და მტკრისგან, მოცილდეს აქერცვლადი ფრაგმენტები, გაუცხიმოვნდეს და გაშრეს.

სამუშაოების ჩატარების წესი

1	მოაჭირეთ კარტირის წვერი და დახრახნეთ საცმი.
2	მოჭირეთ ნაცმის წვერი სავარაუდო ნაკერის ზომაზე (მაგრამ არანაკლებ 3 მმ დიამეტრში).
3	მოათავსეთ კარტირის დოზატორში (პისტოლეტში).
4	პისტოლეტის არჩევისას გაითვალისწინეთ პროდუქტის მაღალი სიბლანტე.
5	წაუსვით წებო ერთ-ერთ ზედაპირს ზოლებად ერთმანეთისგან 10-15 სმ-ს დამორებით (ჰაერის მოძრაობის უზრუნველსაყოფად).
6	მიაჭირეთ ერთმანეთს შესაწებებელი ზედაპირები.

ახალი ნაკერის გასწორება შეიძლება ფითხით. გამყარებული მასალის მოცილება შესაძლებელია გამხსნელით, გამაგრებულის კი - მხოლოდ მექანიკურად

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარებისას და შემდგომი 3 დღე-ღამის განმავლობაში აუცილებელია ჰაერის, ზედაპირისა და ფილის ტემპერატურის შენარჩუნება +5°C-დან +30°C-მდე ფარგლებში.

ყურადღება

დამონტაჟებული შეერთების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სამუშაოების სწორად შესრულებაზე. მოერიდეთ წებოსთან კონტაქტს მის გამყარებისას. არ წაუსვით გაყინულ ზედაპირებს. მოერიდეთ სპირტებთან ან გამხსნელებთან კონტაქტს გამყარებისას. არ გამოიყენოთ იმ შემთხვევაში, სადაც შესაძლებელია წყალში მუდმივი ჩაძირვა. პროდუქტს აქვს მაღალი მდგრადობა წყლის (პერიოდული კონტაქტები), ალიფატური გამხსნელების, მინერალური ზეთების, საზეთების, განზავებული ორგანული მჟავებისა და ტუტეების მიმართ. ცუდი მდგრადობა არსებული გამხსნელების, კონცენტრირებული მჟავებისა და ქლორირებული ნახშირწყალბადების მიმართ.

უსაფრთხოების ზომები

ფრთხილად!

მავნებელია გადაყლაპვისას
მუშაობისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, სპეციალური
თვალის დამცავი საშუალებები.

სამუშაოს შემდეგ საგულდაგულოდ დაიბანეთ ხელები, სახე.
კანზე მოხვედრის შემთხვევაში ჩამოიბანეთ წყლის დიდი
რაოდენობით, თუ გაღიზიანება არ გაივლის, მიმართეთ
სამედიცინო დახმარებისთვის.
თვალში მოხვედრის შემთხვევაში: ფრთხილად ამოიბანეთ
წყლით რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მოიხსენით
კონტაქტური ლინზები, თუ იყენებთ მათ და თუ ეს ადვილია, და
გააგრძელეთ თვალის ამოხანა. თუ თვალის გაღიზიანება არ
გაივლის, მიმართეთ სამედიცინო დახმარებისთვის.
მოერიდეთ ბავშვებს!

შემადგენლობა

STP პოლიმერი

ტრანსპორტირება და შენახვა

ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო
საშუალებებში, რომლებიც უზრუნველყოფს დაცვას მექანიკური
დაზიანებისგან. შეინახეთ მწარმოებლის დახურულ შეფუთვაში,
საწყობის შენობაში, პირობებში, რომლებიც ამოირიცხავს წებოში უცხო
ნივთიერებებისა და ატმოსფერული ნალექების მოხვედრას.
ტრანსპორტირება და შენახვა +5°C-დან +25°C-მდე ტემპერატურაზე.
მწარმოებლის ტარში შენახვის ვადა - 12 თვე დამზადების დღიდან.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამონტაჟო წებო შეესაბამება მწარმოებლის სპეციფიკაციას, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვისა და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებშიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით.

წონა ნეტოდან გადახრა შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტ P 8.579-2002-ს.

მასალის ხარჯი.

280 მლ 5 მმ დიამეტრის 11 გრძივ მეტრ ზოლზე

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru