

**PLITONIT სამღებრო ლენტის გამაგრებული
სიგანე 25მმ., სიგრძე 25მ.**



- ✓ ეპოქსიდურ წაგლესასთან მუშაობისთვის
- ✓ მინების, სარკეების, მპალერების დაცვა საღებავისგან, ბათქაშისგან ან პრაიმერისგან
- ✓ კედლის ნაწილის შეღებისას მკაფიო საზღვრების შექმნა
- ✓ მონიშვნა პრაქტიკულად ნებისმიერ ზედაპირზე ბურღით ან დრელით მუშაობისას
- ✓ ავეჯის კუთხეების გადაკვრა გადაადგილებისას ბზარებისა და მონატეხების თავიდან ასაცილებლად



პროფესიონალად ყოფნა ადვილია

ლენტის სიგანე

25 მმ

ლენტის სიგრძე

25 მ



ინსტრუქციის სხვა ენაზე ჩამოტვირთვა/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

ძირითადი პარამეტრები	
რულონის სიგანე	25მმ
საერთო სისქე	130 მიკრონი
მილა მილისი D	76 მმ
სიმტკიცის ზღვარი გაჭიმვისას	≥15,7
წაგრძელება გაწყვეტისას	≥6%
ამრეკება	≥16,2
საწყისი ადჰეზია	≤100
კუთრი წონა	88±5
ადჰეზია მეტალთან,	არანაკლებ 1,5 ნ/სმ
სიმტკიცე გაწყვეტისას,	არანაკლებ 2,5 ნ/მმ
სიმტკიცე გაჭიმვისას:	385 ნ / 100 მმ
მწებავი საფუძველი	ბუნებრივი კაუჩუკი

შენახვის პირობები

შენახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში გრილ, სუფთა, მშრალ ადგილას, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით; მოერიდეთ ტენისა და ქიმიური რეაგენტების პირდაპირ ზემოქმედებას; დაიცავით ცეცხლისგან. შენახვის ვადა – 24 თვე დამზადების დღიდან ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობების დაცვით. ტემპერატურა: +4 ° C-დან +26 ° C-მდე. ფარდობითი ტენიანობა: 40 — 50%.

შემადგენლობა

საფუძველი კრეპის ქაღალდი. წებო ბუნებრივი კაუჩუკის საფუძველზე

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru