

PLITONIT

პროფესიონალად ყოფნა ადვილია



PLITONIT ესტრიხი – დანამატი ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვის მოწყობისას ნარევის ტექნოლოგიურობის გასაუმჯობესებლად



პროდუქტი გამოიყენება სამუშაოების ტექნოლოგიურობის გასაუმჯობესებლად ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვის წასმის, გასწორებისა და წაგლესვისას ნარევის დაბალი წყალცემენტის თანაფარდობით, ნახევრად მშრალი მოჭიმვის, ტროტუარის ფილების, ბეტონის ქვებისა და ბორდიურების წარმოებისას.

დაფასოება — პლასტმასის კანისტრი 10 ლ.

- ამარტივებს გასწორებას
- ზრდის სიმტკიცეს
- ამცირებს ცემენტის ხარჯს 10-20%-ით
- აუმჯობესებს ზედაპირის ხარისხს

მასალის ხარჯი

1-1,5 ლ 100 კგ ცემენტზე

გამოყენების წესი

დანამატი გამოიყენება შედუღებების წყალთან ერთად და უზრუნველყოფს ცემენტის ნაწილაკების სრულ დასველებას, რითაც მიიღწევა ცემენტის ქვის ფორმირება იატაკის მოჭიმვის მთელ სიღრმეზე. ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვის საჭირო კონსისტენციის მისაღწევად, ასევე სიმტკიცის მარკის შესანარჩუნებლად, რეკომენდებულია, რომ ცემენტის რაოდენობის 10-20%-ით შემცირებისას გამოყენებული წყლის რაოდენობა უცვლელი დარჩეს. ამ შემთხვევაში ცემენტის შემცირებული შემცველობისა და PLITONIT ესტრიხის დანამატის მქონე ნარევის სიმტკიცის თვისებები დარჩება იმავე დონეზე, რაც დანამატების გარეშე ამოსავალი ნარევის, ცემენტის საწყისი რაოდენობით. დანამატის გამოყენება უშუალოდ მშრალ ნარევაში აკრძალულია.

ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვის ტექნოლოგია გულისხმობს ნარევის დაგებას გამყოფ ფენაზე, რომელიც შეიძლება, დამზადდეს პოლიეთილენის ფირისგან ან პოლისტიროლის ქაფისგან. ასევე აუცილებელია მათანაბრებელი შრისა და კონსტრუქციული ელემენტების (კედლები, ტიხრები, სვეტები, მილები და ა.შ.) გამიჯვნა დემპფერული ლენტის საშუალებით.

იატაკის მოჭიმვის მოვლა. სამუშაოების ჩატარების დროს და იატაკის მოჭიმვის მოწყობის შემდეგ აუცილებელია ტემპერატურის $+5^{\circ}\text{C}$ -დან $+30^{\circ}\text{C}$ -მდე ფარგლებში შენარჩუნება და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა არანაკლებ 60%-ისა. მომდევნო 3 დღ-ღამის განმავლობაში ზედაპირი დაცული უნდა იყოს მზის პირდაპირი სხივებისგან, გამჭოლი ქარისგან.

ძირითადი უპირატესობა

უზრუნველყოფს ნარევის შლანგებში ადვილად გავლას, ამცირებს მუშაობის დროს, რაც საშუალებას იძლევა უფრო მცირე დროში ზედაპირის უფრო მეტი ფართობის გასწორებას, აუმჯობესებს ზედაპირის ხარისხს და ზრდის საფარის საბოლოო სიმტკიცეს.

დამატებითი თვისებები

- უზრუნველყოფს ცემენტის ხარჯის შემცირების შესაძლებლობას
- ზრდის ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვის მოსამზადებელი და დასაგები მოწყობილობის ცვეთამდეგობას (შემრევის ფრთები, შლანგების შეერთებები, საფრეზი მანქანის დისკი, ხელოსნის ინსტრუმენტი)
- ზრდის ბზარების იმართ მდგრადობას თხელ შრეში (20 მმ-დან)
- ყინვის საწინააღმდეგო დანამატ პლიტონიტ ანტიფრიზთან ერთად გამოყენებისას იძლევა დაბალ და უარყოფით ტემპერატურაზე მუშაობის საშუალებას სამუშაო ნარევში დანამატების ცალკე გამოყენების პირობით - ჯერ დამატეთ ყინვის საწინააღმდეგო დანამატი, შემდეგ - ესტრიხი.

ნახევრად მშრალი იატაკის მოჭიმვის სტანდარტული რეცეპტი (200 ლ)*

ცემენტი	40-50 კგ
ქვიშა	200 კგ
წყალი	18-22 ლ
ფიბრა	50 გრ
დანამატი PLITONIT ესტრიხი	400-500 მლ

*საბოლოო პროპორციები დამოკიდებულია გამოყენებული მასალების მახასიათებლებსა და დანამატის გამოყენების მიზნებზე

ტექნიკური მახასიათებლები

	მინიმუმ	მაქსიმუმ
ფერი	თეთრი	თეთრი
სიმკვრივე, კგ/მ ³	990	1020
მშრალი ნარჩენი, %	8	11
ხსნარის PH	4	9
ოპტიმალური დოზირება, ცემენტის მასის %	1	1,5

უსაფრთხოების ზომები

დანამატი მიეკუთვნება საშიშროების მე-4 კლასს (მცირე საშიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო სტანდარტის 12.1.007-ის მიხედვით. სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები. მოერიდეთ დანამატის კანზე და თვალებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით. მოარიდეთ ბავშვებს!

ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობები

ტრანსპორტირება და შენახვა უნდა მოხდეს არანაკლებ +5°C და არაუმეტეს +40°C ტემპერატურაზე ჰერმეტიკულად დახურულ ტარაში, მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებისგან დაცვით.

შემადგენლობა

წყალი, პოლიკარბოქსილატის ეთერები, მოდიფიკატორები.

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ დანამატი შეესაბამება ტექნიკური პირობების 20.59.57-234-51552155-2020-ის მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვის პირობებს და ამ ინსტრუქციის მითითებებს.

მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით. მწარმოებლის ტარაში შენახვის საგარანტიო ვადა - 24 თვე დამზადების დღიდან.

ლოგისტიკური ინფორმაცია 10 ლ-იანი კასრისთვის

ინდივიდუალური შტრიხკოდი 4607013045200 კანისტრების რაოდენობა პალეტზე – 40 ც.