

პლიტონიტ სუპერკამინი თერმოშტუკატურკა

თერმოშტუკატურკა

სიტყვასიტყვითი

მნიშვნელობა:

დასახელება:

თეთრი თბომედეგი ბათქაში ღუმელებისთვის, ბუხრებისთვისა და საკვამურებისთვის

ნიშნები:



+400°C, ღრს

ღუმელის რუსული საზოგადოება

უპირატესობები:

- ☐ გარე და შიდა სამუშაოებისთვის
- ☐ შეღებვისთვისა და საბოლოო საფარის სახით
- ☐ გასწორების შრის სისქე 2-დან 30 მმ-მდე
- ☐ გაძლიერებულია მარმირებელი ბოჭკოებით
- ☐ ფერი - თეთრი
- ☐ აგურის მონატეხების შესავსებლად გამოყენების შესაძლებლობა
- ☐ ფაქტურული მოპირკეთების შესაძლებლობა

ფერი

თეთრი

ნარევი განკუთვნილია ღუმელების, ბუხრებისა და სხვა გასათბობი ზედაპირების მობათქაშებისთვის კერამიკული, შამოტის აგურის შენობა-ნაგებობების შიგნით, ასევე ღუმელების, ბუხრებისა და საკვამურების გარე კედლების გასასწორებლად და საბოლოოდ მოსაპირკეთებლად. ბათქაში აძლევს ღუმელსა და ბუხარს ესთეტიკურ საბოლოო იერს, ასევე შეიძლება, გამოყენებული იქნას შემდგომი შეღებვისთვის ან დეკორატიული საფარით, მათ შორის კერამიკული ფილებით, მოსაპირკეთებლად. ნარევით შესაძლებელია დიდი ბზარებისა და ზედაპირის უსწორობების ამოვსება მობათქაშებამდე. ბათქაშის გამოყენება აუმჯობესებს ღუმელისა და ბუხრის სითბოს შენარჩუნების სისტემას. აქვს მაღალი ტექნოლოგიურობა, აგრეთვე ბზარების მიმართ მდგრადობა და მასალის დაბალი ხარჯი. დაფასოება - 25 კგ.

მასალის ხარჯი

1 კგ/მ² 1 მმ სისქის შრის შემთხვევაში

სამუშაოების ჩატარების პირობები

სამუშაოების ჩატარებისას და მათი დასრულებიდან შემდგომი 3 დღე-ღამის განმავლობაში აუცილებელია ჰაერისა და აგურების ტემპერატურის შენარჩუნება +5°C-დან +30°C-მდე ფარგლებში. ხსნარის ნარევის ტემპერატურა სამუშაოების ჩატარების პროცესში – +10°C-დან +30°C-მდე.

ზედაპირის მომზადება

მობათქაშება ხდება მხოლოდ ღუმელის სრული გაშრობისა და ჩაჯდომის შემდეგ. საბათქაშე ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, არ ექვემდებარებოდეს ჩაჯდომას ან დეფორმაციას, გაწმენდილი ჭუჭყისგან, მტვრისგან, ზეთებისგან, ცხიმებისგან და ყველა სახის საღებავისგან, ასევე აქერცვლადი ელემენტებისგან. უშუალოდ მობათქაშებამდე რეკომენდებულია ღუმელის გახურება. მობათქაშებამდე მომზადებული ზედაპირი უნდა დამუშავდეს პლიტონიტ გრუნტით და გაშრეს 1 საათის განმავლობაში.

ხსნარის ნარევის მომზადება

მშრალი ნარევის ადუღებისთვის გამოიყენეთ წყალი სასმელი წყალმომარაგებიდან. თანაფარდობა შერევისას: 1 კგ მშრალი წყობის ნარევისთვის საჭიროა 0,18-0,22 ლ წყალი (4,5-5,5 ლ 25 კგ-ზე) ჩაყარეთ მშრალი ნარევი წინასწარ აზომილ წყალში და მოურიეთ 2-3 წუთის განმავლობაში ელექტრო მიქსერით ან პირიანი ელექტრო ბურლით ბრუნვის სიხშირე არაუმეტეს 600 ბრ/წთ ერთგვაროვანი კონსისტენციის მიღებამდე. მიეცით ხსნარის ნარევს 10 წუთი დაღეჭვის საშუალება და მოურიეთ ხელახლა. განმეორებითი მორევის დროს დასაშვებია წყლის დამატება ზემოთ აღნიშნული თანაფარდობის მაქსიმალურ მნიშვნელობამდე. მზა ხსნარის ნარევის გამოყენების დრო - არაუმეტეს 4 საათისა.

მუშაობის წესი

დაუშვებელია ხსნარის და ლითონის ნაწარმის შეხება. საჭიროების შემთხვევაში მეორე შრე უნდა წაისვას პირველის სრულად გაშრობის შემდეგ. გაშრობის დრო დამოკიდებულია შრის სისქეზე, ზედაპირის ტემპერატურასა და გარემო პირობებზე. თაბაშირის გამოყენებისას ნაკერების განაწიბურება სავალდებულო არ არის. ფიგურული ფითხის საშუალებით შესაძლებელია დეკორატიული ფაქტურის შექმნა. შესაძლებელია მობათქაშებული ზედაპირის სპეციალური თბომედეგი საღებავებით შეღებვა. მობათქაშების სამუშაოების დასრულების შემდეგ აუცილებელია კონსტრუქციის ბუნებრივი გზით გაშრობა. 7 დღე-ღამის შემდეგ შესაძლებელია კონსტრუქციის ექსპლუატაციის დაწყება იმ პირობით, რომ გარე ზედაპირის ტემპერატურა არ გადააჭარბებს + 50°C-ს. სრულფასოვანი ექსპლუატაცია შესაძლებელია 10-14 დღე-ღამის შემდეგ.

უსაფრთხოების ზომები

ნარევი მიეკუთვნება საშიშროების მე-4 კლასს (მცირე საშიშროების მქონე ნივთიერებები) სახელმწიფო სტანდარტის 12.1.007-ის მიხედვით. სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები, სასუნთქი ორგანოების დამცავი საშუალებები. მოერიდეთ ნარევის კანზე და თვალეებში მოხვედრას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ წყლის დიდი რაოდენობით. მთავრად ბავშვებს!

ყურადღება

სამუშაოების ჩატარებისას აუცილებელია სამშენებლო ნორმებისა და წესების 41-01-2003-ის მოთხოვნების შესრულება. მითითებული მახასიათებლები მოქმედებს გარემოს 20+2°C ტემპერატურისა და ჰაერის 60+10% ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. სამუშაოების ჩატარებისას უნდა იხელმძღვანელოთ ზოგადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებითა და უსაფრთხოების ტექნიკით მშენებლობაში. სამუშაოების ჩატარების პროცესში რეკომენდებულია ხსნარის ნარევის დროდადრო მორევა. მზა ხსნარის ნარევი აკრძალულია წყლის დამატება. სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები.

ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობები

ნარევის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს დახურულ სატრანსპორტო საშუალებებში ტვირთების გადაზიდვის წესების შესაბამისად. ტომრები მშრალი ნარევით უნდა იქნას შენახული დახურულ მშრალ შენობა-ნაგებობებში პირობებში, რომლებიც უზრუნველყოფს შეფუთვის დაცულობა და აარიდებს დატენიანებისგან. შენახვის ვადა მწარმოებლის ტარაში – 12 თვე დამზადების დღიდან ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობების დაცვით.

შემაღწელობა

კომპლექსური მინერალური შემკვრელი, ფრაქციული ქვიშა, მინერალური შემკვრელები, მამოდიფიცირებელი პოლიმერული დანამატები

მწარმოებლის გარანტია

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ ნარევი შეესაბამება ტექნიკური პირობების მოთხოვნებს, თუ მომხმარებელი დაიცავს ტრანსპორტირების, შენახვისა და ამ ინსტრუქციის მითითებებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მასალასთან მუშაობის ტექნოლოგიის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ასევე მისი გამოყენებისთვის იმ მიზნებსა და პირობებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მიცემული ინსტრუქციით. წონა ნეტოდან გადახრა შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტ P 8.579-2001-ს. პროდუქცია გამოყენება ნებადართულია სამოქალაქო მშენებლობის ყველა სახეობაში (ბუნებრივი რადიონუკლიდების ეფექტური ზვედრითი აქტივობა < 370 ბკ/კგ; "რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების" (რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები-99/2009) სანიტარული წესებისა და ნორმების 2.6.1.2523-09-ის I კლასის მიხედვით).

ტექნიკური მახასიათებლები

შემაღწელების მარცვლების ყველაზე დიდი ზომა	0,63 მმ
წყლის რაოდენობა 1 კგ ნარევეზე 25 კგ ნარევეზე	0,18-0,22 ლ 4,5-5,5 ლ
მასალის ხარჯი 1 მმ სისქის შრეზე	1 კგ/მ ²
ექსპლუატაციის მაქსიმალური ტემპერატურა	+400 °C
გასწორების შრის სისქე 1 წასმაზე	2-15 მმ
წასმის მაქსიმალური სისქე	30 მმ
წასმის მაქსიმალური სისქე ნაწილობრივ გასწორებისას	50 მმ
მე-2 შრის წასმა,	12-24 სთ-ში
ხსნარის სიმტკიცე კუმშვისას, საპროექტო ასაკში, არანაკლებ	3,5 მპა
ხსნარის ნარჩენი სიმტკიცე კუმშვისას, არანაკლებ	2,0 მპა
ხსნარის ყინვამედეგობის მარკა, არანაკლებ	F50
მზა ხსნარის ნარევის გამოყენების დრო	არაუმეტეს 4 საათი

მნიშვნელოვანი რჩევები

რჩევები და რეკომენდაციები, თუ როგორ გააკეთოთ ღუმელი საკუთარი ხელით, შეგიძლიათ, მალე იხილოთ ჩვენს ახალ საიტზე superkamin.ru. აქ შეგროვდება და გამოქვეყნდება ღუმელებისა და ბუხრების პროექტები. ღუმელების აგურის წყობის შრედაშრე ნახაზები წარმოდგენილია თითოეული წყობის რიგისთვის. თქვენ შეძლებთ ღუმელის საკუთარი ხელით აშენებას დეტალური ინსტრუქციებისა და ღუმელის ოსტატების პროფესიონალური ნახაზების გამოყენებით. PLITONIT-ის სუპერკამინის ხაზის პროდუქციის დახმარებით თქვენ შეძლებთ, გააკეთოთ ბუხარი, ბარბიქიუს ღუმელი, აბანოს ღუმელი, შვედური ღუმელი, ქვაბის ღუმელი, ბუხარი, მაყალის ღუმელი და სხვა სახის ღუმელები.

შამოტის აგურის მობათქაშებისთვის გამოიყენეთ PLITONIT სუპერკამინი ოგნეუპორი. ღუმელის ან ბუხრის მოსაპირკეთებლად გამოიყენეთ თბომედეგი წებო ფილებისთვის PLITONIT სუპერკამინ თერმოკლეი.