

PLITONIT SuperElast Гидротаспасы



10 м

- ✓ Қышқыларға төзімді
- ✓ Сыртқы және ішкі жұмыстар үшін
- ✓ Жоғары икемділік
- ✓ Қысымға төзімді, атм: >2,5

PLITONIT Plitonit
Deutsche Qualität
КӘСІПҚОЙ БОЛУ ОҢАЙ

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған
созылмалы гидрооқшаулағыш таспа



Басқа тілдері нұсқаулықты жүктеу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Қолданылу саласы:

Өнім ішкі және сыртқы бұрыштарды, «еден-қабырға» түйіндескен жерлерін, деформациялық тігістерді, шығару құбырларын, дымқыл үй-жайлар мен құрылыстардағы ағызу саңылауларын: бассейндерді, душ бөлмелерін (табандығы жоқ душтарды қоса алғанда), ванна бөлмелерін, жертелелерді, балкондарды, террасаларды, өндірістік үй-жайларды (соның ішінде тамақ өнеркәсібіндегі) және т.б. гидрооқшаулауға арналған.

Жұмыс жүргізудің тәртібі

1	Жіктің іргелес беттеріне, сондай-ақ коммуникациялардың енетін жерлерін және ағызғыштарды жаққышпен немесе шпательмен гидрооқшаулағыш ерітіндінің қабатын жағыңыз.*
2	PLITONIT SuperElast ГидроТаспа гидрооқшаулағыш таспасын дымқыл гидрооқшаулағыш қабатқа салыңыз.
!	Гидрооқшаулағыш таспа жікті/тігісті толығымен жабатындай етіп мөрі жоқ жағын төмен қаратып төселеді.
4	«Көпіршіктерді» кетіру үшін гидрооқшаулағыш таспаны тегіс металл/пластикалық шпательмен немесе білікшемен қолданылатын ерітіндіні басыңыз.**
!	Таспалардың, бұрыштық элементтердің және қалпақшалардың жіктері 5-7 см қабаттасумен төселуі керек.
!	Гидрооқшаулағыш массаның келесі қабатын таспаның жиектік бөлігінің үстінен жағылады, оның ортаңғы бөлігі жабылмауы қажет, бұл ретте алдыңғы гидрооқшаулағыш қабаты қатқан, әрі ылғалды болуы керек.

*Жағу аймағы жабыстырылатын таспаның немесе қалпақшаның енінен бірнеше сантиметр үлкен болуы керек. Гидрооқшаулағыш таспаны төсемес бұрын бетіне сыртқы және ішкі бұрыштар, қабырға мен еден манжеттері салынады.

**Деформациялық жіктерде гидрооқшаулағыш таспаны «омега» ілмегі түрінде төсеу керек.

Техникалық сипаттамалар

Қалыңдығы	~ 0,7 мм
Ені	120 мм
Ұзындығы	10 м
Жұмыс температурасы	-30°C ... + 90°C
Су қысымына төзімді	> 2,5 атм
Үзілуге дейінгі көлденең керіліс:	>200%

Тасымалдау және сақтау

Жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көліктерде тасымалдаған жөн. Қаптаманың сақталуын қамтамасыз ететін жабық үй-жайларда сақтау. Өндірушінің ыдысында сақтау мерзімі – шығарылған күннен бастап 24 ай. Өндірілген күні орамада көрсетілген.

Маңызды кеңестер

PLITONIT SuperElast ГидроТаспасы PLITONIT ГидроЭласт полимерлі гидрооқшаулағыш мастикамен немесе PLITONIT ГидроЭласт 2K полимер-цемент серпімді гидрооқшаулағыштан тұратын жүйеде қолданылады.

ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТІ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru