

Құрғақ PLITONIT астары Астар концентрат 1:15



650 гр

- ✓ 10 литрге дейін пайдалануға дайын астар
- ✓ Кейінгі жабындармен адгезияны арттырады
- ✓ Бір қабатта жағылғанның өзінде негіздің су сіңіргіштігі төмендейді
- ✓ Пайдаланудағы үнемділік
- ✓ Кепкен кезде түссіз болады

PLITONIT  **Plitonit**
Deutsche
Qualität

КАСІПҚОЙ БОЛУ ОҢАЙ

Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған астар концентрат



Басқа тілдегі нұсқаулықты жүктеу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Қолдану аясы

PLITONIT құрғақ астары цемент, цемент-эк немесе гипс негізіндегі қабырғаларды, едендерді және төбелерді, гипсокартон парақтарын цемент немесе гипс негізіндегі ерітінді қоспаларын қолданар алдында, полимерлі байланыстырғышта, сондай-ақ бояу және тұсқағаз жабыстыру алдында ішкі және сыртқы жұмыстарды орындамас бұрын негізді шаңнан тазарту, судың сіңуін азайту және ерітінді қоспасынан ылғалдың мезгілсіз ағып кетуін болдырмау мақсатында дайындауға арналған сұйық астарларды жасауға арналған.

Кейінгі қабаттардың түрлері	Қабырғалар
Тақташа мен керамогранит үшін арналған желім	+
Гипс, цемент немесе полимерлік негіздегі сылақ/бітеуіш	+
Цемент, гипс немесе кешендік негіздегі құйма едендер	+
Эпоксидті негіздегі құйма едендер	—
Бояу/тұсқағаз	+
Негіздің түрі	Қабырғалар
Бетон, темірбетон, кеуек блоктар, кірпіш, гипс, цемент немесе полимер негізіндегі гипс/бітеуіш, гипсокартон, цемент, гипс немесе кешендік негіздегі құйма едендер	+
ГКБ, ГТБ, ШМБ	+
ЦЖТ, ОСВ, шере	—
Әлсіз және бормен қапталатын негіздер (ескі бормен қапталатын сылақтар, бетон негіздері және сығымдау беріктігі 10 МПа-дан аз жартылай құрғақ тұтастырғыштар)	—

Негізді дайындау

Грунттау алдында бетті шаңнан, кірден және майдан тазалаңыз. Қаптаманың ескі және осал жерлерін мұқият алып тастау керек.

Жұмыс жүргізудің тәртібі

1	«Дайындау тәсілі» бөліміне сәйкес сұйық астарды дайындаңыз.
2	Астарды жаққышпен немесе білікшемен жағыңыз. Көлденең беттерді грунттау кезінде шалшықтардың пайда болуына жол бермеңіз.
3	Астарды жаққаннан кейін 120 минуттан (немесе одан да көп) кейін, негіздің сіңіргіштігін тексеріңіз. Егер негіздің сіңіргіштік деңгейі жеткілікті болса (бір тамшы су көлденең негізге 15 минуттан артық сіңбесе немесе тік негіз жағдайында ол сіңірілмей толығымен ағып кетсе), сіз әрі қарай жұмысқа кірісе аласыз («Негіздің сіңіргіштігін қалай тексеруге болады» бөлімін қараңыз).
!	Егер 1 қабатты астармен өңдегеннен кейін негіздің сіңіргіштігі жоғары болып қалса, астарды екінші қабатпен жағыңыз.

Дайындау тәсілі

Сұйық астарды дайындау үшін PLITONIT құрғақ астарды сумен араластыру керек. Сұйылту дәрежесі жоғары сіңіргіш негіздер (газдалған бетон, көбікбетон, керамзитблоктар, гипс сылақтары және ОТТ және т.б.) үшін 1:10 (астардың бір бөлігіне — салмақ бойынша 10 бөлік су) немесе цемент беттері, ГКБ, БГКБ, ШМБ үшін 1:15 құрайды.

Астарларды саптамасы бар бұрғының көмегімен механикаландырылған түрде 600 айн/мин жылдамдықта дайындау. 20-30 секунд араластырыңыз, 5 минутқа қойыңыз және қайтадан араластырыңыз. Дайындалған астарды пайдалану уақыты — шамамен 240 минут. Қолдану кезінде астарды мезгіл-мезгіл, кем дегенде 60 минут сайын механикалық әдісті қолдана отырып араластыру ұсынылады.

Негіздің сіңіргіштігін қалай тексеруге болады

Көлденең бетте	Тік бетте
Бетін 120 минут (немесе одан да көп) астармен өңдегеннен кейін, негізге әртүрлі жерлерге бірнеше тамшы су тамызыңыз.	Бүріккішті, жаққышты немесе сорғышты пайдаланып, еденнен шамамен 1,5 м биіктікте негізге мол су құйыңыз.
Егер тамшы 20 минуттан аз уақыт ішінде негізге сіңіп кетсе, астардың екінші қабатын жағу керек.	Егер қабырғадан ағып жатқан су негізге толығымен сіңіп кетсе, астардың екінші қабатын жағу қажет.
Егер тамшы 20 минуттан астам уақыт бойы негізде тұрса және сіңбесе, сіз әрі қарай жұмысқа кірісе аласыз.	Егер су ағып кетсе және сіңбесе, сіз әрі қарай жұмысқа кірісе аласыз.

Техникалық сипаттамалар

Түсі (құрғақ және ерітілген түрде)	Ақ
Жағудан кейінгі негіздегі түс	Түссіз
Кебу уақыты, мин	60 – 120
м² шығыны, мл (сұйылтылған астар)	100 – 200
Сумен сұйылту дәрежесі	Ара қатынасы
Қатты сіңетін негіздерді (газдалған бетон, көбікбетон, керамзитблоктар, гипс сылақтары мен ОТТ және т.б.) грунттау үшін	1:10
Цемент негіздерін, ГКТ, БГКТ, ЖМБ және басқа да әлсіз сіңетін негіздер үшін	1:15

Жұмысты жүргізу шарттары

Жұмыс кезінде пайдалануға дайын астардың, ауаның, негіздің температурасы кемінде +5 ° С болуы керек. Сыртқы жұмыстарды орындау кезінде өңделген бет кепкенше атмосфералық жауын-шашыннан қорғалуы керек.

Назар аударыңыз

Жұмыстарды жүргізу барысында астарды мерзімді түрде араластырып жөн (60 минутта бір реттен аз емес) Құрал-саймандарды және ыдыстарды қолданғаннан кейін бірден жуу керек. Көрсетілген сипаттамалар қоршаған ортаның температурасы 20±2°С, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60±10% болғанда жарамды. Жұмыстарды орындау кезінде жалпы құрылыс жұмыстарын жүргізу нұсқауларын және құрылыстағы қауіпсіздік шараларын басшылыққа алған жөн. Әлсіз және борлы беттерді (ескі борлы сылақтар, бетон негіздері және сығымдау беріктігі 10 МПа-дан аз жартылай құрғақ тұтастырғыштар) грунттау үшін PLITONIT PROFİ Беріктейтін астарды пайдалану ұсынылады.

Сақтық шаралары

Жұмысты орындау кезінде қолғапты, қорғаныс көзілдірігін және тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарын пайдаланыңыз. Қоспаны теріге және көзге тигізбеңіз. Көзге тиген жағдайда дереу көп мөлшерде сумен шайыңыз, дәрігерге қаралыңыз.
БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАҢЫЗ!

Құрамы

Редиспергацияланатын полимер ұнтағы, функционалды реологиялық қосымшалар, минералды толтырғыштар, пигменттер

Тасымалдау және сақтау

Астар тиісті көлік түрлері үшін қолданыстағы жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес кез келген көлік түрімен тасымалданады.

Қолданылатын тасымалдау тәсілдері атмосфералық жауын-шашынның әсеріне ұшырау мүмкіндігін болдырмауы керек, сондай-ақ қаптаманың механикалық зақымданудан және тұтастығын жоғалтудан қорғалуын қамтамасыз етуі керек.

Өнімнің ылғалдан және сыртқы түрін жоғалтудан сақталуын қамтамасыз ететін өндірушінің қаптамасында, әртүрлі қоймаларда, жылыту құрылғыларынан кемінде 1 м қашықтықта сақтаңыз. Өндірушінің ыдысында сақтау мерзімі – өндіру күнінен 12 ай.

Өндірушінің кепілдігі

Өндіруші тұтынушы тасымалдау, сақтау шарттарын және осы нұсқаулықтың нұсқауларын сақтаған жағдайда өнімнің ТУ 2241-001-51552155-2013 талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Өндіруші материалмен жұмыс технологиясын сақтамағаны үшін жауапты емес, сондай-ақ оны осы нұсқаулықта көзделмеген мақсаттар мен шарттарда пайдалану үшін жауапты емес.

ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТІ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru