

Полимер негизиндеги PLITONIT КП PRO шыбагы



20 кг

- ✓ 2И1 — сырдоого жана туш кагаз чаптоого ылайыктуу
- ✓ Абдан жылмакай
- ✓ Кооздоп-жасалгалоо фактура жасоого ылайыктуу
- ✓ Жарака түшүүгө туруктуу
- ✓ Жылмалап-тегиздегенде күбүлүп түшпөйт
- ✓ Апакамай

PLITONIT  **Plitonit**
Deutsche
Qualität

ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Шыбактын катмары

0,1-3 (5)
мм



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Каптоонун түрлөрү	
Керамогранит	-
Полимер шыбагы	+
Туш кагаздар	+
Цемент шыбагы	-
Гипс шыбагы	-
Боёгонго даярдоо үчүн	+
Негиздин түрлөрү	
Бетон, темир-бетон	+
Цемент шыбагы, цемент суу өткөрбөөчү катмары	+
Гипс шыбагы	+
Кыш	+
Газ-блок, керамзит-блок, пеноблок	+
Жүмүштүн багыты	
Орточо нымдуулуктагы бөлмөлөр	+
Нымдуулугу жогору бөлмөлөр	-
Тышкы иштер (имараттын сырткы бети, цоколь ж.б.)	-
Бассейндер	-

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Өңү	ак
Толтургуч бөлүкчөлөрүнүн эң чоң өлчөмү	0,1–0,2 мм
Жалпырт тегиздөөдө колдонуу катмары	0,1–3 мм
Жарым-жартылай тегиздөөдө колдонуу катмары	0,1–5 мм
Суунун өлчөмү	
● 1 кг аралашмага	0,35–0,4 л
● 20 кг аралашмага	7,0–8,0 л
Аралашманы бетон менен жабышуу күчү (7 суткадан кийин)	0,5 МПа кем эмес
Оозу бекем жабылган идиште даяр аралашманын колдонуу убактысы	7 суткадан көп эмес
Шыбалган аралашманын ишке жарамдуулук мөөнөтү	30 мүнөт
Жылмалоо, сырдоо жана 2-кабатты колдонуу мүмкүнчүлүгү	6 саттан кийин
Сууга туруктуулугу	сууга туруктуу эмес
Табигый радионуклиддердин салыштырмалуу натыйжалуу активдүүлүгү	370 Бк/кг көп эмес

Негизди даярдоо

- Негизди кирден, чаңдан, майлардан, ошондой эле ажырап түшүп жаткан нерселерден тазалаңыз.
- Иштерди жүргүзүүдөн мурун негиз зарыл болгондо PLITONIT кыртышы менен иштетилиши керек (кыртышты тандоо таблицасы төмөндө келтирилген)

Негиз СП 71.13330.2017 талаптарына жооп берүүгө жана жетиштүү көтөрүмдүүлүк жөндөмүнө ээ болууга тийиш
ГКЛ, ГВЛ материалдарынан жасалган каркас түрүндөгү ийилип-өзгөрө турган негиздер (кутулар, тосмолор ж.б.) абдан катуу болушу жана СП 163.1325800.20 талаптарына шайкеш келүүгө тийиш.

Кадимки нымдуулуктагы жайларда негизге жараша кыртыш тандоо

Негиздин түрү	PLITONIT Терең сиңүүчү кыртышы	PLITONIT 1 кыртышы	PLITONIT Бекемдөөчү кыртыш	PLITONIT БетонКонтакт
Бетон, темир-бетон	—	—	—	+
Цемент шыбагы / суу өткөрбөс катмар	+	1:5	—	—
Гипс шыбагы	+	1:5	—	—
Кыш	+	1:5	—	—
Газ-блок, керамзит-блок, пеноблок	+	1:3	+	—

Аралашманы даярдоо жана кол менен колдонуу

Кургак аралашманы даярдоо үчүн ичүүчү суу түтүгүнөн алынган сууну колдонуу керек.

Аралаштыруу катышы: 1 кг кургак аралашмага 0,35-0,4 л суу талап кылынат (20 кг үчүн 7,0-8,0 л)

1	Кургак аралашманы аралаштыруу үчүн бөлмө температурасындагы суунун керектүү көлөмүн өлчөңүз
2	Кургак аралашманы алдын ала өлчөнгөн суунун өлчөмүнө кошуңуз
3	Кургак аралашманы электр миксери же насадкасы бар электр бүргү менен 2–3 мүнөт аралыгында бир тектүү масса алынганга чейин аралаштырыңыз*
4	Аралашманы 10 мүнөт тыныктырып, андан кийин кайра аралаштырыңыз
5	Шыбак аралашмасын бетке кельма менен чачып же болот шпатель менен шыбап, андан соң тегиздегич, терка же шпатель менен тегиздеңиз

* айлануу ылдамдыгы 600 мүн/айл ашпоого тийиш

Иштин тартиби

1	Аралашманы тегиздөөчү же шпатель менен колдонуу ыкмасы аркылуу да, ошондой эле шыбак станцияларынын жардамы менен машинелик ыкма аркылуу да сүйкөөгө болот
2	Шыбакты бир нече катмар кылып шыбаардан мурунку катмардын толук кургакандыгына ынануу керек. Кургашынын убактысы катмардын калыңдыгына, негиздин сиңирүү жөндөмдүүлүгүнө, абанын алмашканына жана абанын температурасына көз каранды
3	Гипсокартон барактарынын ортосундагы тигиштерди шыбоодо шпаклевка аралашмасы гипсокартон барагынын уландысына (бириккен жерине) жана бурамалардын баштары үчүн жасалган оюктарга сүйкөлөт
4	Бекемдөөчү тасма бириккен жердин борборуна жайгаштырылат жана шпатель менен тигиштин бүткүл узундугу боюнча бекем бастырылат
5	Андан соң кошумча шпаклевка сүйкөлүп, толугу менен тегизделет
6	Кургагандан кийин, тегиз эмес жерлерди жылмалоочу куралдын жардамы менен кетирүү керек. Жылмалоочу кум кагаздардын сунушталган бүдүрлүүлүгү: туш кагаз чаптоонун алдында — P120-P180, сырдоонун алдында — P240-P280
7	Туш кагаз чаптоонун же сырдоонун алдында бетти кыртыш менен иштетүү сунушталат

Кооздоп-жасалгалоочу беттерди жасоо

1	Кооздоп-жасалгалоочу катмарды сүйкөөдөн мурун негиздин түз экендигине, анда чүңкүрчалар, жаракалар жана сыныктар жок экендигине ынаныңыз
2	Сиңирүүчү негиздер, мисалы: шыбак, гипсокартон, пазогребендик гипс плиталар ж.б., PLITONIT кыртыштары менен иштетилиши керек
3	Кыртыш кургагандан кийин, кенен шпателдин жардамы менен шпаклевканы 2-3 мм катмарда 15-20 мүнөт ичинде иштетип жетише турган аянтка сүйкөңүз жана структуралык валик, щетка (кисть), шпатель же каалаган ылайыктуу куралдын жардамы менен каалаган оймо-чиймени түшүрүңүз
4	Шпаклевка кургагандан кийин мындан аркы иштерге даяр: жылмалоого, кыртыштоого, сырдоого

Жумуш аткаруунун шарттары

Иш жүргүзүлүп жатканда жана андан кийинки 3 сутканын ичинде абанын жана негиздин температурасы +5°Стан +30°Ска чейинки аралыкта болушу керек. Иш жүргүзүлүп жатканда аралашманын температурасы +10°Стан +30°Ска чейин болушу керек.

Көңүл буруңуз

Жумуш учурунда аралашманы мезгил-мезгили менен аралаштырып туруу керек, ага кайра суу кошууга тыюу салынат. Көрсөтүлгөн убакыт мүнөздөмөлөрү айлана-чөйрөнүн температурасы 20±2°С жана абанын салыштырмалуу нымдуулугу 60±10% болгон учурда жарактуу болуп саналат, ал эми башка температуралык жана нымдуулук шарттарында өзгөрүшү мүмкүн. Материал сууга туруксуз, нымдуулугу жогору бөлмөлөрдө колдонууга болбойт. Негиз ашыкча нымдуу болсо, тегизделген беттин түсү өзгөрүшү (саргайышы) мүмкүн. Беттин татаал жерлеринде жана бириккен түзүмдөрдө атайын бекемдөөчү торчолорду колдонуу шарт. Гипсокартон барактарын орнотуудан мурун тигиш V-сымал формага ээ болушу үчүн кырларын алып салуу зарыл. Дат баскан куралдарды жана кир идиштерди колдонууга тыюу салынат.

Сактык чаралары

Бул аралашма ГОСТ 12.1.007 боюнча кооптуулуктун 4-классына (көп кооптуу эмес заттарга) кирет
Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек
Аралашма териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салуу керек
БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

Курамы

Минералдык толтургуч, полимердик байланыштыргыч, өзгөртүүчү кошулмалар

Ташуу жана сактоо

Аралашманы жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык жабык транспорт каражаттарында ташуу керек. Кургак аралашма салынган баштыктарды жабык, кургак жайларда, таңгактын бүтүндүгү сакталган жана нымдан корголгон шарттарда сактоо керек. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: ташуу жана сактоо шарттары сакталган учурда өндүрүлгөн күндөн тартып 12 ай

Өндүрүүчүнүн кепилдиктери

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана ушул нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган учурда аралашманын ТУ 5745-129-51552155-2014 талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал ушул нускамада жана СП 71.13330 эрежелер жыйнагында айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт. Өнүм жарандык курулуштун бардык түрлөрүндө колдонууга уруксат берилет (Аэфф < 370 Бк/кг; СанПиН 2.6.1.25.23-09 «Радиациялык коопсуздук нормалары (РКН 99/2009)» боюнча материалдардын I классы).

Сарптоо

1 мм катмар калыңдыгында ~1,2 кг/м²

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru