

PLITONIT Гидроизоляциялык бурч: ички 90° жана сырткы 270°



Таңгакта 2 бурч бар

- ✓ Кычкылга туруктуу
- ✓ Сырткы жана ички иштер үчүн
- ✓ Абдан ийилчээк
- ✓ >1,5 Атм суу басымына туруштук берет



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Ички жана сырткы иштер үчүн ийилчээк гидроизоляциялык тасма



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Колдонуу чөйрөсү

Өндүрүмдүү нымдуу бөлмөлөрдөгү жана курулмалардагы «пол - дубал» бириккен жерлердин ички жана сырткы бурчтарын, өзгөрмө келген тигиштерди, чыгаруу түтүктөрүн, суу агып чыгуучу тешиктерди гидроизоляциялоо үчүн арналган: бассейндерди, чайынма бөлмөлөрүн (анын ичинде поддонду жок душтарды), жуунуучу бөлмөлөрдү, жертөлөлөрдү балкандорду, террасаларды, өндүрүштүк имараттарды (анын ичинде тамак-аш өнөр жайларын) ж.б. гидроизоляциялоо.

Иштерди аткаруу тартиби

1	Гидроизоляциялык аралашманын катмарын кыл калем (кисть) же шпатель менен бириктирилген жерлердин чектеш беттерине, ошондой эле инженердик тармактар киргизилген жана суу агучу жерлерге сүйкөө керек.*
2	ПЛИТОНИТ ГидроЛента гидроизоляциялык бурчтуу нымдуу гидроизоляция катмарына жаткырыңыз.
!	Гидроизоляциялык бурч бириккен жерди/тигишти толугу менен жаап тургандай кылып, мөөрү жок тарабы менен төмөн каратылып жаткырылат.
4	Бардык «аба көбүктөрүн» кетирүү үчүн гидроизоляциялык бурчтуу жылмакай металл / пластик шпатель менен сүйкөлгөн аралашмага батыра басыңыз.
!	Тасмалардын, бурчтук бөлүктөрдүн жана манжеттердин бириккен жерлерин бири-биринин үстүнө 5–7 см кабаттап жаткыруу керек.
!	Гидроизоляциялык массанын кийинки катмарын тасманын четки бөлүгүнүн үстүнөн, анын ортоңку бөлүгү жабылбай кала тургандай кылып сүйкөшөт, мындайда мурунку гидроизоляциялык катмар катып калган, бирок дагы эле нымдуу болушу керек.

* Сүйкөлө турган аймактын туурасы бурчтун туурасынан бир нече сантиметрге кенен болушу керек. Гидроизоляциялык тасманы жаткыруудан мурун бетке сырткы жана ички бурчтук элементтер, дубал жана пол манжеттери жаткырылат.

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Калыңдыгы	~ 0,6 мм
Туурасы	120 мм
Бурч тарабындагы узундугу	140 мм
Иш температурасы	-30°C ...+ 90°C
Суу басымына туруштук берүүсү	>1,5 Атм
Үзүлгөнгө чейинки туурасынан чоюлуусу	>100%

Ташуу жана сактоо

Жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык, үстү жабык унаа каражаттарында ташуу керек. Таңгактын сакталышын камсыз кылган үстү жабык имараттарда сактоо зарыл. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 24 ай. Даярдалган күнү таңгагында көрсөтүлгөн.

Маанилүү кеңештер

PLITONIT Гидроизоляциялык бурч: ички 90° жана сырткы 270° PLITONIT ГидроЭласт полимердик гидроизоляциялык мастикасы же PLITONIT ГидроЭласт 2K полимер-цементтик ийкемдүү гидроизоляциясы менен бир тутумда колдонулат.

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru