

PLITONIT Кыртыш БетонКонтакт



1,5 кг | 4,5 кг | 15 кг

- ✓ Бетон үчүн адистештирилген кыртыш
- ✓ Щетка жана валик менен оңой сүйкөлөт
- ✓ Аралашмадан суунун чыгып кетишине тоскоолдук кылат
- ✓ Сүйкөлгөнүн көрсөткөн натыйжалуу жана ачык көрсөткүчү
- ✓ Сактоо учурунда тоңдурууга жол берилет



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Ички жана сырткы иштер үчүн колдонууга даяр жабышкак кыртыш



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Каражат гипс негизиндеги шыбактар жана монтаждык желимдер менен аткарыла турган шыбак жана каптоо иштеринин алдында сууну аз сиңирүүчү негиздерди алдын ала иштетүү үчүн арналган.

Ички жана сырткы иштер үчүн колдонулат.

Кийинки катмарлардын түрлөрү	Дубал
Гипс негизиндеги желим	+
Гипс негизиндеги шыбак / шпаклевка	+
Цемент же полимер негизиндеги шыбак / шпаклевка	—
Цемент, гипс же ар тараптуу негиздеги куйма полдор	—
Эпоксид негизиндеги куйма полдор	—
Боёк / тушкагаздар	—
Негиздин түрлөрү	Дубал
Бетон, темир-бетон, ГПТ, цемент шыбактары	+
Уячалуу бетон блоктору (газобетон/пенобетон), кыш, цемент, гипс же аралаш негиздеги куйма полдор	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	—
ЦСП, OSB, фанера	—
Морт жана борпоң негиздер (эски борпоң шыбактар, бетон негиздер жана кысууга болгон бекемдиги 10 МПа аз болгон жарым-жартылай кургак тегиздөө катмары)	—
Сууну такыр сиңирбеген, өтө жылмакай негиздер (айнек, плитка ж.б.)	—

Негизди даярдоо

Кыртыштоодон мурун бетти чаңдан, кирден жана майдан тазалоо керек. Эски жана анча жакшы кармалбаган катмардын бөлүктөрүн кылдаттык менен алып салуу керек.

Иштерди аткаруу тартиби

1	Колдонуудан мурун кыртышты жакшылап аралаштырыңыз.
2	Кыртышты негизге щетка же валик менен сүйкөңүз.

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Өңү	Кызылт көк
Кургоо убактысы	180 мүн
Чыгымы 1 м ² үчүн, г	200 - 300

Жумуш аткаруунун шарттары

Иш жүргүзүлүп жатканда абанын, негиздин жана колдонууга даяр кыртыштын температурасы +5°Стан төмөн болбошу керек. Сырткы иштерди аткарууда иштетилген бетти кургаганга чейин атмосфералык жаан-чачындын коргоо зарыл.

Көңүл буруңуз

Иштин жүрүшүндө кыртышты мезгил-мезгили менен аралаштырып туруу сунушталат. Иштеп бүткөндөн кийин дароо эле шаймандарды жана идиштерди суу менен жууп салуу керек. Көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөр айлана-чөйрөнүн температурасы 20±2°С жана абанын салыштырмалуу нымдуулугу 60±10% болгон шартта жарактуу. Жумуштарды аткарууда жалпы курулуш иштерин жүргүзүү боюнча нускамаларга жана курулуштагы техникалык коопсуздук эрежелерине ылайык иш кылуу керек. Морт жана борпоң негиздерди (эски борпоң шыбактар, бетон негиздер жана кысууга болгон бекемдиги 10 МПа аз болгон жарым кургак тегиздөө катмарлары) кыртыштоо үчүн PLITONIT Кыртыш Бекемдөөчү PROFI колдонуу сунушталат.

Сактык чаралары

Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек.

Аралашма териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салыш керек жана доктурга кайрылуу зарыл

БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

Күрамы

Полимердин суу дисперсиясы, минералдык толтуруучу, өзгөртүүчү кошумчалар.

Ташуу жана сактоо

Оозу бекем жабылган идиште -50°Стан +40°Ска чейинки температурада сактап, түз тийген күн нурларынан коргоо керек. -50°Ста 5 циклга чейин тоңдурууга жол берилет, эриткенден кийин ал өз касиеттерин сактап калат. Тоңгондон кийин мажбурлап ысыктап, толук эригенге чейин бөлмө температурасында кармоо зарыл.

Өндүрүүчүнүн ачыла элек идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 12 ай. Даярдалган күнүн таңагынан караңыз.

Өндүрүүчүнүн кепилдиктери

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана ушул нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган учурда каражаттын ТУ 2241-001-51552155-2013 талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал ушул нускамада айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт.