

PLITONIT Терең сиңүүчү кыртышы



10 л

5 л

- ✓ Кийинки катмарлар менен жабышууну жогорулатат
- ✓ Бир катмар сүйкөлгөндө да негиздин сууну сиңирүүсү төмөндөйт
- ✓ Негиздин чаңын кетирет
- ✓ Кургаганда түссүз болот
- ✓ Сактоо учурунда тоңдурууга жол берилет



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Ички жана сырткы иштер үчүн колдонууга даяр, терең сиңүүчү кыртыш



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Терең сиңүүчү кыртышы кийинки курулуш жана оңдоо иштери үчүн негиздерди даярдоого арналган. Ички жана сырткы иштер үчүн колдонулат.

Кийинки катмарлардын түрлөрү	Дубал
Плитка жана керамогранит үчүн желим	+
Гипс, цемент же полимер негизиндеги шыбак / шыбак	+
Цемент, гипс же ар тараптуу негиздеги куйма полдор	+
Эпоксид негизиндеги куйма полдор	—
Боёк / тушкагаздар	+
Негиздин түрлөрү	Дубал
Бетон, темир-бетон, уячалуу бетон блоктору, кирпич, цемент жана гипс шыбактары, ГПТ, цемент, гипс же аралаш негиздеги куйма полдор	+
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+
ЦСП, OSB, фанера	+
Морт жана борпоң негиздер (эски борпоң шыбактар, бетон негиздер жана кысууга болгон бекемдиги 10 МПа аз болгон жарым-жартылай кургак тегиздөө катмары)	—

Негизди даярдоо

Кыртыштоодон мурун бетти чаңдан, кирден жана майдан тазалоо керек. Эски жана анча жакшы кармалбаган катмардын бөлүктөрүн кылдаттык менен алып салуу керек.

Иштерди аткаруу тартиби

1	Колдонуудан мурун кыртышты жакшылап аралаштырыңыз.
2	Кыртышты негизге щетка же валик менен сүйкөңүз. Туурасынан келген беттерди кыртыштоодо көлмөлөрдүн пайда болушуна жол бербейсиз.
3	Кыртышты шыбагандан кийин 120 мүнөт (же андан көп) өткөндөн кийин негиздин сиңирүү жөндөмдүүлүгүн текшерип, эгерде негиздин сиңирүү деңгээли жетиштүү болсо, анда кийинки иштерге өтсөңүз болот («Негиздин сиңирүү жөндөмдүүлүгүн кантип текшерүү керек» деген бөлүмдү караңыз)

Негиздин сиңирүү жөндөмдүүлүгүн текшерүүнүн жолдору

Туурасынан келген бетте	Тик бетте
Бетти кыртыштагандан 120 мүнөт (же андан көп) өткөндөн кийин, негиздин ар кайсы жерлерине бир нече тамчы суу тамызыңыз.	Суу чачкыч, щетка же губканын жардамы менен полдон болжол менен 1,5 м бийиктикте негизге көп өлчөмдө суу сүйкөңүз.
Эгерде тамчы 20 мүнөткө жетпей негизге сиңип кетсе, кыртыштын экинчи катмарын сүйкөө керек.	Эгерде суу дубал боюнча агып жатып, негизге толугу менен сиңип кетсе, кыртыштын экинчи катмарын сүйкөө керек.
Эгерде тамчы негизде 20 мүнөттөн ашык турса жана сиңбесе, кийинки иштерге өтсөңүз болот.	Эгерде суу агып түшүп, сиңбесе, кийинки иштерге өтсөңүз болот.

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Өңү	Ак
Кургоо убактысы	120 мүн
Чыгымы 1 м ² үчүн, мл	100 - 200

Жумуш аткаруунун шарттары

Иш жүргүзүлүп жатканда абанын, негиздин жана колдонууга даяр кыртыштын температурасы +5°Стан төмөн болбошу керек. Сырткы иштерди аткарууда иштетилген бетти кургаганга чейин атмосфералык жаан-чачындан коргоо зарыл.

Көңүл буруңуз

Иштин жүрүшүндө кыртышты мезгил-мезгили менен аралаштырып туруу сунушталат. Иштеп бүткөндөн кийин дароо эле шаймандарды жана идиштерди суу менен жууп салуу керек. Көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөр айлана-чөйрөнүн температурасы 20±2°С жана абанын салыштырмалуу нымдуулугу 60±10% болгон шартта жарактуу. Жумуштарды аткарууда жалпы курулуш иштерин жүргүзүү боюнча нускамаларга жана курулуштагы техникалык коопсуздук эрежелерине ылайык иш кылуу керек. Морт жана борпоң негиздерди (эски борпоң шыбактар, бетон негиздер жана кысууга болгон бекемдиги 10 МПа аз болгон жарым кургак тегиздөө катмарлары) кыртыштоо үчүн PLITONIT Кыртыш Бекемдөөчү PROFI колдонуу сунушталат.

Сактык чаралары

Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек. Аралашма териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салыш керек жана доктурга кайрылуу зарыл.
БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

Курамы

Полимердин суу дисперсиясы, өзгөртүүчү кошумчалар.

Ташуу жана сактоо

Оозу бекем жабылган идиште -50°Стан +40°Ска чейинки температурада сактап, түз тийген күн нурларынан коргоо керек. -50°Стан 5 циклга чейин тоңдурууга жол берилет, эриткенден кийин ал өз касиеттерин сактап калат. Тоңгондон кийин мажбурлап ысыктастан, толук эригенге чейин бөлмө температурасында кармоо зарыл. Өндүрүүчүнүн ачыла элек идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 24 ай. Даярдалган күнүн таңагынан караңыз.

Өндүрүүчүнүн кепилдиктери

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана ушул нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган учурда каражаттын ТУ 20.30.11-070-51552155-2024 талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал ушул нускамада айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт.