

PLITONIT Кыртыш СуперКонтакт



4,5 кг

- ✓ Сууну сиңирбеген негиздер үчүн атайын кыртыш
- ✓ Сууга жуулбайт
- ✓ Негиздин кийинки катмарлар менен болгон жабышуусун жакшыртат
- ✓ Щетка жана валик менен оңой сүйкөлөт
- ✓ Сактоо учурунда тоңдурууга жол берилет



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Татаал жана жылмакай, сууну сиңирбеген негиздерди даярдоо үчүн колдонууга даяр, жабышкак кыртыш



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Каражат шыбак, каптоо жана пол төшөө иштеринин алдында жылмакай жана сууну өтө аз сиңирүүчү негиздерди алдын ала иштетүү үчүн арналган.

Ички жана сырткы иштер үчүн колдонулат.

Суунун, щелочтордун, туздардын, ультра кызгылт көк нурлардын, даттын жана үшүл сыяктуу таасирлерге абдан түрктүү келет.

Кийинки катмарлардын түрлөрү	Дубал
Плитка жана керамогранит үчүн желим	+
Гипс, цемент же полимер негизиндеги шыбак / шыбак	+
Цемент, гипс же ар тараптуу негиздеги куйма полдор	+
Эпоксид негизиндеги куйма полдор	—
Боёк / тушкагаздар	—
Негиздин түрлөрү	Дубал
Бетон, темир-бетон	+
Сууну такыр сиңирбеген, өтө жылмакай негиздер (айнек, плитка, мозаика, кооздоого арналган жана табигый таш ж.б.)	+
Уячалуу бетон блоктору, кыш, цемент жана гипс шыбактары, ГПТ, цемент, гипс же аралаш негиздеги куйма полдор	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	—
ЦСП, OSB, фанера	—
Морт жана борпоң негиздер (эски борпоң шыбактар, бетон негиздер жана кысууга болгон бекемдиги 10 МПа аз болгон жарым-жартылай кургак тегиздөө катмары).	—

Негизди даярдоо

Кыртыштоодон мурун бетти чаңдан, кирден жана майдан тазалоо керек. Эски жана анча жакшы кармалбаган катмардын бөлүктөрүн кылдаттык менен алып салуу керек.

Иштерди аткаруу тартиби

1	Колдонуудан мурун кыртышты жакшылап аралаштырыңыз.
2	Кыртышты негизге щетка же валик менен сүйкөңүз.

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Өңү	Көгүлтүр
Кургоо убактысы	180 мүн
Чыгымы 1 м ² үчүн, г	200 - 300

Жумуш аткаруунун шарттары

Иш жүргүзүлүп жатканда абанын, негиздин жана колдонууга даяр кыртыштын температурасы +5°Стан төмөн болбошу керек. Сырткы иштерди аткарууда иштетилген бетти кургаганга чейин атмосфералык жаан-чачындан коргоо зарыл.

Көңүл буруңуз

Иштин жүрүшүндө кыртышты мезгил-мезгили менен аралаштырып туруу сунушталат. Иштеп бүткөндөн кийин дароо эле шаймандарды жана идиштерди суу менен жууп салуу керек. Көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөр айлана-чөйрөнүн температурасы 20±2°С жана абанын салыштырмалуу нымдуулугу 60±10% болгон шартта жарактуу. Жумуштарды аткарууда жалпы курулуш иштерин жүргүзүү боюнча нускамаларга жана курулуштагы техникалык коопсуздук эрежелерине ылайык иш кылуу керек. Морт жана борпоң негиздерди (эски борпоң шыбактар, бетон негиздер жана кысууга болгон бекемдиги 10 МПа аз болгон жарым кургак тегиздөө катмарлары) кыртыштоо үчүн PLITONIT Кыртыш Бекемдөөчү PROFI колдонуу сунушталат.

Сактык чаралары

Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек.
Аралашма териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салыш керек жана доктурга кайрылуу зарыл.
БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

Курамы

Полимердин суу дисперсиясы, минералдык толтуруучу, өзгөртүүчү кошумчалар.

Ташуу жана сактоо

Оозу бекем жабылган идиште -50°Стан +40°Ска чейинки температурада сактап, түз тийген күн нурларынан коргоо керек. -50°Ста 5 цикле чейин тоңдурууга жол берилет, эриткенден кийин ал өз касиеттерин сактап калат. Тоңгондон кийин мажбурлап ысыктап, толук эригенге чейин бөлмө температурасында кармоо зарыл. Өндүрүүчүнүн ачыла элек идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 12 ай. Даярдалган күнүн таңгагынан караңыз.

Өндүрүүчүнүн кепилдиктери

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана үшүл нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган учурда каражаттын ТУ 2241-001-51552155-2013 талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал үшүл нускамада айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт.