

PLITONIT Бекемдөөчү PROFi

Концентрат түрүндөгү кыртыш (1:2 катышы)



10 л | 3 л | 0,9 л

✓ Кийинки катмарлар менен жабышууну жогорулатат

✓ Морт жана борпоң негиздерди бекемдейт

✓ Негиздин чаңын кетирет

✓ Сактоо учурунда тоңдурууга жол берилет



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Морт негиздер үчүн терең сиңүүчү коюу кыртыш



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Колдонуу чөйрөсү

PLITONIT Бекемдөөчү PROFi кыртыш кийинки курулуш жана оңдоо иштери үчүн алсыз негиздерди даярдоого арналган. Ички жана сырткы иштер үчүн колдонулат.

Кийинки катмарлардын түрлөрү	Дубал
Плитка жана керамогранит үчүн желим	+
Гипс, цемент же полимер негизиндеги шыбак / шыбак	+
Цемент, гипс же ар тараптуу негиздеги куйма полдор	+
Эпоксид негизиндеги куйма полдор	—
Боёк / тушкагаздар	—
Негиздин түрлөрү	Дубал
Бетон, темир-бетон, уюктуу блоктор, кыш, гипс, цемент же полимер негизиндеги шыбак / шпатлевка, ПГП, цемент, гипс же ар кандай негиздеги куйма полдор	+
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ*	—
ЦСП, OSB, фанера*	—
Морт жана борпоң негиздер (эски борпоң шыбактар, бетон негиздер жана кысууга болгон бекемдиги 10 МПа аз болгон жарым-жартылай кургак тегиздөө катмары)	+

* PLITONIT Бекемдөөчү PROFi кыртышын ушул түрдөгү негиздерде колдонуу туура эмес. Бул негиздерди кыртыштоо үчүн PLITONIT Терең сиңүүчү кыртышын колдонуу сунушталат.

Негизди даярдоо

Кыртыштоодон мурун бетти чаңдан, кирден жана майдан тазалоо керек. Эски жана анча жакшы кармалбаган катмардын бөлүктөрүн кылдаттык менен алып салуу керек.

Иштерди аткаруу тартиби

1	Колдонуудан мурун кыртышты жакшылап аралаштырыңыз.
2	Кыртышты «Техникалык мүнөздөмөлөр» таблицасында көрсөтүлгөн өлчөмдө суюлтунуз.
3	Кыртышты негизге щетка же валик менен сүйкөңүз. Туурасынан келген беттерди кыртыштоодо көлмөлөрдүн пайда болушуна жол бербейиз.
4	Кыртышты шыбагандан кийин 120 мүнөт (же андан көп) өткөндөн кийин негиздин сиңирүү жөндөмдүүлүгүн текшерипиз, эгерде негиздин сиңирүү деңгээли жетиштүү болсо, анда кийинки иштерге өтсөңүз болот («Негиздин сиңирүү жөндөмдүүлүгүн кантип текшерүү керек» деген бөлүмдү караңыз).

Негиздин сиңирүү жөндөмдүүлүгүн текшерүүнүн жолдору

Туурасынан келген бетте	Тик бетте
Бетти кыртыштагандан 120 мүнөт (же андан көп) өткөндөн кийин, негиздин ар кайсы жерлерине бир нече тамчы суу тамызыңыз.	Суу чачкыч, щетка же губканын жардамы менен полдон болжол менен 1,5 м бийиктикте негизге көп өлчөмдө суу сүйкөңүз.
Эгерде тамчы 20 мүнөткө жетпей негизге сиңип кетсе, кыртыштын экинчи катмарын сүйкөө керек.	Эгерде суу дубал боюнча агып жатып, негизге толугу менен сиңип кетсе, кыртыштын экинчи катмарын сүйкөө керек.
Эгер тамчы 20 мүнөттөн ашык убакыт өткөндөн кийин да сиңбесе, кийинки жумуштарга өтсө болот.	Эгерде суу агып түшүп, сиңбесе, кийинки иштерге өтсөңүз болот.

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Өңү	Ачык көгүш
Коюулук деңгээли	1:2
Кургоо убактысы	120 мүн
Чыгым, м² үчүн, мл (суюлтулган кыртыш)	100 - 200
Суу менен суюлтуу даражасы	Ченеми
Каптоо, сырдоо иштери жана туш кагаз чаптоо алдында	1:2
Алсыз негиздерге куйма полдорду төшөөдөн мурун (негизди бекемдөө үчүн)	1:1

Жумуш аткаруунун шарттары

Иш жүргүзүлүп жатканда абанын, негиздин жана колдонууга даяр кыртыштын температурасы +5°Стан төмөн болбошу керек. Сырткы иштерди аткарууда иштетилген бетти кургакка чейин атмосфералык жаан-чачындан коргоо зарыл.

Көңүл буруңуз

Иштин жүрүшүндө кыртышты мезгил-мезгили менен аралаштырып туруу сунушталат. Иштеп бүткөндөн кийин дароо эле шаймандарды жана идиштерди суу менен жууп салуу керек. Көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөр айлана-чөйрөнүн температурасы 20±2°С жана абанын салыштырмалуу нымдуулугу 60±10% болгон шартта жарактуу. Жумуштарды аткарууда жалпы курулуш иштерин жүргүзүү боюнча нускамаларга жана курулуштагы техникалык коопсуздук эрежелерине ылайык иш кылуу керек.

Сактык чаралары

Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек. Аралашма териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салыш керек жана доктурга кайрылуу зарыл.
БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

Курамы

Полимердин суу дисперсиясы, өзгөртүүчү кошумчалар.

Ташуу жана сактоо

Оозу бекем жабылган идиште -50°Стан +40°Ска чейинки температурада сактап, түз тийген күн нурларынан коргоо керек. -50°Ста 5 цикле чейин тоңдурууга жол берилет, эриткенден кийин ал өз касиеттерин сактап калат. Тоңгондон кийин мажбурлап ысыктапстан, толук эригенге чейин бөлмө температурасында кармоо зарыл. Өндүрүүчүнүн ачыла элек идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 24 ай. Даярдалган күнүн таңагынан караңыз.

Өндүрүүчүнүн кепилдиктери

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана ушул нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган учурда каражаттын ТУ 20.30.11-222-51552155-2022 талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал ушул нускамада айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт.