


PLITONIT Суу өткөрбөөчү-бөлүүчү мембрана SuperElast



10 м

- ✓ Плиткада жарака кетишин алдын алат жана туурасы 3 мм чейинки жаракаларды жабат
- ✓ Сырткы жана ички иштер үчүн
- ✓ Пол үчүн гана колдонулат
- ✓ >2,5 Атм суу басымына туруштук берет



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Ички жана тышкы иштер үчүн ийкемдүү, полго төшөлүүчү суу өткөрбөөчү-бөлүүчү мембрана



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Колдонуу чөйрөсү

Каражат морт цемент негиздерине, жыгач негиздерине, ошондой эле узатасынан күч келген учурларга дуушар болгон же жарака кетүү коркунучу бар башка негиздерге плиткаларды төшөөдө суу өткөрбөөчү, бөлүүчү же суу өткөрбөөчү-бөлүүчү катмарды түзүүгө арналган. Тактап айтканда, пайдалануу учурунда негизде жаракалар (3 мм ашпаган) пайда болгон учурда плитканын жарака кетишин алдын алуу үчүн колдонулат.

Иштерди аткаруу тартиби

Мембрананы негизге катуу негиздер үчүн C2 классынан төмөн эмес, ал эми формасын өзгөртүүчү негиздер үчүн C2 S1 же C2 S2 классынан төмөн эмес плитка желиминин жардамы менен орнотулат.

1	Желимди негизге сүйкөөдөн мурун, бетти чаңдан тазалап, PLITONIT Бекемдөөчү (морт негиздер үчүн) же PLITONIT Терең кирүүчү / PLITONIT Кыртыш 1 (башка бардык негиздер үчүн) кыртышы менен кыртыштап алыңыз.
2	Негизге плитка желимин тиштин бийиктиги 4 мм болгон тиштүү шпатель менен сүйкөп, оюктарды (бороздорду) түрмөктүн кыска капталына жараша багыттаңыз.
!	Мембрананы негизге төшөп, тегиз кельма менен мембрананын астындагы абаны чыгарып салыңыз.
4	Мембрананын экинчи катарын биринчисине ашташтырып төшөңүз. Эгерде бириктирилген жерден суу өткөрбөсүн десеңиз, анда мембрананын эки катарын тең бириккен жеринде PLITONIT ГидроЭласт суу өткөрбөөчү мастикасы менен сыйпап, ал жерди PLITONIT Гидротасма SuperElast суу өткөрбөөчү тасмасы менен жаап коюңуз.
!	Мембрана дубалга ашташтырылып төшөлөт, дубалга кабаттап төшөөгө болбойт. Бурчтарды коргоо үчүн PLITONIT ГидроЭласт суу өткөрбөөчү мастикасын жана PLITONIT Гидротасма SuperElast суу өткөрбөөчү тасмасын колдонуңуз.

Каптоо иштерин мындан ары 72 сааттан кийин жүргүзүүгө болот. Андан кийинки каптоо иштерин жүргүзүүдө дагы катуу негиздер үчүн C2 классынан төмөн эмес, ал эми формасын өзгөртүүчү негиздер үчүн C2 S1 же C2 S2 классынан төмөн эмес плитка желимин колдонуңуз.

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Калыңдыгы	~ 0,9 мм
Туурасы	1000 мм
Узундугу	10 мм
Негизди жабуу калыңдыгы	3 мм чейин
Иш температурасы	-30°C ... + 90°C
Суу басымына туруштук берүүсү	>2,5 Атм

Курамы

полипропилен, полиэтилен

Ташуу жана сактоо

Жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык, үстү жабык унаа каражаттарында ташуу керек. Таңактын сакталышын камсыз кылган үстү жабык имараттарда сактоо зарыл. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 24 ай. Даярдалган күнү таңагында көрсөтүлгөн.

Маанилүү кеңештер

PLITONIT ГидроЭласт суу өткөрбөй турган мастика, PLITONIT ГидроЭласт 2K полимер-цементтик ийкемдүү гидроизоляциясы, ошондой эле PLITONIT Гидротасма SuperElast ийкемдүү гидроизоляциялык тасмасы, ошондой эле PLITONIT C, Plitoflex 2500 жана Plitoflex 5000 желимдери бар тутумда PLITONIT Гидроизоляциялык-бөлүүчү SuperElast мембранасы колдонулат.

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru