

PLITONIT МаксиСлой Универсал цемент шыбагы



25 кг

- ✓ Бекемдөөчү булалар менен күчөтүлгөн
- ✓ Жарака түшүүгө туруктуу
- ✓ Нымга туруктуу
- ✓ Ички жана тышкы иштерге ылайыктуу
- ✓ Кол менен шыбоо үчүн



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Шыбактын катмары

5-50 мм



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Колдонуу тармагы

Каптоонун түрлөрү	
Керамогранит	+
Полимер шпаклевкасы	+
Түш кагаздар	—
Цемент шыбагы	+
Гипс шыбагы	+
Боёгонго даярдоо үчүн	—
Негиздин түрлөрү	
Бетон, темир-бетон	+
Цемент шыбагы, цемент суу өткөрбөөчү катмары	+
Гипс шыбагы	—
Кыш	+
Газ-блок, керамзит-блок, пеноблок	+
Жүмүштүн багыты	
Орточо нымдуулуктагы бөлмөлөр	+
Нымдуулугу жогору бөлмөлөр	+
Тышкы иштер (имараттын сырткы бети, цоколь ж.б.)	+
Бассейндер	—

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Толтургуч бөлүкчөлөрүнүн эң чоң өлчөмү	0,63 мм
Эң ири бөлүкчөлөрдүн курамы	1,5%дан жогору эмес
Шыбактын катмары	5-50 мм
Суунун өлчөмү	
• 1 кг аралашмага	0,17-0,22 л
• 25 кг аралашмага	4,25-5,5 л
Аралашманын кыймылдуулугу 5 мүнөттөн кийин	120-150 мм
Аралашманын кыймылдуулугу 40 мүнөттөн кийин	110 мм кем эмес
Сууну кармап туруу жөндөмдүүлүгү	95%дан кем эмес
Аралашманын ишке жарамдуулук мөөнөтү	4 саат
28 суткадан кийин кысууга карата аралашманын бекемдик чеги	4 МПа кем эмес
Аралашманын бетон менен жабышуу күчү	0,3 МПа кем эмес
Пайдалануу температурасы	-50°Стан +60°Сга чейин
Үшүккө туруктуулугу боюнча эритменин белгиси	F75тен кем эмес
Табигий радионуклиддердин салыштырмалуу натыйжалуу активдүүлүгү	370 Бк/кг көп эмес

Негизди даярдоо

1	Негизди кирден, чаңдан, майлардан, ошондой эле ажырап түшүп жаткан нерселерден тазалаңыз
2	Иштерди жүргүзүүдөн мурун негиз зарыл болгондо PLITONIT кыртышы менен иштетилиши керек (кыртышты тандоо таблицасы төмөндө келтирилген)

Негиз СП 71.13330.2017 талаптарына жооп бериши жана жетиштүү жүк көтөрүү жөндөмүнө ээ болушу керек.

Каркастуу түрдөгү өзгөрүүгө дуушар болгон негиздер (кутулар, бөлгүч дубалдар ж.б.) ГКЛ, ГВЛден жасалган болсо, абдан катуу болушу жана СП 163.1325800.20 талаптарына шайкеш келиши керек

Кадимки нымдуулуктагы жайларда негизге жараша кыртыш тандоо

Негиздин түрү	PLITONIT Терең сиңүүчү кыртышы	PLITONIT 1 кыртышы	PLITONIT Бекемдөөчү кыртыш	PLITONIT СуперКонтакт
Бетон, темир-бетон	—	—	—	+
Цемент шыбагы / суу өткөрбөс катмар	+	1:5	—	—
Кыш	+	1:5	—	—
Газ-блок, керамзит-блок, пеноблок	+	1:3	+	—

Аралашманы даярдоо жана кол менен колдонуу

Кургак аралашманы даярдоо үчүн ичүүчү суу түтүгүнөн алынган сууну колдонуу керек.

Аралаштыруудагы катыш: 1 кг кургак аралашмага 0,17-0,22 суу талап кылынат (25 кг үчүн 4,25-5,5 л)

1	Кургак аралашманы аралаштыруу үчүн бөлмө температурасындагы суунун керектүү көлөмүн өлчөңүз
2	Кургак аралашманы алдын ала өлчөнгөн суунун өлчөмүнө кошуңуз
3	Кургак аралашманы электр миксери же насадкасы бар электр бургу менен 2–3 мүнөт аралыгында бир тектүү масса алынганга чейин аралаштырыңыз*
4	Аралашманы 5 мүнөт тыныктырып, андан кийин кайра аралаштырыңыз
5	Шыбак аралашмасын бетке кельма менен чачып же болот шпатель менен шыбап, андан соң тегиздегич, терка же шпатель менен тегиздеңиз

* айлануу ылдамдыгы 600 мүн/айл ашпоого тийиш

Жумуш аткаруунун шарттары

Иш жүргүзүлүп жатканда жана андан кийинки 3 сутканын ичинде абанын жана негиздин температурасы +5°Стан +30°Ска чейинки аралыкта болушу керек. Иш жүргүзүлүп жатканда аралашманын температурасы +10°Стан +30°Ска чейин болушу керек.

Сактык чаралары

Бул аралашма ГОСТ 12.1.007 боюнча кооптуулуктун 4-классына (көп кооптуу эмес заттарга) кирет.
Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек.
Аралашма териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салуу керек.
БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

Курамы

Кум, портландцемент, минералдык толтургуч, бекемдөөчү булалар, өзгөртүүчү кошумчалар.

Көңүл буруңуз

Шыбак иштерин жүргүзүп жатканда СП 71.13330.2017 «Коргоочу жана жасалгалоочу жабуулар» талаптарына ылайык иш кылуу керек. Шыбактын бети тез кургاپ кетип жатса, алгачкы сутканын ичинде аны нымдап туруу керек. Тигиштер мүмкүн болушунча көзгө аз урунган жерлерге жайгаштырылышы керек. Иште тыныккан учурларда шыбактын бүтпөй калган бетин (жабышчаак тасманын жардамы менен) курч кыр менен аяктоо керек. Имараттын сырткы бетин шыбаганда жакшы жабышышы үчүн, тор тартылат (уячанын өлчөмү 20x20 же 40x40 мм). Шыбак катмарын шыбап жатканда ийилип кетпеши үчүн, тор дубалга дюбелдер менен шахмат тартибинде 30 см аралыкта бекитилет. Иш жүргүзүп жатканда аралашманы мезгил-мезгили менен аралаштырып туруу керек. Даяр болгон эритме аралашмасына кошумча суу кошууга тыюу салынат. Көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөр айлана-чөйрөнүн температурасы 20±2°С жана абанын салыштырмалуу нымдуулугу 60±10% болгон шартта жарактуу. Кийинки фиништик жабуулар менен 5–7 суткадан эрте эмес, калдыктын нымдуулугу 5%дан көп болбогон шартта каптоо керек. Керамикалык плитка менен каптоонун алдында негизди PLITONIT кыртышы же **PLITONIT ГидроЭласт** же **PLITONIT WaterProof Standard** суу өткөрбөс мастикасы менен иштетүү керек.

Өндүрүүчүнүн кепилдиктери

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана ушул нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган учурда аралашманын ГОСТ 33083 жана ТУ 23.64.10-151-51552155-2022 талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал ушул нускамада айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт. Таза салмагынан ГОСТ 8.579-2001ге ылайык четтөөгө жол берилет. Өнүм жарандык курулуштун бардык түрлөрүндө колдонууга уруксат берилет (Аэфф < 370 Бк/кг; СанПиН 2.6.1.25.23-09 «Радиациялык коопсуздук нормалары (РКН 99/2009)» боюнча материалдардын I классы).

Ташуу жана сактоо

Аралашманы жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык жабык транспорт каражаттарында ташуу керек. Кургак аралашма салынган баштыктарды жабык, кургак жайларда, таңгактын бүтүндүгү сакталган жана нымдан корголгон шарттарда сактоо керек. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: ташуу жана сактоо шарттары сакталган учурда өндүрүлгөн күндөн тартып 12 ай

Сарптоо

1 мм катмар калыңдыгында ~1,25–1,35 кг/м²

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru