

**PLITONIT Күчөтүлгөн сырдоо тасмасы,
туурасы 25 мм, узундугу 25 м**



- ✓ эпоксиддик тигиштерди толтургучтар менен иштөө үчүн
- ✓ айнектерди, күзгүлөрдү, туш кагаздарды боёктон, шыбактан же кыртыштан коргоо
- ✓ дубалдын бир бөлүгүн боёодо так чек араларды түзүү
- ✓ бур же бургу менен иштегенде дээрлик бардык беттерде белги коюу
- ✓ көчүү учурунда жарака жана сыныктар болбош үчүн эмеректин бурчтарын жабуу

PLITONIT  **Plitonit**
Deutsche
Qualität

ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

Тасманын туурасы

25 мм

Тасманын узундугу

25 м



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Негизги параметрлер

Түрүлмөнүн туурасы	25 мм
Жалпы калыңдыгы	130 микрон
Ички втулканын диаметри	76 мм
Тартылгандагы бекемдик чеги	≥15,7
Үзүлгөндө узаруусу	≥6%
Катмарланып ажыроо	≥16,2
Баштапкы жабышуу	≤100
Салыштырма салмагы	88±5
Металлга жабышуусу	кеминде 1,5 Н/см
Үзүлүүгө карата бекемдик	2,5 Н/мм кем эмес
Созууга бекемдиги	385 Н / 100 мм
Жабыша турган негиз	табигый каучук

Сактоо шарттары

Түпнуска таңгакта, салкын, таза, кургак жайда түз күн нурунан жана жылуулук булактарынан алыс сактоо керек; нымдын жана химиялык заттардын түз тийишинен сактоо; оттон коргоо. Сактоо мөөнөтү: ташуу жана сактоо шарттары сакталган учурда өндүрүлгөн күндөн тартып 24 ай. Температурасы: +4 °Стан +26 °Ска чейин. Салыштырмалуу нымдуулук: 40 — 50%.

Курамы

Негизи — бырыштуу кагаз. Желими табигый каучук негизинде.

КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru