

PLITONIT



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

PLITONIT Үшүккө Каршы — аралашма жана бетон аралашмалары үчүн үшүккө каршы таасири бар ар тараптуу пластификациялоочу кошулма



Кошулма аралашма жана бетон аралашмаларынын касиеттерин өзгөртүү үчүн арналган. Кышкы бетондоо эрежелерин жана СП 70.13330 (5-бөлүм, 5.11-пункт) талаптарын сактоо менен, -25°Ска чейинки температурада катуусун камсыз кылат. Пластификациялоочу жана турукташтыруучу (аралашманын катмарланып бөлүнүшүн азайтат) таасирге ээ. Технологиялык касиеттерин жакшыртат жана кол менен даярдалган аралашмаларда жарака пайда болуу коркунучун азайтат. Бетонго жана аралашмага зыяндуу таасир этүүчү заттарды камтыбайт. +20°С жана андан жогорку температурада бетондордун жана модификацияланбаган аралашмалардын бекемдигин тездетүү менен топтойт. Кошумчаны чыңалуучу арматурасы бар темир-бетон түзүлмөлөрдүн, ошондой эле диаметри 5 мм жана андан кичине болгон чыңалуусуз арматурасы бар

түзүлмөлөрдү даярдоодо колдонууга жол берилбейт.

Таңгактоосу — 3 л, 10 л сыйымдуулуктагы пластик челектер.

- Үшүккө туруктуулугун жогорулатат
- Бекемдиктин тез топтолушун камсыз кылат
- Цемент-күм аралашмалары жана бетондор үчүн
- Концентрат

Материалдын сарпталышы

Талап кылынган натыйжа	Жумуш аткаруунун температурасы	Кошумманын чыгымдалышы, 100 кг кургак зат үчүн литр менен			
		Цемент	ЦПС М150	ЦПС М200	ЦПС М300
Бекемделешин тездетүү	+20°Стан өйдө	0,48 л	0,08 л – 0,12 л	0,11 л – 0,14 л	0,13 л – 0,17 л
Суукка каршы таасири	+5°Стан -5°Ска чейин	0,68 л	0,12 л – 0,16 л	0,15 л – 0,2 л	0,19 л – 0,24 л
	-6°Стан -10°Ска чейин	0,8 л	0,14 л – 0,19 л	0,18 л – 0,23 л	0,22 л – 0,28 л
	-11°Стан -15°Ска чейин	1,2 л	0,2 л – 0,29 л	0,26 л – 0,35 л	0,34 л – 0,42 л
	-16°Стан -25°Ска чейин	1,6 л	0,27 л – 0,38 л	0,35 л – 0,46 л	0,45 л – 0,56 л

Колдонуу ыкмасы

Кошумчаны бетон же курулуш аралашмасын аралаштыруу учурунда аны жууручу суу менен кошо киргизүү керек. Мында кошумчанын пластификациялоочу таасирин эске алуу менен суунун көлөмүн 15-20% азайтуу зарыл. Сууну канчалык аз кошсоңуз, ошончолук натыйжалуу иштейт. Кошумчаны кургак аралашмага түз кошууга жол берилбейт.

Бетон жана аралашмалар менен иштөөдөгү сунуштар

- Бетон же аралашма даярдоо үчүн жылытылган толтургучтарды колдонуу зарыл
- Терс температура шарттарында бетон же аралашманын сунушталган температурасы +25°Стан төмөн болбошу керек
- Жогорку бекемдиктеги жана жылуулукту көп бөлүп чыгаруучу, тез каткан цементтерди колдонуу сунушталат
- Бетон же аралашманын бетин нымдуулуктун үшүп калуудан улам жоголушуна жол бербеш үчүн жумуш аяктагандан кийин суу өткөрбөй турган материалдын катмары (рубероид, полиэтилен пленкасы ж.б.) менен жабуу керек; жаңы төшөлгөн бетонду же аралашманы жылуулуктун тез жоголушунан коргоо (жылуулук өткөрбөй турган материалдар менен жабуу) сунушталат, ошондой эле мүмкүн болсо, кошумча жылытууну уюштуруу зарыл
- Аралашманы сүйкөөрдүн алдында негизди +10°Ска чейин жылытуу зарыл
- Колдонуу боюнча нускамада башкача көрсөтүлбөсө, өзгөртүлгөн аралашмаларда (заводдо даярдалган кургак курулуш аралашмалары) колдонуу сунушталбайт

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Сырткы көрүнүшү	Күрөң түстөгү суюктук
Кургак заттын салмактык үлүшү, %	40-44
Тыгыздыгы, г/см ³	1,24-1,27
Суутек иондорунун жигердүүлүк көрсөткүчү (pH)	8,0-11,0
Cl- курамы, %, ашпаган	7,4

Сактык чаралары

Кошумча ГОСТ 12.1.007 стандарты боюнча кооптуулуктун 4-классына (өтө кооптуу эмес заттар) кирет. Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек. Кошумча териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салуу керек. БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

Ташуу жана сактоо шарттары

-20°Стан төмөн эмес жана +40°Стан жогору эмес температурада, оозу бекем жабылган идиште, тике тийген күн нурларынан коргоп ташуу жана сактоо керек. Төмөн температурада ташуу учурунда чөкмө пайда болушу мүмкүн, аны жылытканда жана жакшылап аралаштырганда каражаттын касиети жоголбой, кайра эрийт.

Курамы

Лигносультфонаттардын жана органикалык эмес кычкылдардын туздарынын суудагы эритмеси.

Өндүрүүчүнүн кепилдиги

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана ушул нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган учурда кошумчанын техникалык шарттардын талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Өндүрүүчүнүн идишинде кепилденген сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып: 24 ай.

3 л челек үчүн логистикалык маалыматтар:

Жеке штрих-код: 4607013043060

Топтук штрих-код: 14607013043067

Кутудагы челектердин саны: 6 даана

Паллеттеги челектердин саны: 144 даана

10 л челек үчүн логистикалык маалыматтар:

Жеке штрих-код: 4607013043077

Паллеттеги челектердин саны: 40 даана