

PLITONIT

ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС
БОЛУУ ОҢОЙ



PLITONIT СуперТегиздөө катмары — бетон жана курулуш аралашмалары үчүн сууну катуу азайтуучу кошумча



Өнүм өз алдынча тегиздеп катмалаганда, анын ичинде турак жай, кеңсе, өндүрүштүк-кампа жайларынын ичиндеги жана сырткы иштердеги «жылуу пол» тутумудуна пластикациялоочу жана турукташтыруучу (эритменин катмарланышын азайтат) кошумча катары колдонулат. Өнүм заводдук шартта даярдалган пескобетонго, ошондой эле курулуш объектисинде кум менен цементти аралаштырууда кошумча катары колдонулат. Даярдалган аралашманын кыймылдуулугун жана төшөөгө ыңгайлуулугун жакшыртат, жаңы төшөлгөн пол тегиздөөчү катмарды тегиздөөнү жеңилдетет, эмгек чыгымын азайтып, иштерди аткаруу мөөнөтүн кыскартат. Сууну азайтуу таасирине ээ болуп, каткан аралашманын маркалык бекемдигин +15%тан +25%ка чейин жогорулатат жана жаракалардын пайда болуу коркунучун, отурууну жана тегиздөө катмарын үстүңкү катмарынын бекемдигинин төмөндөшүн азайтат. Даярдалган аралашманын ишке жарамдуулук

мөөнөтүн узартат, төшөө мүмкүнчүлүгүн кеңейтет жана материалдын жоготуу коркунучун азайтат. Каткан пол тегиздөөчү катмардын тыгыздыгын жогорулатат, түзүмүнүн бир тектүүлүгүн жакшыртат жана ошону менен «жылуу пол» тутумунун жылуулук берүү жөндөмүн көбөйтөт.

Таңгактоосу — 3 л, 10 л сыйымдуулуктагы пластик челек.

- тегиздөө катмары үчүн пластификатор аралашманын пластикалуулугун жогорулатат, тегиздөөнү жеңилдетет
- бекемдигин +25%га чейин жогорулатат
- үй шартында даярдалган аралашмалар жана заводдо чыгарылган өзгөртүлбөгөн ЦПС үчүн
- концентрат

Материалдын сарпталышы

Талап кылынган натыйжа	Кошумчанын чыгымы, 100 кг кургак затка / литрлер**		
	Цемент	ЦПС М200	ЦПС М300
Негизги пластикация, аралаштырууда колдонулуучу суунун көлөмү* 13% азаят	0,5 л (500 мл)	0,11 л – 0,15 л (110 – 150 мл)	0,14 л – 0,18 л (140 – 180 мл)
Жогорулатылган пластикация, аралаштырууда колдонулуучу суунун көлөмү* 20% азаят	0,83 л (830 мл)	0,18 л – 0,24 л (180 – 240 мл)	0,23 л – 0,29 л (230 – 290 мл)
Тегиздөө катмары өзүн-өзү тыгыздоо натыйжасы менен суперпластикация, аралаштырууда колдонулуучу суунун көлөмү* 28% азаят	1,67 л (1670 мл)	0,37 л – 0,48 л (370 – 480 мл)	0,47 л – 0,58 л (470 – 580 мл)

* Аралаштырууда колдонулуучу суунун көлөмүн азайтуу баштапкы (өзгөртүлбөгөн) аралашма үчүн өндүрүүчү белгилеген мааниге салыштырмалуу жүргүзүлөт.

** Даяр цемент-кум аралашмасы үчүн кошумчанын чыгымын эсептегенде төмөнкү эрежени сактоо керек: эгер ЦПС өндүрүшүндө 500 маркалуу цемент колдонулганы белгилүү болсо, кошумча минималдуу мааниде кошулат, ал эми 400 маркалуу цемент колдонулса — максималдуу мааниде кошулат. Эгер колдонулган цементтин маркасы тууралуу так маалымат жок болсо, жумуштарды баштоодон мурун эң ылайыктуу өлчөмдү аныктоо үчүн сыноо аралаштыруу жүргүзүү зарыл.

Колдонуу ыкмасы

Кошумча аралаштыруу үчүн колдонулуучу суу менен бирге же аралашманын бардык курам бөлүктөрү кошулгандан кийин киргизилет, мында кошумчанын пластификациялоочу таасири эске алынып, сарптоо таблицасында берилген сунуштарга ылайык суунун көлөмүн алдын ала азайтуу зарыл. Кошумчаны кургак аралашмага түздөн-түз кошууга тыюу салынат.

Заводдо даярдалган модификацияланган кургак курулуш аралашмаларында колдонуу сунушталбайт.

«Жылуу пол» тутуму бар жогорку сапаттагы тегиздөө катмары үчүн жогорку төшөлүү ыңгайлуулугуна ээ аралашманын рецептинин мисалы

Кумбетон М300	50 кг
Суу	5,4 л
PLITONIT СуперТегиздөө катмары кошумчасы	0,235 л – 0,29 л (235 – 290 мл)

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Минералдык чийки заттын же ар кандай өндүрүүчүлөр тарабынан даярдалган өзгөртүлбөгөн аралашмалардын мүнөздөмөлөрү айырмаланышы мүмкүн, ошондуктан жумушту баштоодон мурун суперпластификатордун эң аз өлчөмүнө сыноо иретинде аралаштырып, зарыл болсо, кошумчанын көлөмүн көбөйтүү аркылуу аралашманын коюулугун тууралоо сунушталат.

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Өңү	күңүрт күрөң
Тыгыздыгы, г/см ³	1,17-1,19
Кургак заттын салмактык үлүшү, %	37-41
Аралашманын РН	6-10

Сактык чаралары

Кошумча ГОСТ 12.1.007 стандарты боюнча кооптуулуктун 4-классына (өтө кооптуу эмес заттар) кирет. Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек. Кошумча териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салуу керек. БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

Ташуу жана сактоо шарттары

+5°Стан төмөн эмес жана +40°Стан жогору эмес температурада, оозу бекем жабылган идиште, тике тийген күн нурларынан коргоп ташуу жана сактоо керек.

Курамы

Суу, сульфирленген поликонденсаттардын аралашмасы, жардамчы курам бөлүктөр, консервант.

Өндүрүүчүнүн кепилдиги

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана ушул нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган учурда кошулманын ТУ 20.59.57-015-51552155-2020 талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал ушул нускамада айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт. Өндүрүүчүнүн идишинде кепилденген сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып: 24 ай.

3 л челек үчүн логистикалык маалыматтар:

Жеке штрих-код: 4607013045491

Паллеттеги челектердин саны: 144 даана

10 л челек үчүн логистикалык маалыматтар:

Жеке штрих-код: 4607013042933

Паллеттеги челектердин саны: 40 даана