

# PLITONIT PLITOSIL PREMIUM – өтө ийкемдүү силикондук тигиш толтуруучу-герметик



310 мл

- ✓ 100% силикон
- ✓ Нымдуу бөлмөлөр үчүн
- ✓ Тигиштин калыңдыгы 5-30 мм чейин
- ✓ Козу карынга жана көккө туруктуу
- ✓ Ультра кызгылт нурларына туруктуу



ИШТИН КӨЗҮН БИЛГЕН АДИС БОЛУУ ОҢОЙ

БУЗУЛБАСТАН ЖАНА ЖАРАКАЛАРСЫЗ 230% ЧЕЙИН БҮЛҮНҮҮГӨ ЧЫДАЙТ\*



Башка тилдеги нускаманы жүктөп алуу/  
Download the manual in another language  
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

## Область применения

| Каптоонун түрлөрү                                                                                                                                                              | Дубал |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Керамогранит                                                                                                                                                                   | +     |
| Керамикалык плитка                                                                                                                                                             | +     |
| Табигий таш (уксус кычкылына туруктуу)                                                                                                                                         | +     |
| Жасалма таш                                                                                                                                                                    | +     |
| Мозаика жана түнүк плитка                                                                                                                                                      | +     |
| Негиздин түрлөрү                                                                                                                                                               | Дубал |
| Керамика                                                                                                                                                                       | +     |
| Керамогранит                                                                                                                                                                   | +     |
| Айнек                                                                                                                                                                          | +     |
| Пластик                                                                                                                                                                        | +     |
| Эмаль                                                                                                                                                                          | +     |
| Таш                                                                                                                                                                            | +     |
| Жылуу пол тутуму                                                                                                                                                               | +     |
| Бетон                                                                                                                                                                          | -     |
| Цемент аралашмасы                                                                                                                                                              | -     |
| Битум камтыган материалдар                                                                                                                                                     | -     |
| Датка дуушар болгон металлдар (коргошун, жез, цинк, темир)                                                                                                                     | -     |
| Жумуштун багыты                                                                                                                                                                | Дубал |
| Нымдуулугу жогору режимдеги жайларда, мисалы, ванна бөлмөлөрүндө, чайырма бөлмөлөрүндө, санитардык түйүндөрдө, кир жуучу жайларда түйүндөрдү (кошулган жерлерди) тыгыздоо үчүн | +     |
| Механикалык жана/же термикалык бүлүнүүгө дуушар болгон конструкциялардагы бурчтук жана компенсациялык тигиштерди тыгыздоо үчүн                                                 | +     |
| Үстүрт катмарлары эскирүүгө дуушар болгон беттерде плиткалар аралык тигиштерди толтуруучу катары колдонууга арналган.                                                          | +     |
| Ванналардын, бассейндердин, раковиналардын жана кол жуугучтардын айланасында, ошондой эле башка сантехникалык жабдууларда тыгыздоону уюштуруу үчүн                             | +     |
| Терезе жана эшик конструкцияларындагы тигиштерди оюк материалдары менен туташкан жерлеринде тыгыздоо үчүн                                                                      | +     |
| Жылуу пол тутуму (суу жана электр) менен шайкештиги*                                                                                                                           | +     |
| Аквариумдарды тыгыздоо                                                                                                                                                         | -     |

\* "Жылуу пол" тутуму менен бирге плитка төшөө технологиясы тууралуу кененирээк маалыматты plitonit.ru сайтынан алсаңыз болот

## Техникалык мүнөздөмөлөрү

| Өңү                                      | Таңгагынан караңыз      |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Негиз                                    | 100% силикон            |
| Шыбак тигишинин сунушталган калыңдыгы    | 5-30 мм                 |
| Иштөө температурасы                      | +5°Стан +40°Ска чейин   |
| Кызмат температурасы                     | -40°Стан +150°Ска чейин |
| Тыгыздыгы                                | 1,02 ± 0,03 г/см3       |
| Суу менен тийүүсү, кийин                 | 24 саат                 |
| Үзүлгөңгө чейинки созулуу                | 230%                    |
| Шор А боюнча катуулугу (28 күндөн кийин) | 16-17                   |
| Катуу ылдамдыгы                          | 2 мм/суткасына          |

## Негизди даярдоо

- 1 Герметик сүйкөлө турган негизди кирден жана чаңдан тазалоо, кат-кат болуп жаткан бөлүктөрүн алып салуу, майсыздандыруу жана кургатуу зарыл.
- 2 Тигиштин туурасы 10 ммге чейин болсо, анын тереңдиги да ошондой болушу керек. Эгер тигиштин туурасы 20 мм чейин болсо, анын тереңдиги 10 мм кем болбошу зарыл. Тигиштин туурасы 20 мм ашса, анын тереңдиги туурасынын ½ бөлүгүн түзүшү керек.

## Иштерди аткаруу тартиби

- 1 Картридждин үчүн кесип, насадканы бурап кийгизиңиз.
- 2 Насадканын үчүнүн болжолдонгон тигиштин өлчөмүнө жараша 45° бурч менен кесиңиз.
- 3 Картриджди өлчөнүүчү тапачага салыңыз жана тигишти герметик менен бир калыпта толтуруңуз. Артыкча бөлүгүн атайын шпательдин жардамы менен алып салыңыз.
- 4 Колдонгондон кийин 25 мүнөттөн кечиктирбей, тигишти чала самын эритмеси менен нымдап, аны тегиздеңиз.
- 5 Полимерлешүү атмосферадагы нымдуулуктун таасири астында жүрөт, анын деңгээли 50%дан кем болбошу керек.
- 6 Полимерленген герметиктин ашыкчасы беттен механикалык жол менен алынып салынат.

## Жумуш аткаруунун шарттары

Иш жүргүзүлүп жатканда жана андан кийинки 3 сутканын ичинде абанын, негиздин жана плитканын температурасы +5°Стан +30°Ска чейинки аралыкта болушу керек. Эгерде материал тоңдурууга дуушар болгон болсо, аны +10°Стан +25°Ска чейинки бөлмө температурасында 24 саат кармагандан кийин гана колдонууга жол берилет. Эртэрээк эритүү максатында ысытууга тыюу салынат.

## Көңүл буруңуз

Монтаждаланган ийкемдүү туташуунун узак мөөнөттүү бышыктыгы иштердин туура аткарылышына көз каранды. Полимерленген герметик тигиштин четтери менен байланышта болуп, ийкемдүүлүгүн сактайт, ал эми негиз менен байланыш болбошу керек! Сүйкөлүп жаткан герметиктин негиз менен түз тийишпешти үчүн алдын ала тигишке көбүк полиэтиленден жасалган стандарттык чубалгыны салуу керек, ошону менен негиз герметик катмарынан бөлүнөт. Силикон герметиги чубалгынын материалына жабышпайт, бул болсо талап кылынгандай эки тараптан адгезиялык байланыштын болушун камсыз кылат. Колдонор алдында табигый таш менен материалдардын шайкештигин сыноо иретинде бир жеринде текшерүү зарыл. Герметиктин бардык түрдөгү бетон, цемент аралашмалары, латунь, жез, цинк, коргошун жана битум камтыган материалдар менен тийишине жол бербөө керек. Аквариумдардын тигиштерин тыгыздоого арналган эмес. Аквариумдардын тигиштерин тыгыздоого арналган эмес. Күзгүлөрдү чаптоо үчүн арналган эмес.

## Сактык чаралары

### САК БОЛУҢУЗ!

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жүтүп алганда кооптуу                                                                                                                                                                                                                                |
| Иш учурунда мээлей, атайын кийим жана көздү коргоочу каражаттарды колдонуңуз.                                                                                                                                                                        |
| Иштен кийин колду жана бетти жакшылап жууңуз.                                                                                                                                                                                                        |
| Өнүмдү колдонууда тамеки тартууга, ичимдик ичүүгө жана тамак-аш колдонууга тыюу салынат                                                                                                                                                              |
| Ачык абада же жакшы желдетилген жайда гана колдонуу керек.                                                                                                                                                                                           |
| ТЕРИГЕ ТИЙИП КЕТСЕ, көп суу менен жууп салыңыз, эгерде дүүлүгүү басылбаса, медициналык жардамга кайрылыңыз.                                                                                                                                          |
| КӨЗГӨ ТИЙГЕНДЕ: Бир нече мүнөт бою суу менен абайлап жууңуз. Эгерде контакттык линзаларды колдонсоңуз жана аны чечүү оңой болсо, линзаны чечип, көздү жууганды улантыңыз. Эгерде көздүн ачышып-кычышканы басылбаса, медициналык жардамга кайрылыңыз. |
| <b>БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!</b>                                                                                                                                                                                                                 |

### Курамы

Суюк силикондук каучук, вулканизациялоочу агент

## Ташуу жана сактоо

Механикалык бузулуулардан сактаган жабык транспорт каражаттарында ташыңыз. Өндүрүүчүнүн жабык таңгагында, герметикти бөтөн заттар жок жана жаан-чачындын жаабаган кампа жайларында сактаңыз. +5°Стан +25°Ска чейинки температурада ташуу жана сактоо керек. Өнүмдү абанын терс температурасында (нөлдөн төмөн) да ташууга болот. -35°С температурада 5 циклден ашпаган тоңдурууга жол берилет. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: даярдалган күндөн тартып 15 ай.

### Өндүрүүчүнүн кепилдиктери

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана үшүл нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган шартта тыгыздоочунун ISO 11600 (F&G класс – 25 LM) талаптарына ылайык келишин кепилдейт. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал үшүл нускамада айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт. Таза салмагынан ГОСТ Р 8.579-2002ге ылайык четтөөгө жол берилет. Өндүрүм жарандык курулуштун бардык түрлөрүндө колдонууга уруксат берилген (Аэфф<370 Бк/кг, НРБ-99/2009 СанПин 2.6.1.2523–09 боюнча).

### Материалдын сарпталышы.

310 мл, 5 мм диаметрдеги тилке менен 12 метрге жетет

## КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ КОЛДОО КЫЗМАТЫ

8 (800) 555 - 71 - 67

[www.plitonit.ru](http://www.plitonit.ru)

e-mail: [info@mc-bauchemie.ru](mailto:info@mc-bauchemie.ru)