

ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоЖелим

Мештерди жана каминдерди каптоо үчүн бекемдөөчү булалары бар ысыкка туруктуу желим, C2 TE, ГОСТ Р 56387



РУССКОЕ ПЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО

ЖОГОРКУ САПАТТАГЫ ЖЕЛИМ КЛАСС

Артыкчылыктары

- Жабышуунун мыкты бекемдиги
- Жаракага мыкты туруктуулук
- Сырткы жана ички иштер үчүн

Сарптоо

25 кг на 9 м²*

Катмардын калыңдыгы 3 мм

КОЛДОНУУ ТАРМАГЫ

Мештерге жана каминдерге арналган плитка жабыштыруучу желим Мештердин, каминдердин кшы беттерин жана температуранын таасирине дуушар болгон бетон негиздерин имараттын ичинде жана сыртында жасалгалоодо керамикадан, керамограниттен, табигый жана жасалма таштан жасалган каптоочу плиткаларды чаптоо үчүн арналган.

КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

Иштөө учурундагы желим тигишинин температурасы — +150°Ска чейин. Толтургучтун эң чоң бөлүкчөсү — 0,63 мм. Желимдин сунушталган калыңдыгы 2ден 5 ммге чейин.

МАТЕРИАЛДЫН САРПТАЛЫШЫ

Материалдын сарпталышы шпатель тиштеринин бийиктигине жараша 1,4-4,5 кг/м² түзөт.

ЖУМУШ АТКАРУУНУН ШАРТТАРЫ

Иштерди жүргүзүүдө жана андан кийинки 7 сутканын ичинде абанын жана негиздин температурасы +5 °Стан +30 °Ска чейинки чекте болушу керек. Иш жүрүп жаткан учурда аралашманын температурасы +10 °Стан +30 °Ска чейин болушу зарыл. Мештерди жана каминдерди бардык иштер аяктагандан кийин 7 суткадан эрте эмес, акырындык менен температураны жогорулатып жаккыла.

НЕГИЗДИ ДАЯРДОО

Негиз бекем, жаракасы жок, чоподон, кирден, чаңдан, майлардан, ар кандай боёктордон жана ажырап түшүп жаткан нерселерден тазаланган болушу керек. Жаракаларды, сынган жерлерди жана оюктагы жерлерди алдын ала «ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоОңдоп-түзөө» оңдоочу курамы менен жаап чыгуу керек.

Плитканы төшөөдөн мурун, кыштын арасындагы чопо аралашмасынын тигиштерин жок дегенде 5 мм тереңдикке чейин тазалап (кеңейтип), кыртыштоочу каражат (мисалы, «ПЛИТОНИТ Кыртыш») менен иштетүү керек, ал эми каптоо иштерине чейин 2 сутка калганда тигиштерди желим аралашмасы менен толтуруу зарыл. «ПЛИТОНИТ СуперКамин» өнүмүн сырткы дубалдарды тургузу, оңдоо жана шыбоо иштеринде колдонгон учурда жогоруда көрсөтүлгөн ишти аткаруу милдеттүү эмес. Узак убакыт бою +150°Ска чейинки температурада иштетилгенден кийин ажырап кеткен жерлери жана жаракалары жок, цемент аралашмалары менен шыбалган беттерде бул аралашманы колдонууга уруксат берилет.

АРАЛАШМАНЫ ДАЯРДОО

Кургак аралашманы суюлтуу үчүн ичүүчү сууну колдонуңуз. Аралаштыруудагы катыш: плитка үчүн желимди 1 кг кургак аралашмага 0,22-0,26 л суу талап кылынат (25 кг үчүн 5,5-6,5 л) Кургак аралашманы алдын ала өлчөнүп алынган бөлмө температурасындагы сууга салып, электр миксер же тиркемеси бар электр бургу (мүнөтүнө 600 айлануу) менен бир тектүү коюулукка чейин 2-3 мүнөт аралаштыруу керек. Эритмени 10 мүнөт тыныктырып, андан кийин кайра бир жолу аралаштырып алыңыз. Даяр аралашманы колдонуу убактысы — 4 сааттан ашпайт.

ИШТИН ТАРТИБИ

Даяр суюк аралашманы текши шпателдин жардамы менен негизге бир калыпта сүйкөп, тиштүү шпатель менен тарак сымал түргө келтирүү керек. Аралашманы 30 мүнөттүн ичинде (ачык иштөө убактысы) плитка менен каптап үлгүрө турган аянтка шыбоо керек. Ары-бери урган шамал, жогорку температура, ошондой эле беттин нымды тез сиңирип алуусу бул убакытты кыскартат. Плитканы желим аралашманын үстүнө коюп, бир аз айланткан кыймылдары менен анын ичине басуу керек. Плитканын абалын кийинки 25 мүнөттүн ичинде оңдоого болот. Эгерде жайылып коюлган желимдин бетинде кургак катмар пайда болсо, аралашманы алып салып, ордуна жаңысын сүйкөө зарыл. Плитканы ачык тигиштери менен төшөп, тиешелүү шаймандардын жардамы менен тегиздөө керек.

Көңүл буруңуз

Иштерди аткарууда СНиП 41-01-2003 талаптарын аткаруу зарыл. Аралашманын металл буюмдарына тийишине жол берилбейт. Температуралык тигиш кеминде 5 мм болушу керек. Меш, камин, мор үйдүн курулуш конструкциялары менен бекем (катуу) байланышта болбошу керек. Мештерди тизүү иштерин тоңуу ыкмасы менен жүргүзүүгө, ошондой эле муздак кышты жана аралашманы колдонууга жол берилбейт. Көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөр айлана-чөйрөнүн температурасы 20±2°С жана абанын салыштырмалуу нымдуулугу 60±10% болгон шартта жарактуу. Жумуштарды аткарууда жалпы иштерди жүргүзүү боюнча нускамаларга жана курулуштагы техникалык коопсуздук эрежелерине ылайык иш кылуу керек. Тигиштерди (туурасын) кийин оңдоо зарыл болгон учурда «ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоОңдоп-түзөө» каражатын колдонуу керек. Жумуш аткарылып жаткан аралашманы мезгил-мезгили менен аралаштырып туруу сунушталат. Даяр болгон эритме аралашмасына кошумча суу кошууга тыюу салынат.

САКТЫК ЧАРАЛАРЫ

Бул аралашма ГОСТ 12.1.007 боюнча кооптуулуктун 4-классына (көп кооптуу эмес заттарга) кирет. Жумуш учурунда кол каптарды, коргоочу көз айнектерди жана дем алуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу керек. Аралашма териге жана көзгө тийбеши керек. Көзгө тийип кетсе, дароо көп өлчөмдөгү суу менен жууп салуу керек. БАЛДАРДАН ООЛАК КАРМОО КЕРЕК!

САКТОО ЖАНА ТАШУУ ШАРТТАРЫ

Аралашманы жүктөрдү ташуу эрежелерине ылайык жабык транспорт каражаттарында ташуу керек. Кургак аралашма салынган каптарды таңгактын бүтүндүгүн жана нымдануудан оолак боло турган

жабык, кургак жайларда сактоо керек. Өндүрүүчүнүн идишинде сактоо мөөнөтү: ташуу жана сактоо шарттары сакталган учурда өндүрүлгөн күндөн тартып 12 ай.

КУРАМЫ

Кварц куму, жогорку маркадагы цемент байланыштыргычы, өзгөртүүчү кошумчалар, бекемдөөчү булалар.

ӨНДҮРҮҮЧҮНҮН КЕПИЛДИГИ

Өндүрүүчү керектөөчү ташуу, сактоо шарттарын жана ушул нускаманын көрсөтмөлөрүн сактаган учурда аралашманы техникалык шарттардын талаптарына шайкештигине кепилдик берет. Материал менен иштөө технологиясы сакталбаса, ошондой эле ал ушул нускамада айтылбаган максаттарда жана шарттарда колдонулса, өндүрүүчү булар үчүн жоопкерчилик тартпайт. Таза салмактан уруксат берилген четтөөлөр ГОСТ Р 8.579-2001 стандартына ылайык аныкталат. Өнүм жарандык курулуштун бардык түрлөрүндө колдонууга уруксат берилген (Аэфф < 370 Бк/кг, СанПин 2.6.1.2523–09 (НРБ-99/2009) боюнча материалдардын I классы).

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Толтурманын эң көп бөлүкчөсү	0,63 мм
Ачык иштөө убактысы, кем эмес	30 мүн
Даяр аралашманы колдонуу убактысы, ашырбай	4 саат
Желим тигишинин калыңдыгы, чейин	10 мм
Абада-кургак чөйрөдө кармагандан кийинки желимдүү биригүүнүн бекемдиги, МПа, 28 сутка	≥1,3 МПа
Жогорку температурада кармагандан кийинки желимдүү биригүүнүн бекемдиги, МПа	≥1 МПа
Суу чөйрөсүндө кармагандан кийинки желимдүү биригүүнүн бекемдиги, МПа	≥1 МПа
Кезектешип тоңдуруп жана эритүүдөн кийинки желимдүү биригүүнүн бекемдиги, МПа	≥1 МПа
Аралашманын тик беттен ылдый жылышуусу (тайгалануусу), ашпоого тийиш	0,5 мм
Колдонуу температурасы	+10°Стан +30°Ска чейин
Аралашманын суукка чыдамдуулук көрсөткүчү, кем эмес	F100

Маанилүү кеңештер

Өз колуңуз менен меш жасоо боюнча кеңештерди жана сунуштарды жакында биздин жаңы сайтыбыздан таба аласыз: superkamin.ru. Бул жерде мештердин жана каминдердин долбоорлору топтолуп, жарыяланат. Мештин кыш коюу тартиби ар бир катар үчүн көрсөтүлгөн. Сиз меш усталарынын толук нускамаларын жана кесипкөй чиймелерин колдонуп, мешти өз колуңуз менен кура аласыз.

PLITONIT СуперКамин түркүмүндөгү өнүмдөрдүн жардамы менен сиз каминди, барбекю мешин, мончо мешин, швед мешин, казан үчүн мешти, мангал үчүн мешти жана башка меш түрлөрүн жасай аласыз.

Шамот кышын тургузуу, оңдоп-түзөө, шыбоо үчүн PLITONIT СуперКамин Отко туруктуу дегенди колдонуңуз. Мештин же каминдин шыбагы үчүн «PLITONIT СуперКамин ТермоШыбак» каражатын колдонуңуз.