

Монтажный клей сверхсильной фиксации PLITONIT PLITOFLEX MONTAGE



280 мл

- ✓ MS полимер
- ✓ 350 кг /м² – начальная нагрузка
- ✓ До 200% - удлинение до разрыва
- ✓ 30 минут - первичное отверждение
- ✓ Применение внутри и снаружи

Подходит для склеивания любых видов материалов, внутри и снаружи помещений

Скачать инструкцию на другом языке/
 Download the manual in another language
 kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Применяется для склеивания и монтажа снаружи и внутри, таких элементов как: стеновые панели, плинтусы, пороги, водосточные трубы, санитарные фитинги, зеркала, элементы плиточной облицовки (при монтаже скрытых лючков, экранов, столешниц и т.д.), возможно использование в качестве альтернативны хим анкеру при монтаже не ответственных конструкций и элементов (навесной монтаж легкой мебели и техники на слабые минеральные основания).

Типы склеиваемых оснований	Стены
Керамогранит	+
Керамическая плитка	+
Природный камень (устойчивый к уксусной кислоте)	+
Искусственный камень	+
Стекло (в т.ч. зеркала)	+
Пластик	+
Дерево / фанера / ДСП / OSB и т.д.	+
Металл (в т.ч. алюминий)	+
Бетон и прочие минеральные материалы	+
Оргстекло / поликарбонат	-

* более подробно ознакомиться с технологией укладки плитки совместно с системой "теплый пол" можно ознакомиться на сайте plitonit.ru

Технические характеристики

Цвет	Белый
Основа	STP полимер
Минимальный клеевой шов	2-3 мм
Температурный режим применения	от +5°C до +35°C
Температурный режим эксплуатации	от -40°C до +90°C
Плотность	1,58 ± 0,03 г/см ³
Удлинение до разрыва	200%

Подготовка основания

- 1 Основание, на которое планируется наносить клей, необходимо очистить от грязи и пыли, удалить отслаивающиеся фрагменты, обезжирить и высушить.

Порядок производства работ

- 1 Срежьте кончик картриджа и наверните насадку.
- 2 Подрежьте носик насадки под размер предполагаемого шва (но не менее 3 мм в диаметре).
- 3 Вставьте картридж в пистолет-дозатор. Учитывайте высокий уровень вязкости продукта при выборе пистолета.
- 4 Нанесите клей на одно из оснований полосами на расстоянии 10-15 см между ними (чтобы обеспечить движение воздуха)
- 5 Прижмите склеиваемые поверхности друг к другу.

Свежий шов допускается заглаживать шпателем. Не отвердевший материал можно удалить растворителем, отвердевший – только механическим способом

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха, и основания и плитки должна быть в пределах от +5°C до +30°C.

Внимание

Долговечность смонтированного соединения зависит от правильного выполнения работ. Избегайте контакта с клеем в период его отверждения. Не наносите на замерзшие поверхности. Избегайте контакта со спиртами или растворителями во время отверждения. Не используйте в случаях, где возможно постоянное погружение в воду. Продукт имеет высокую устойчивость к воде (периодические контакты), алифатическим растворителям, минеральным маслам, смазкам, разбавленным органическим кислотам и щелочам. Плохая устойчивость к ароматическим растворителям, концентрированным кислотам и хлорированным углеводородам.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО!

Вредно при проглатывании

При работе использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз.

После работы тщательно вымыть руки, лицо.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ промыть большим количеством воды, если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать и продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Состав

STP полимер

Транспортировка и хранение

Транспортировать в крытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность от механических повреждений. Хранить в закрытой упаковке изготовителя в складских помещениях в условиях, исключающих попадание в клей посторонних веществ и атмосферных осадков. Транспортировать и хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие монтажного клея спецификации изготовителя при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также

за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2002.

Расход материала.

280 мл на 11 п.м. полосы с диаметром 5 мм

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru