

Ғўрагачи PLITONIT КП PRO дар асоси полимер



20 кг

- ✓ 2 ДАР 1 - Барои рангкунӣ ва часпонидани гулкоғазҳо
- ✓ Ҳамвориҳои идеалӣ
- ✓ Барои офаридани фактураи ороишӣ мутобиқ
- ✓ Тововар ба тарқишҳо
- ✓ Ҳангоми пардозкунӣ рангаш намеравад
- ✓ Сафеди идеалӣ

PLITONIT

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Plitonit
Deutsche
Qualität

Қабати молидан

0,1-3 (5)
мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Намудҳои рӯйпӯшкунӣ	
Керамогранит	-
Ғўрагачи полимерӣ	+
Гулкоғазҳо	+
Лоии андоваи сементӣ	-
Асосҳои ҷамъшаванда (деформатсияшаванда): OSB, фанера, тахтаҳо, ГЛЛ, лавҳаҳои пӯшанда*	-
Барои рангуборкунӣ	+
Намудҳои асос	
Бетони монолитӣ	+
Ҳамворкуниҳои нимхушк (сементӣ)	+
Асосҳои ҷамъшаванда (деформатсияшаванда): OSB, фанера, тахтаҳо, ГЛЛ, лавҳаҳои пӯшанда*	+
УБРАТЬ	+
УБРАТЬ	+
Соҳаи корҳо	
Биноҳо бо намии меъёрий (манзили зист)	+
Биноҳо бо намии баландшуда	-
Корҳои беруна (фасад, тахкурси ва ғайра)	-
Ҳавзҳо	-

Тавсифномаи техникӣ

Ранг	Сафед
Калонии бештарини донаҳои пуркунанда	0,1 – 0,2 мм
Қабати молидан ҳангоми баробаркунии яклухт	0,1-3 мм
Қабати молидан ҳангоми қисман баробаркунӣ	0,1 – 5 мм
Миқдори об	
• ба 1 кг омехта	0,35-0,4 л
• ба 20 кг омехта	7,0-8,0 л
Иқтидори пайваستшавии маҳлул бо бетон дар синну сол баъд аз 7 шабонарӯз	На кам аз 0,5 МПа
Вақти истифодабарии омехтаи маҳлулии омода дар тараи герметикӣ пӯшидашуда	На бештар аз 7 шабонарӯз
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулии молидашуда	30 дақиқа
Имконияти пардозкунӣ, рангуборкунӣ ва молидани қабати 2-юм	баъд аз 6 соат
Тововарӣ ба об	ба об тобовар нест
Фаъолнокии самаранокии нисбии радионуклидҳои табиӣ	на бештар аз 370 Бк/кг

Омодакунӣ асос

1	Асосро аз ифлосӣ, ҷанг, рағванҳо, ҷарбуҳо, инчунин унсурҳои ҷудошаванда тоза кунед.
2	Пеш аз иҷроиши корҳо асос ҳангоми зарурият бояд бо таҳранги PLITONIT коркард карда шуда бошад (ҷадвали интиҳоби таҳрангҳо дар поён оварда шудааст)

Асос бояд ба талаботи СП 71.13330.2017 мутобиқ ва дорои қудрати кофии бардоштан дошта бошад

Асосҳои шаклгумкунандаи намуди каркасӣ (қуттиҳо, ихотаҳо ва ғайра), ки аз ГЛЛ, ГВЛ иҷро шудаанд, бояд саҳтии баланд дошта ва ба талаботи СП 163.1325800.20 мутобиқ бошанд

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳо бо намнокии меъёрий

Намуди асос	PLITONIT Таҳранги Амиқ воридшаванда	PLITONIT Таҳранги Грунт 1	PLITONIT Таҳранги Зичкунанда	PLITONIT БетонКонтакт
Бетони монолитӣ	—	—	—	+
Лоии андоваи сементӣ/гидроизоляция	+	1:5	—	—
Асосҳои ҷамъшаванда (деформатсияшаванда): OSB, фанера, тахтаҳо, ГЛЛ, лавҳаҳои пӯшанда*	+	1,5	—	—
УБРАТЬ	+	1:5	—	—
УБРАТЬ	+	1:3	+	—

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ ва молидан бо усули дастӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуб ҳангоми аралашкунии: ба 1 кг омехтаи хушк 0,35-0,4 л об (7,0-8,0 л ба 20 кг) талаб карда мешавад

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешакӣ ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед*
4	То таҳшиншавии маҳлул 10 дақиқа интизор шавед ва тақрибан омехта кунед
5	Омехтаи маҳлулии андовагириро ба сатҳ бо андова ё ки бо андоваи пӯлодин партоед ё ки бо ёрии правило, андова ё ки андоваи пӯлодин моled

* суръати даврзании на бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Тартиби кор

1	Омехтаи маҳлулиро ҳам дастӣ бо ёрии правил ё ки шпатель, ҳам бо усули мошинӣ бо ёрии пойгоҳҳои андовакунӣ молидан мумкин аст
2	Ҳангоми молидани ғурагач ба он боварӣ ҳосил кунед, ки қабати пешина пурра хушк шудааст. Вақти хушкшавӣ аз ғавсии қабат, қобилияти қаббиши асос, вентилятсия ва ҳарорати ҳаво вобаста аст
3	Дар ҳолати молидани чокҳои байни варақҳои ғачтахтагӣ омехтаи ғурагачӣ байни варақи ғачтахта ва чуқурчаи зерӣ сараки мехи печдор молида мешавад
4	Тасмаи мустаҳкамкунанда дар маркази пайвасти чойгир мешавад ва бо андоваи пӯлодӣ дар тамоми дарозии чок фишурда мешавад
5	Баъдан миқдори иловагии ғурагач молида шуда, ниҳой ҳамвор карда мешавад
6	Баъд аз хушк шудан, ноҳамвориҳо бо ёрии асбоби пардоздиҳанда нест карда шаванд. Донагиҳои тавсиядодашудаи пӯстчаҳои пардоздиҳанда: P120-P180 – барои гулкоғазҳо, P240-P280 – барои рангумол
7	Пеш аз часпонидани гулкоғазҳо ё ки рангуборкунӣ коркард кардани сатҳ бо таҳранг тавсия дода мешавад.

Офаридани сатҳҳои ороишӣ

1	Пеш аз молидани қабати ороишӣ боварӣ ҳосил намоед, ки асос баробар, бе варамиҳо, тарқишҳо ва кафиданҳо аст
2	Асосҳои қаббанди ба монанди: лои андова, ғачтахта, лавҳаҳои ғачии забончадор ва ғайра, бояд бо праймерҳои PLITONIT коркард карда шаванд
3	Баъд аз хушк шудани тагмол ғурагачро бо қабати 2-3 мм бо ёрии андоваи пӯлодини васеъ ба чунин майдон, ки дар давоми 15-20 дақиқа коркард карда метавонед, моled ва фактураи хостаатонро бо ёрии навардчаи сохторӣ, чӯткача, андоваи пӯлодӣ ё ки асбоби дилхоҳи мутабиқ ташаккул диҳед
4	Баъд аз хушк шудан ғулагач ба коркарди баъдина: пардозкунӣ, таҳрангмоли, рангкунӣ омода аст

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо ва дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво ва асос бояд дар фосилаи аз +5°C то +30°C бояд бошад. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар қараёни гузаронидани корҳо – аз +10°C то +30°C.

Диққат

Дар қараёни гузаронидани корҳо омехтаи маҳлулӣ мунтазам бояд омехта карда шавад ва иловатан об рехтан манъ аст. Тавсифномаҳои нишондодашудаи муваққатӣ дар ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намии нисбии ҳаво 60±10% эътибордоранд ва дар дигар шароити ҳароратӣ-намнокӣ тағйир ёфта метавонанд. Мавод тоқатфарсои об намебошад ва барои биноҳо бо намии баланд таъин карда нашудааст. Намии зиёдатии асос боиси тағйир ёфтани ранги (зард шудани) сатҳи ҳамворшуда гашта метавонад. Ҳангоми гузаронидани корҳо дар қитъаҳои нисбатан мураккаб ва дар чойҳои пайвасти панҷараҳои махсуси мустаҳкамкунанда бояд татбиқ карда шаванд. Пеш аз насбкунии варақҳои ғачтахтагӣ ҳошияро гирифтани лозим аст, то ки чок шакли V-монанд дошта бошад. Истифода бурдан аз асбобҳои зангзада ва зарфҳои ифлос мумкин нест

Чораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст

Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгир истифода баред. Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидани дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед. АЗ КҶДАКОН ЭҶТИЁТ КҶНЕД!

Таркиб

Пуркунандаи минералӣ, пайвасткунандаи полимерӣ, иловаҳои модификатсиякунанда

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол бо риояи шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутабиқати омехтаро ба талаботи ШТ 5745-129-51552155- 2014 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои дастурамали мазкур ва СП 71.13330 пешбиниғардида ҷавобгарӣ надорад. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намудҳои сохтмони граждани (Аэфф <370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПин 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст

Хароҷот

~1,2 кг/м² при толщине слоя 1 мм

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru