

Ширеҷ-гел барои керамогранит PLITONIT PLITOGEL C2



20 кг

Дараҷаи ширеҷ: C2
TE

- ✓ Чандирии баланд ва қулай дар кор
- ✓ Вақти кушода 40 дақиқа
- ✓ Таркиби бечанг
- ✓ Барои системаи "фарши гарм" мутобиқ

PLITONIT

Plitonit
Deutsche
Qualität

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Андозаи максималии лавҳаҳо барои татбиқи дохилӣ

Андозаи максималии лавҳаҳо барои татбиқи беруна

1200 x 1200 мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Намудҳои рӯйпӯшкунӣ	Фарш	Деворҳо
Керамогранит	+	+
Лавҳаи керамикӣ	+	+
Лавҳаи клинкерӣ	+	+
Санги табиӣ ва сунъӣ	+	+
Кошинкорӣ ва лавҳаи шаффоф	—	—
Намудҳои асос	Фарш	Деворҳо
Шаклдигарнамекардаҳо: Бетон, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, андоваҳои сементи ва намудҳои дигари асосҳои шаклдигарнамекарда	+	+
Фаршҳои рехташаванда (мачмуавӣ, сементи)	+	—
Асосҳои ба шаклдигаркунии сохторӣ ва ҳароратӣ гирифташаванда	—	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+	+
Мураккабҳо: ССП, OSB	—	—
Лойҳои андоваи ғачӣ	—	+
Соҳаи корҳо	Фарш	Деворҳо
Биноҳо бо намии меъёрӣ	+	+
Биноҳо бо намии баландшуда	+	+
Корҳои беруна (фасад, тахкурсӣ ва ғайра)	+	+
Ҳавзо	+	+
Мутобиқат бо системаи фарши гарм (обӣ ва барқӣ)*	+	+

* бо технологияи ҷобаҷокунии лавҳа дар ҳамҷоягӣ бо системаи "фарши гарм" дар сомонаи plitonit.ru шинос шудан мумкин аст

Тавсифномаи техникӣ

Калониӣ бештарини донаҳои пуркунанда	0,2 мм
Ҷавии максималии чоки ширеҷ	10 мм
Миқдори оби омехташавӣ	
• ба 1 кг омехта	0,34-0,38 л**
• ба 20 кг омехта	6,8-7,6 л
Устуворӣ ба ғеҷиш, на беш аз	0,5 мм
Вақти кушодаи кор дар майдони расиш, дақиқа	40 дақиқа
Вақти саҳеҷкунии маводи рӯйбастӣ	
• Лавҳаи керамикӣ, на беш аз	20 дақиқа
• Керамогранит, на беш аз	40 дақиқа
Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ	4 соат
Имконияти роҳгардӣ ва гузаронидани корҳои поккунӣ, баъд аз	24 соат
Реҷаи ҳароратии истифодабарӣ	Аз -50°C то +70°C
Мустақамии пайваشتهавии ширеҷ баъд аз нигоҳдорӣ дар муҳити ҳавой-хушк дар давоми 28 шабонарӯз	≥ 1,8 МПа
Мустақамии пайвастагии ширеҷ баъд аз нигоҳдорӣ дар муҳити оби	≥ 1,1 МПа
Мустақамии пайвастагии ширеҷ баъд аз яхкунии давраӣ ва аз ях фаромадан	≥ 1,1 МПа
Мустақамии пайвастагии ширеҷ баъд аз нигоҳдорӣ дар ҳароратҳои баланд	≥ 1,1 МПа
Тамға аз рӯи тобоварӣ ба сармо	F100

** ҳангоми насбкунии рӯйпӯши фаршӣ ба фарш истифодабарии миқдори максималии иҷозатдодашуда тавсия дода мешавад; ҳангоми насбкунӣ ба девор қимати миёна.

Омодакунии асос

- 1 Асосро аз ифлосӣ, чанг, рағванҳо, чарбуҳо, инчунин унсурҳои ҷудошаванда тоза кунед.
- 2 Пеш аз иҷрои корҳои асос ҳангоми зарурӣ бояд бо таҳранги PLITONIT коркард карда шуда бошад (ҷадвали интиҳоби таҳрангҳо дар поён оварда шудааст)

Асос бояд ба талаботи СП 71.13330.2017 мутобиқ ва дорои қудрати кофии бардоштан дошта бошад

Асосҳои шаклгумкунандаи намуди каркасӣ (қуттиҳо, иҳотаҳо ва ғайра), ки аз ГКЛ, ГВЛ, СМЛ иҷро шудаанд, бояд саҳтии баланд дошта ва ба талаботи СП 163.1325800.20 мутобиқат дошта бошанд

Дар ҳолати гузаронидани корҳои оид ба асоси бо системаи "фарши гарм" таҷҳизонидашуда, ҳомӯш кардани системаи "фарши гарм" 2 шабонарӯз пеш аз оғози корҳои тавсия дода мешавад.

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳо бо намнокии меъёрӣ

Намуди асос	PLITONIT Таҳранги Амиқ воридшаванда	PLITONIT Грунт 1	PLITONIT Таҳранги Зичкунанда	PLITONIT БетонКонтакт
Бетон, оҳану бетон	—	—	—	+
Лойҳои андоваи сементӣ, хишт, СПС, фаршҳои рехташаванда	+	1:5	—	—
Гидроизолатсияи сементӣ	+	1:5	—	—
Асосҳои ҳуҷайрадор (газо-, пенобетон ва ғайра)	—	—	1:2	—
Асосҳои суст, рехташаванда ва бӯршаванда	—	1:2	1:2	—
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+	1:5	—	—
Лойҳои андоваи ғачӣ	Барои рӯйбасткунии лойҳои андоваи ғачӣ сохтори қабати ҷудошаванда аз мастикаҳои гидроизолатсионии PLITONIT WaterProof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт тавсия дода мешавад			

Омодакунии асос дар биноҳо бо намнокии баландшуда ва минтақаҳои тар

Деворҳо ва фаршҳо дар ҳуҷраи ванна	Новобаста аз намуди асос гидроизолатсия бо як қабати мастика иҷро карда мешавад
Пешбанди ошхона	PLITONIT WaterProof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт
Фарш ва деворҳо дар ҳуҷраи шустушӯ	Новобаста аз намуди асос гидроизолатсия бо 2 қабати мастикаи PLITONIT WaterProof Standard ё ки PLITONIT ГидроЭласт иҷро карда мешавад

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуби об ва омехта ҳангоми омехтакунии дар ҷадвал бо тавсифномаҳои техникӣ нишон дода шудааст

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешакӣ ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед****
4	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва такроран омехта кунед.

**** суръати даврзанин на бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Тартиби иҷрои корҳо

1	Омехтаи маҳлулии омораро ба асос бо ёрии андоваи пӯлодин баробар моледа ва сохтори шонамонандро бо андоваи пӯлодини дандондор офаред*
2	Омехтаи маҳлулиро ба ҷунин майдон бояд молид, ки онро бо лавҳа дар давоми 30 дақиқа (вақти кушоди корӣ) рӯйпӯш кардан мумкин бошад
3	Лавҳаро ба омехтаи маҳлулии ширеҷ гузоред ва бо ҳаракатҳои хурди давравӣ ба он пахш кунед (барои лавҳаҳои андозаашон беш аз 600х600 мм аз дастгоҳи махсуси вибратсионӣ истифода баред)

Иловаҳо ба қисмати "Тартиби иҷроиши корҳо"

1	Баландии дандонаи андоваи пӯлодин аз дарозии ҷониби дарозтари лавҳа ҳисоб карда мешавад			
	Дарозии ҷониби баландтари лавҳа	то 30 см	аз 30 то 60 см	беш аз 60 см
2	Баландии дандонаи андоваи пӯлодин, мм	6-8 мм	10 мм	12 мм
3	Ҳангоми рӯйкашкунӣ лавҳаҳо бо баландии релефи ҷониби оқиб бештар аз 2 мм ё ки андозаи бештар аз 30х30 см, барои пешгирии холигиҳо таҳти лавҳа ва барои баландкунии мустаҳкамкунии пайвастишавӣ, молидани ширеҷ бо усули комбинатсияшуда (ҳам ба асос, ҳам ба ҷониби оқиб лавҳа) зарур аст. Ба асос ширеҷ тавре, ки дар боло тавсиф шудааст, молида мешавад. Ба ҷониби оқиб лавҳа, ширеҷ аввал бо андоваи пӯлодини дандонадор бо баландии дандон 2-4 мм, баъдан бо андоваи ҳамвор қабати ширеҷ ба тамоми майдони лавҳа баробар ҳамвор карда мешавад.			
4	Лавҳа бо чокҳои кушод бо баробаркунӣ бо лавозимоти мутобиқ: СВП, тақаҳо, салибчаҳо ҷобачо карда мешавад.			
5	Бодғарҳо, ҳарорати баланд, инчунин қобилияти баланди ҷаббиши сатҳ вақти кушоди кор ва вақти саҳеҳкуниро кам мекунанд.			

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво, асос ва лавҳа бояд дар фосилаи аз +5 °C то +30 °C бошанд. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар ҷараёни гузаронидани корҳо бояд аз +10°C то +30°C бошад. Сатҳ ҳангоми иҷроиши корҳои берунӣ бояд аз боришоти атмосферӣ муҳофиза карда шавад.

Диққат

Роҳравӣ дар фарши рӯйпӯшкардашуда ва молидани чок на пештар аз 24 соат иҷозат дода мешавад. Фаёлкунии фаршҳо бо гармкунӣ, гузаронидани корҳои баъдина бо ГЛВ-и (гаҷтахтаи тобовар ба намай) рӯйпӯшкардашуда на пештар аз 3 шабонарӯз баъд аз ҷобачокунӣ лавҳа имконпазир аст.

Тавсифномаҳои нишондодашудаи муваққатӣ дар ҳарорати муҳити атроф (20±2) °C, намии нисбии ҳаво (60±10%) эътибордоранд, ва дар дигар шароити ҳарорати-намнокӣ тағйир ёфта метавонанд. Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастуралалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Пеш аз оғози ҷобачокунӣ лавҳаро нам накунад, ҷониби оқиб лавҳаро аз ҷанг ва ифлосиҳо тоза кунед. Дар ҷараёни гузаронидани корҳои омехтаи маҳлулӣ бояд давра ба давра омехта карда шавад. Тағйирёбии ранги омехта аз партия ба партия, вобаста аз ҷойи истеҳсол ва ғайра имконпазир аст. Ранги омехта ба мутобиқат ба тавсифномаи техникаи маҳсулот таъсир намекунад.

Ҷораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи Стд 12.1.007 мансуб аст
Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед
АЗ КУДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

Портландсемент, реги квартсӣ, иловаҳои функционалӣ.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиёт тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол бо риояи шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати омехтаро ба талаботи Стд Р 56387- 2018, дараҷаи С2 ТЕ ва ШТ 23.64.10-304-51552155-2025 «PLITONIT PLITOGEL C2» ҳангоми аз ҷониби истеҳсолкунанда риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастуралалӣ мазкур кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастуралалӣ мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқиат аз вазни холис тибқи Стд 8.579-2002. Маҳсулот барои истифода дар ҳамаи намудҳои сохтмони граждани иҷозат дода шудааст (Аэфф<370 Бк/кг, аз рӯи НРБ-99/2009 СанПин Н.2.6.1.2523–09).

Хароҷот

Хароҷоти мавод аз баландии дандонаҳои андоваи пӯлодини истифодашаванда вобаста аст				
Дарозии ҷониби баландтари лавҳа	то 20 см	аз 20 то 30 см	аз 30 то 60 см	беш аз 60 см
Баландии дандонаи андоваи пӯлодин, мм	6	8	10	12
Хароҷоти омехта ба 1 м², кг	4,0	4,1	5,2	6,2
Майдони лавҳаи ҷобачокардашуда, м², ҳангоми истифодабарии 20 кг ширеҷ	8,1	6,0	4,8	4,0

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru