

PLITONIT ГидроЭласт 2К



12,5 кг + 4 кг

- ✓ Чандириро дар ҳарорати то -20°C нигоҳ медорад
- ✓ Барои корҳои беруна ва даруна
- ✓ Рӯйпӯшкунӣ тарқишҳо то 0,8 мм
- ✓ Имконияти кор бо бетони ҷавон
- ✓ Барои алоқа бо оби нӯшокӣ иҷозат дорад



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Гидроизоляция чандири дукомпонента барои корҳои дарунӣ ва берунӣ



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Система барои ҳифзи сохторҳои амудӣ ва уфуқӣ аз бетон, оҳану бетон, хишт аз таъсири обҳои ғрунӣ, боронӣ ва муқовимат ба филтратсияи намай тавассути сохтор ҳангоми хизмат дар об таъин гардидааст.

Намудҳои асос	Фарш / Деворҳо
Оҳан, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, лойи андова дар асоси сементӣ, фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, гачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, Акванель	+
ЦСП, OSB, фанера	—
Асосҳои сусти ва бўршаванда	—
Соҳаҳои татбиқ	
Пешайвонҳо ва балконҳо	+
Унсурҳои биноҳо, ки дар поён аз сатҳи замин ҷойгиранд – пойдеворҳо, тахонаҳо ва монанди он.	+
Ҳавзҳои ҷамъшаванда ва монолитӣ, зарфҳои барои оби таъиноти хоҷагӣ бо чуқурии то 80 м	+
Намудҳои қабатҳои баъдина	Фарш / Деворҳо
Ширец барои лавҳа ва керамогранит	+
Лойи андова дар асоси семент	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, гачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
Истифодабарӣ бе ороиши баъдина (бе сарбориҳои механикӣ)	+
Ранг / гулгоҳазҳо	—
Фаршҳои рехташаванда дар асоси эпоксидӣ	—

Омодакунӣ асос

Сатҳ бояд аз ҷанг, ифлосӣ, рағванҳо, ҷарбу, шири сементӣ ва заррачаҳои дигари монеъшаванда ба пайваستшавии мавод бо асос тоза карда шавад. Тарқишҳо, кафишҳо, ковокиҳо ва нобаробариҳои нӯтгези дигарро то молида шудани гидроизоляцияи полимерӣ бо ғурағ, лойи андова ё ки таркиби таъмири дар асоси семент, масалан, PLITONIT РемСостав пур карда шаванд.

Пеш аз молидани таркиб сатҳи асосро бояд пешакӣ нам кард. **Татбиқ кардани мавод ба асоси тари ба заҳида гузаштани об гирифтормуда иҷозат дода намешавад** (яъне тавассути асос набояд об дар давоми 3 шабонарӯз баъд аз молида шудани об филтр нашавад).

Омодакунӣ омехтаи маҳлулӣ

Маҳсулот аз ҷуъҳои хушк ва моеъ иборат аст. Ба 1 ҷуъи хушк 0,32 литр ҷуъи моеъ талаб карда мешавад. Ҳангоми омехтакунӣ маҷмуаи пурра таркиби ду пакетҳо бо моеъро аз канистри 4 л бояд омехта кард.

1	Ҷуъи моеъро ба контейнер барои омехтакунӣ резед (аз сатил, ки ба он тамоми маҷмуа бандубаст шудааст, истифода бурдан мумкин), ба он ҷуъи хушкро илова кунед.
2	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед***
3	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва тақрибан омехта кунед.
4	Омехтаи омодадар дар давоми 60 дақиқа истифода баред.

*** суръати даврзани на бештар аз 600 гардиш/дақиқа. **БА ОМЕХТАКУНИИ ДАСТӢ РОҲ ДОДА НАМЕШАВАД!**

Тартиби иҷрои корҳо

1	Қабати якуми мавод бо усули рангкунӣ бо ёрии ҷуткаи андовагӣ ё ки ҷуткаи бомӣ молида мешавад.
2	Ҳар як қабати навбатии гидроизоляция баъд аз саҳтшавии пешина бо ёрии ҷутка ё ки андоваи пӯлодин молида мешавад. Вақти саҳтшавии қабати якум 2-3 соат, ҳар як баъдина 3-6 соат.
!	Маводро на кам аз 2 қабат бояд молид.
!	Ҷавсии максималии молидани як қабат -3мм
!	Ҷавсии минималии як қабат -1 мм
!	Ҳангоми молидани қабатҳои баъдина қоидаи молидани кундалангро бояд риоя кард: самти ҳаракати асбоб ҳангоми кор дар қабат бояд ба самти пешина перпендикулярӣ бошад.

Ҳангоми гузаронидани корҳо дар ҷойҳои часпиши “фарш-девор”, инчунин дар минтақаи расидан ба қубурҳо ва шикфиҳои обрезӣ, масалан, ҳангоми гидроизоляцияи душ, ҳуҷраи шустушӯ татбиқ кардани тасмаҳои чандири гидроизоляциясионӣ, масалан, PLITONIT ГидроЛента тавсия дода мешавад.

Тавсифномаи техникӣ

Барои ҷуъи хушк	
Калонии максималии пуркунанда	0,63 мм
Барои ҷуъи моеъ	
Бақияи хуш	на кам аз 40%
pH	7-8,5
Часпақӣ	10-15 сония
Барои маҳлулӣ ба татбиқкунӣ омода	
Вақти истифодабарии омехтаи маҳлулӣ	на бештар аз 60 дақиқа
Ҳароҷоти омехта, ҳангоми ғавсии қабат 1 мм	1,4-1,5 кг/м²
Барои маҳлулӣ саҳтшӯда	
Тамға оид ба обногузарӣ ҳангоми фишори бевоситаи об	на камтар аз W8
Тамға оид ба обногузарӣ ҳангоми фишори баръакси об	на камтар аз W4
Мустваҳами пайвастшавии маҳлул бо асос	на кам аз 1,0 МПа
Дарозшавии нисбӣ ҳангоми кандашавӣ	на кам аз 10%
Рӯйпӯшкунӣ тарқишҳо бо ғавсӣ	то 0,8 мм
Ҳарорат ҳангоми истифодабарӣ	аз -20°C то +70°C
Вақти саҳтшавии маҳлул то дараҷаи 3	на бештар аз 6 соат
Имконияти гузаронидани корҳои баъдина	баъд аз 3 шабонарӯз
Алоқа бо оби нӯшокӣ	иҷозат дода шудааст
Ҷаълнокии самаранокӣ нисбии радионуклидҳои табиӣ	на бештар аз 370 Бк/кг

Миқдори қабатҳои молидани ва хароҷот

Соҳаи татбиқ	Миқдори қабатҳо	Ҷавсии умумии рӯйпӯшкунӣ, мм	Ҳароҷот, кг/м²
Фарш дар душхона/ҳуҷраи шустушӯ	2	2	3
Пешайвонҳо ва балконҳо	2	2	3
Пойдеворҳо, тахонаҳо ва монанди он	2-3	2-3	3 - 4,5
Ҳавзҳои ҷамъшаванда ва монолитӣ	3	3	4,5

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо ва дар давоми 3 шабонарӯз таъмин кардани нигоҳдории ҳарорати ҳаво 3 шабонарӯзи баъдина дар ҳудуди аз +10°C то +30°C зарур аст. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ ва асос дар чараёни гузаронидани корҳо – аз +10°C то +30°C. Сатҳро ҳангоми гузаронидани корҳо аз боришоти атмосферӣ, нурҳои бевоситаи офтобӣ ва бодғар муҳофиза кардан лозим. Ба сатҳи яхбаста молидан манъ аст.

Диққат

Аз ҳад гузаронидани ғавсии иҷозатдодашудаи қабати молидан дар як гузариши корӣ ба ҳосилшавии тарқишҳои фишурда дар сатҳи берунаи рӯйпӯши гидроизолатсионӣ оварда расонида метавонад. Дар чараёни гузаронидани корҳо омехтаи маҳлулиро давра ба давра омехта кардан тавсия дода мешавад. Тавсифномаҳои нишондодашудаи муваққатӣ дар ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намии нисбии ҳаво 60±10% эътибор доранд, ва дар дигар шароити ҳароратӣ-намнокӣ тағйир ёфта метавонанд. Корҳои баъдинаи ороиширо баъд аз назорати набудани камбудҳои сатҳ ва филтратсияи об гузаронидан тавсия дода мешавад (тақрибан баъд аз се шабонарӯз). Дар ҳолати муайян гардидани камбудҳои (тарқишҳо, ба қабатҳо ҷудо шудан, филтратсияи об) ин қитъаҳоро кушодан ва корҳоро такрор кардан лозим аст. Корҳо оид ба молидани рӯйпӯшкунӣ гидроизолатсиониро муттасил, бе ҳосилкунӣ чокҳои сард бояд гузаронид.

Чораҳои эҳтиёт

Мастика ба 4 дараҷаи хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) тибқи СтД 12.1.007 мансуб аст

Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред

Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирии кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед ва ба духтур муроҷиат кунед

АЗ КУДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

Ҷузьи хушк: рег, портландсемент, иловаҳои модификатсиякунанда ва гидрофобизатсиякунанда, микронахҳо. Ҷузьи моеъ: об, дисперсияи латексӣ, иловаҳо.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Барои ҷузьи хушк: лимчаҳо бо омехтаи хушк бояд дар биноҳои пӯшидаи хушк таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва нигоҳдорӣ аз намшавӣ нигоҳ дошта шавад; барои ҷузьи моеъ: дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст дар ҳарорати на пасттар аз +5°C нигоҳ дошта шавад. Мухлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобикати омехтаро ба талаботи шартҳои техникӣ ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеъмолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқи гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбинигардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқият аз вазни ҳолис тибқи СтД 8.579-2001. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намудҳои сохтмони граждани (Аэфф <370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПин 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст..

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru