

PLITONIT ГидроЭласт



1,2 кг | 4 кг | 14 кг

- ✓ Адгезия бо рӯйпӯшкунҳои баъдинаро баланд мекунад
- ✓ Рӯйпӯшшавии баланд
- ✓ Адгезияи пурқувваткардашуда 1,5 Мпа
- ✓ Назорати визуалии хушкшавӣ
- ✓ Ҳангоми нигоҳдории яхкунонидан мумкин



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Мастикаи чандири гидроизолатсионӣ дар асоси полимерӣ, бо пуркунандаи минералӣ



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Гидроизолатсияи чандири барои истифода омода. Барои офаридани гидроизолатсияи яклухти бечои сохторҳои сохтмонӣ ва иншооти дохил ва беруни биноҳо (душхонаҳо, аз он ҷумла, бе тағмонак, ҳуҷраҳои ванна, ҳоҷатхонаҳо, покшӯйхонаҳо ва биноҳои дигари нам) пеш аз иҷроиши корҳои баъдинаи рӯйкашкунӣ.

Намудҳои асос	Фарш / Деворҳо
Оҳан, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, лойи андова / ғурағач дар асоси гач, семент ё ки полимерӣ, ПГП, фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, гачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, Аквапанель	+
ЦСП, OSB, фанера	+
Асосҳои сусти ва бӯршаванда	—
Намудҳои қабатҳои баъдина	Фарш / Деворҳо
Ширец барои лавҳа ва керамогранит	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, гачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси эпиксидӣ	—
Ранг / гулкоғазҳо	—

Омодакунӣ асос

Сатҳ бояд аз чанг, ифлосӣ, рағванҳо, чарбу, шири сементӣ ва заррачаҳои дигари монетаҷаванда ба пайваستшавии мавод бо асос тоза карда шавад. Тарқишҳо, кафишҳо, ковокиҳо ва нобаробариҳои нутгези дигарро то молида шудани гидроизолатсияи полимерӣ бо ғурағач, лойи андова ё ки таркиби таъмири дар асоси семент, масалан, PLITONIT РемСостав пур карда шаванд.

Тартиби иҷрои корҳо

1	Мастикаро пеш аз татбиқ бодикқат омехта кунед.
2	Мастикаро ба асоси омодакардашуда бо ёрии андоваи пӯлодин, навардча ё ки ҷутка моled.
3	Барои молидани қабати оянда - хушк шудани қаблро интизор шавед (вақти хушкшавии қабати 1-ум - як соат, қабатҳои баъдина - 2-4 соат).
4	Корҳои баъдинаи ороширо на пештар аз 8-10 соат баъд аз молида шудани қабати охири ба амал бароред.

МУҲИМ! Агар маҳсулот ях кунонида шуда бошад, барои истифода бурда шудани он дар давоми 24 соат дар ҳарорати хона аз +10°C до +25°C иҷозат дода мешавад. Ба гармкунӣ бо мақсади яхкӯшоии нисбатан барвақттар иҷозат дода намешавад.

Миқдори қабатҳо номаҳдуд аст ва аз ғавсии талаб карда мешудани рӯйпӯшкунӣ гидроизолатсионӣ вобаста аст.

Ҳангоми гузаронидани корҳо дар ҷойҳои часпиши “фарш-девор”, инчунин дар минтақаи расидан ба қубурҳо ва шикфиҳои обреза, масалан, ҳангоми гидроизолатсияи душ, ҳуҷраи шустушӯ татбиқ кардани тасмаҳои чандири гидроизолатсионӣ, масалан, PLITONIT ГидроЛента тавсия дода мешавад.

Тавсифномаи техникӣ

Ғавсии тавсиядодашудаи як қабат	0,5-1,0 мм
Ҳароҷоти мастика ҳангоми ғавсии қабат 0,5 мм	0,7 кг/м²
Пӯшидани тарқишҳо бо ғавсӣ, то	0,8 мм
Муштаҳамии пайвастшавӣ бо асос баъд аз 28 шабонарӯз	на кам аз 1,5 МПа
Муштаҳамии пайвастшавӣ бо асос баъд аз 28 шабонарӯзи нигоҳдории гарм	на кам аз 1,5 МПа
Тобоварии мастика ба гармӣ	то +70°C
Тағмаи оид ба обногузари ҳангоми фишори бевосита	W6

Миқдори қабатҳои молидани ва хароҷот

Соҳаи татбиқ	Миқдор и қабатҳо	Ғавсии умумии рӯйпӯшкунӣ, мм	Ҳароҷот, кг/м²
Деворҳо дар ваннахона / пешбанди ошхона	1	0,5	0,8
Фарш дар душхона/ҳуҷраи шустушӯ	2	1	1,7
Қабати ҷудокунанда ба лойи андова (дар бинои дилҳо)	1	0,5	0,8

Шартҳои гузаронидани корҳо

Намнокӣ бақиявии асосҳои сементӣ бояд на бештар аз 2 %, асосҳои гачӣ — на бештар аз 0,5 %, ҳарорати ҳаво ва асос дар вақти гузаронидани корҳо ва 2 шабонарӯзи оянда бояд на камтар аз +10°C ва на бештар аз +30°C бошад. Ҳарорати ҳудди мастика на пасттар аз +10°C

Диққат

Ба қабати гидроизолатсионии молидашуда зарар нарасонед. Мастика ба сифати сатҳи кӯшоди корӣ ҳангоми таҳдиди зарарҳои механикӣ татбиқ намешавад. Барои рӯйкашкунӣ баъдинаи сатҳ истифода бурдани ширецҳо барои лавҳаи PLITONIT тавсия дода мешавад. Мастика барои гидроизолатсияи ҳавзҳои варзишӣ, чоҳҳо, гидроизолатсияи тахонаҳо, объектҳои дигар, ки ба фишори баландшудаи об гирифта мешаванд, таъин нашудааст. Барои ин мақсадҳо истифодабарии гидроизолатсияи дукомпонентии PLITONIT ГидроЭласт 2К тавсия дода мешавад.

Чораҳои эҳтиёт

Мастика ба 4 дараҷаи хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) тибқи СтД 12.1.007 мансуб аст

Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгир истифода баред

Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед ва ба духтур мууроҷиат кунед

АЗ КУДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

Композитсия дар асоси эмулсияи оби дисперсияи акрилӣ, пуркунандаҳои минералӣ ва иловаҳои функционалӣ.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдории

Мастика дар воситаҳои пӯшидаи нақлиёт тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи нигоҳубини бандубаст дар ҳарорати аз +5°C то +30°C нигоҳ дошта шавад. Мӯҳлати нигоҳдории дар тараи истеҳсолкунанда — 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мӯтобиқати омехтаро ба талаботи ШТ 23.99.12-001-51552155- 2019 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеъмолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад.

Фарқият аз вазни ҳолис тибқи СтД Р 8.579-2001. Маҳсулот барои истифода дар ҳамаи намудҳои сохтмони шаҳрвандӣ (Аэфф<370 Бк/кг, I дараҷаи маводҳо аз рӯи Сан-Пин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)) иҷозат дода шудааст.

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru