

PLITONIT Кунҷи гидроизолатсионии дарунӣ 90° ва берунӣ 270°



2 кунҷ дар бандубаст

- ✓ Устуворӣ ба туршиҳо
- ✓ Барои корҳои беруна ва даруна
- ✓ Чандирии баланд
- ✓ Ба фишори об > 1,5 Атм тоб меоварад



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Кунҷҳои чандири гидроизолатсионӣ барои корҳои дарунӣ ва берунӣ



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Маҳсулот барои гидроизолатсияи кунҷҳои дохила ва берунаи ҷойҳои пайвастшавии "фарш - девор", чокҳои деформатсионӣ, баромадҳои қубурҳо, шикфиҳои обрез дар биноҳо ва иншоотҳои нам: гидроизолатсияи ҳавзоҳо, душҳо (аз он ҷумла, душхонаҳо бе поддон), ҳуҷраҳои ванна, тахонаҳо, балконҳо, пешайбонҳо, биноҳои истеҳсоли (аз он ҷумла. саноати ҳӯрокворӣ) ва ғайра таъин гардидааст.

Тартиби иҷрои корҳо

1	Бо ҷўтка ё ки андоваи пўлодӣ маҳлули гидроизолатсиякунандаро ба сатҳи ҷойи пайваст, инчунин баромадҳои коммуниатсияҳо ва обрезҳо моled.*
2	Кунҷи гидроизолатсиякунандаи ПЛИТОНИТ Гидролентаро ба қабати нами гидроизолатсия ҷойгир кунед.
!	Кунҷи гидроизолатсионӣ бо ҷониби бе чоп ҳамин тариқа ҷобачо карда мешавад, то ки он пайваст/чокро пурра пўшад.
4	Кунҷи гидроизолатсиониро ба маҳлули молидашуда бо андоваи ҳамвори филизӣ / пластикӣ, барои несткунии ҳамаи "хубобчаҳо" фишуред.
!	Пайвастҳои тасмаҳо, унсурҳои кунҷӣ ва манжетаҳоро болои ҳамдигар ба 5-7 см бояд гузошт.
!	Қабати баъдинаи массаи гидроизолатсиониро ба болои қисми канори тасма чунон мемоланд, то ки қисми пеши он нопўшида монад, ҳамзамон қабати гидроизолатсионӣ бояд сахтшуда, вале то ҳол нам бошад.

* Минтақаи молидан бояд нисбат ба васеъии кунҷ якчанд сантиметр калонтар бошад. Пеш аз ҷобачокунӣ тасмаи гидроизолатсионӣ ба сатҳ кунҷҳои беруна ва дохилӣ, манжетҳои деворӣ ва фаршӣ ҷобачо карда мешаванд.

Тавсифномаи техникӣ

Ғавсӣ	~ 0,6 мм
Васеъӣ	120 мм
Дарозӣ аз ҷониби кунҷ	140 мм
Ҳарорати корӣ	-30°C ... + 90°C
Ба фишори об тобовар:	>1,5 Атм
Кашиши кўндалангӣ то кандашавӣ:	>100%

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Дар воситаҳои пўшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Дар биноҳои пўшидаи таъминкунандаи маҳфузии бандубаст нигоҳ дошта шавад. Мухлати нигоҳдорӣ дар тарии истеҳсолкунанда – 24 моҳ аз рўзи истеҳсол. Санаи истеҳсолот дар бандубаст нишон дода шудааст.

Маслиҳатҳои муҳим

PLITONIT ГидроЛента Кунҷи гидроизолатсионии дарунӣ 90° ва берунӣ 270° дар система бо мастикаи полимерии гидроизолатсионии PLITONIT ГироЭласт ё ки гидроизолатсияи полимер-сементии PLITONIT ГидроЭласт 2К татбиқ карда мешавад

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru