

PLITONIT ГидроСлой Экспресс



5 кг

- ✓ Адгезияи баланд бо асос
- ✓ Барои корҳои беруна ва даруна
- ✓ Гидроизолатсияи экспрессӣ - рӯйкашкунӣ баъд аз 3 соат
- ✓ Тамғаи обнагузаронӣ W12



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Омехтаи хушки гидроизолатсионии зудсаҳтшаванда дар асоси сементӣ барои корҳои беруна ва дохилӣ



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Маҳсулот барои ҳифзи гидроизолатсионӣ ва таъмири сохторҳои амудӣ ва уфуқӣ аз бетон, оҳану бетон, хишт аз таъсири обҳои ғрунӣ, боронӣ ва муқовимат ба филтратсияи намай тавассути сохтор ҳангоми хизмат дар об таъин гардидааст. Рӯйпӯшкунӣ саҳро ҳосил мекунад ва барои гидроизолатсияи таҳонаҳо, ошёнаҳои таҳонавӣ, ҳуҷраҳои ванна, рӯйпӯши таги девор, гидроизолатсияи пойдевор ва биноҳои дигар, ки ба сарбориҳои шаклдигаркунанда гирифта намешаванд, тавсия дода мешавад.

Маҳсулот иҷозатномаи маоқмоти ГСЭН баро алоқа бо оби нӯшокиро дорад.

Намудҳои асос	Фарш / Деворҳо
Оҳан, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, лойи андова дар асоси сементӣ, фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, гачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+
ЦСП, OSB, фанера	—
Асосҳои сусти ва бўршаванда	—
Соҳаҳои татбиқ	
Пешайвонҳо ва балконҳо	+
Унсурҳои биноҳо, ки дар поён аз сатҳи замин ҷойгиранд – пойдеворҳо, таҳонаҳо ва монанди он.	+
Ҳавзҳои ҷамъшаванда ва монолитӣ, зарфҳо барои оби таъиноти хоҷагӣ бо чуқурии то 80 м	—
Намудҳои қабатҳои баъдина	Фарш / Деворҳо
Ширец барои лавҳа ва керамогранит	+
Лойи андова дар асоси семент	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, гачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
Истифодабарӣ бе ороиши баъдина (бе сарбориҳои механикӣ)	+
Ранг / гулгоҳазҳо	—
Фаршҳои рехташаванда дар асоси эпоксидӣ	—

Омодакунӣ асос

Сатҳ бояд аз чанг, ифлосӣ, рағанҳо, чарбу, шири сементӣ ва заррачаҳои дигари монешаванда ба пайваستшавии мавод бо асос тоза карда шавад. Тарқишҳо, кафишҳо, ковокиҳо ва нобаробариҳои нӯттези дигарро то молида шудани гидроизолатсияи полимерӣ бо ғурагач, лойи андова ё ки таркиби таъмири дар асоси семент, масалан, PLITONIT РемСостав пур карда шаванд.

То оғози корҳои асосӣ иҷрокунии андовакунӣ санҷиши (~1 м²) қитъаҳои нисбатан мураккабтарӣ сатҳ дар ғавсии максималии қабат тавсия дода мешавад.

Омодакунӣ омехтаи маҳлулӣ

Барои омехтакунӣ омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоқӣ истифода бурдан лозим аст. Таносуб ҳангоми аралашкунӣ: ба 1 кг омехтаи хушк 0,18-0,22 л об (0,9-1,1 л ба 5 кг)

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунӣ омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешаки ченкардашуда андозед
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед*
4	То таҳшиншавии маҳлул 5 дақиқа интизор шавед ва тақрибан омехта кунед

** суръати даврзанӣ на бештар аз 600 гардиш/дақиқа.

Вақти истифодабарии омехтаи маҳлулии омода на бештар аз 45 дақиқа.

Тартиби иҷрои корҳо

1	Омехтаи маҳлулии омодаро бо шпател, келма ё ки ҷўтка вобаста аз консистенсия моled.
!	Корҳо оид ба молидани рӯйпӯшкунӣ гидроизолатсиониро муттасил, бе ҳосилкунии чокҳои сард бояд гузаронид.
!	Ғавсии тавсиядодашудаи як қабати молидан: 2-5 мм
!	Дар ҳолати танаффуси то 40 дақиқа омехтаи молидашударо ба таври перпендикулярӣ ба сатҳ бӯред ва бо маводи нам пӯшида монед.
!	Барои сохтори рӯйпӯши бисёрқабатаи гидроизолатсионӣ ҳар як қабати баъдинаро баъд аз саҳтшавии пешинааш моled (тақрибан баъд аз 2-4 соат)

Омехтаи молидашудаи маҳлулиро дар давоми 3 соати аввал аз хушкшавии аз ҳад зиёд зуд, бо истифода аз маводи дилҳоҳи пӯшидани барои ин: плёнкаи полиэтиленӣ, маводи изолатсионӣ, мавод дар асоси битумӣ ва ғайра муҳофиза кардан лозим аст. Инчунин муҳофизаи рӯйпӯши молидашуда дар давоми 3 соати аввал бо маводи дилҳоҳи латтагини намкардашуда иҷозат дода мешавад.

Тавсифномаи техникӣ

Барои омехта дар ҳолати хушк	
Калонии максималии пуркунанда	0,63 мм
Хароҷоти об барои омехтакунӣ:	
• ба 1 кг	0,18-0,22 л
• ба ҳалтаи 5 кг	0,9-1,1 л
Хароҷоти омехта, ҳангоми ғавсии қабат 1 мм	1,6-1,8 кг/м²
Барои омехтаи ба татбиқкунӣ омода	
Вақти истифодабарии омехтаи маҳлулӣ	на бештар аз 40 дақиқа
Оғози муҳлати саҳтшавии омехтаи омодаи маҳлулӣ	на пештар аз 30 дақиқа
Барои маҳлули саҳтшуда	
Мустаҳкамӣ ҳангоми фишурдан дар синну сол	
• 3 соат	на кам аз 4 МПа
• 28 шабонарӯз	на кам аз 25 МПа
Мустаҳкамӣ дар кашиш ҳангоми қатшавӣ баъд аз 28 шабонарӯз	на кам аз 5 МПа
Мустаҳкамӣ пайвастшавии маҳлул бо асоси бетонӣ	на кам аз 1 МПа
Тамғаи маҳдуд аз рӯи тобоварӣ ба сармо	F150
Тамға оид ба обногузарӣ ҳангоми фишори бевоситаи об	W12
Тамға оид ба обногузарӣ ҳангоми фишори баръакси об	W8
Ҳарорат ҳангоми истифодабарӣ	аз -20°C то +70°C
Алоқа бо оби нӯшоқӣ	иҷозат дода шудааст
Ҷаъолнокии самаранокии нисбии радионуклидҳои табиӣ	на бештар аз 370 Бк/кг

Миқдори қабатҳои молидани ва хароҷот

Соҳаи татбиқ	Миқдор и қабатҳо	Ғавсии умумии рӯйпӯшкунӣ, мм	Хароҷот, кг/м²
Фарш дар душона/ҳуҷраи шустушӯ	1	2	3,8
Пешайвонҳо ва балконҳо	1	2	3,8
Пойдеворҳо, таҳонаҳо ва монанди он	1-2	3-5	5,4 - 9

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо ва дар давоми 3 шабонарӯз, ҳарорати ҳаво ва асос дар ҳудуди аз +10°C то +30°C бояд бошад. Ҳарорати омехтаи маҳлули дар қараёни гузаронидани корҳо – аз +10°C то +30°C. Сатҳро ҳангоми гузаронидани корҳои берунӣ аз боришоти атмосферӣ ва нурҳои бевоситаи офтобӣ муҳофиза кардан лозим.

Диққат

Тавсифномаҳои нишондодашудаи муваққатӣ дар ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намии нисбии ҳаво 60±10% эътибор доранд, ва дар дигар шароити ҳарорати-намнокӣ тағйир ёфта метавонанд. Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастурамалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Дар қараёни гузаронидани корҳо омехтаи маҳлулиро давра ба давра омехта кардан тавсия дода мешавад. Корҳои баъдинаи ороишӣ баъд аз назорати набудани камбудии сатҳ ва филтратсияи об гузаронида шаванд (тақрибан баъд аз 3 шабонарӯз). Дар ҳолати муайян гардидани камбудии (ба қабатҳо ҷудо шудан, филтратсияи об) ин қитъаҳоро қушодан ва корҳоро такрор кардан лозим аст.

Чораҳои эҳтиёт

Мастика ба 4 дараҷаи хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) тибқи СтД 12.1.007 мансуб аст

Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред

Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед ва ба духтур муроҷиат кунед

АЗ КУДАКОН ЭҶТИЁТ КҶНЕД!

Таркиб

Рег, портландсемент, иловаҳои модификатсиякунанда ва гидрофобизатсиякунанда, микронаҳо.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиёт тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шаванд. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушкӣ таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобикати омехтаро ба талаботи СтД 31357 ва ШТ 23.64.10-279-51552155-2018 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқият аз вазни ҳолис тибқи СтД 8.579-2001. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намунаҳои сохтмони граждани (Аэфф <370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПин 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст.

Маслиҳатҳои муҳим

Барои гидроизолатсияи ҳавзо, чоҳҳо, тахонаҳо, зарфҳо бо об, объектҳои дигари гирифтӣ ба таъсири фишори баланди об, истифодабарии гидроизолатсияи чандири дукомпонентаи ПЛИТОНИТ Гидроэласт 2к-ро тавсия медиҳем. Барои офаридани гидроизолатсияи бечок таҳти рӯйкашкунӣ аз гидроизолатсияи полимери ПЛИТОНИТ ГидроЭласт истифода баред, он барои душхонаҳо, аз он ҷумла, бе тағмонак, ҳуҷраҳои ванна ва биноҳои дигари нам мутобик аст, барои гидроизолатсияи балкон истифода шуданаш мумкин аст.

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

[www. plitonit.ru](http://www.plitonit.ru)

e-mail: info@mc-bauchemie.ru