

## PLITONIT ГидроСтоп



2 кг

✓ Барои корҳои зудии таъмири оид ба гидроизолатсияи захишҳо

✓ Сахтшавии дар давоми 1,5-10 дақиқа

✓ Набудани нишастан

✓ Тамғаи обнагузаронӣ W6



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

**Омехтаи хушки гидроизолатсионии сатҳӣ, таъмири дар асоси сementӣ барои корҳои беруна ва дохилӣ**



Боргирии дастурамал дар забони дигар/  
Download the manual in another language  
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

### Соҳаи татбиққунӣ

Маҳсулот барои бартарафқунӣ гузаштани об аз тарқишҳо, шикӯфҳо, ковокиҳо и чокҳо дар сохторҳои бетонӣ ҳангоми гузаронидани корҳои дарунӣ ва берунӣ, масалан, гидроизолатсияи таҳона аз воридшавии обҳои ғрунӣ тавассути шикӯфии дар бетон ҳосилшуда таъин гардидааст. Маҳсулот иҷозатномаи маоқомоти ГСЭН баро алоқа бо оби нушокиро дорад.

### Омодакунӣ асос

**Сатҳҳои бетонӣ.** Тозакунӣ қойҳои зарардидаро бо васеъкунӣ дохили сохтор бо чуқурии на кам аз 30 мм ва васеъгии на кам аз 20 мм иҷро кунед ва бо об шӯед. Сатҳи таъмиршаванда бояд мустаҳкам, аз ҳамаи намудҳои ранг, рӯйпӯшҳои битумӣ, моддаҳои дар об ҳалшаванда тозакардашуда ва унсурҳои ба қабатҳо ҷудошавандаро надошта бошад.

**Қубурҳо.** Дар атрофи қитъаи таъмир карда шаванда қубурро то ялақосии филизи тоза карда шавад (аз ифлосӣ, чанг ва ғайра). Чуқуртар кардани қитъаи зарардида бо аррача ва якҷанд буришҳои он қадар амиқнабудан 1 мм барои мустаҳкамии беҳтар кардан тавсия дода мешавад.

### Тартиби иҷрои корҳо

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | Ҳангоми гузаронидани корҳо бо усули молидани қабат бо қабат омехтаи хушк бо қабатҳои бориқ молидашаванда ба сатҳи нам татбиқ карда мешавад.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ! | Ҳангоми гузаронидани корҳо бо усули пуркунӣ, омехтаи пластикӣ маҳлули бо роҳи омехтакунӣ омехтаи хушк бо миқдори пешакӣ ченкардашудаи об татбиқ карда мешавад.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ! | Мӯҳлати сахтшавии омехтаи маҳлулӣ – оғоз на пештар аз 1,5 дақиқа, анҷом на дертар аз 10 дақиқа аз лаҳзаи омехтакунӣ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ! | Усули қабат бо қабат молидан - дар ҳолатҳое, вақте имконнопазирии буридани қойи зарардида, масалан, ҳангоми кор дар асоси ғавсиаш хурд ё ки дар қитъаи обногузари асос татбиқ карда мешавад. Омехта қабат бо қабат бо андоваи пӯлодин ё ки асбоби дигари қулай бо фишори пурқувват молида мешавад. Ғавсии як қабат то 2 мм. Қабати баъдина дар лаҳзаи ғанишавии қабати пешина бо об, ва ҳамин тариқа, то пурра истодани об молида мешавад. |
| ! | Усули пуркунӣ дар ҳолатҳои дигар татбиқ карда мешавад, вақте ки ҷобачобкунӣ омехтаи маҳлулӣ ба тамоми чуқурии қитъаи зарардида имконпазир бошад, ҳамзамон пуркунӣ бо кӯрраҳои пешакӣ омодакардашудаи ҳамирмонанд ба амал бароварда мешавад. Омехтаи маҳлулӣ то анҷоми сахтшавӣ барои истисноқунӣ овезоншавӣ ё ки пачақшавӣ пахш карда мешавад.                                                                                             |

### Омодакунӣ омехтаи маҳлулӣ

Барои омехтакунӣ омехтаи хушк обро аз обтаъминкунӣ нӯшоқӣ истифода бурдан лозим аст. Таносуб ҳангоми омехтакунӣ: ба 1 кг омехтаи хушк 0,17-0,19 л об талаб карда мешавад

|   |                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунӣ омехтаи хушк чен карда гиред                                                                          |
| 2 | Омехтаи хушкро ба миқдори пешакӣ ченкардашуда андозед                                                                                              |
| 3 | Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи якнамуда омехта кунед* |
| ! | Аз нав омехтакунӣ тақрорӣ талаб карда намешавад.                                                                                                   |

\*\* суръати даврзанӣ на бештар аз 600 гардиш/дақиқа.

### Истифодабарии баъдина

Барои локализатсияи қараёни об дар қитъаи зарардида шикӯфкунӣ ва ба он гузоштани қубури полиэтиленӣ дренажӣ тавсия карда мешавад. Баъд аз 10 дақиқаи анҷоми пуркунӣ қитъаи зарардида қубурчаи дренажиро бароред, танбаи қубуро бо даромадан аз сатҳ на кам аз 30 мм зада дароред ва бо омехтаи маҳлулӣ бо усули пуркунӣ пӯшед. Ҳангоми зуд хушк шудани сатҳ онро дар давоми шабонарӯзи якум бояд нам кард. Дар қабати якуми рӯйпӯш пайдошавии тарқишҳои мӯйӣ дар сатҳ имконпазир аст. Иловакунӣ миқдори иловагии об ба омехтаи маҳлулӣ омода манъ аст.

### Тавсифномаи техникӣ

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Барои омехта дар ҳолати хушк</b>                |                                                   |
| Ҳароҷоти об барои омехтакунӣ ба 1 кг               | 0,17-0,19 л                                       |
| <b>Барои омехтаи ба татбиққунӣ омода</b>           |                                                   |
| Қобилияти ҳаёти омехтаи маҳлулӣ                    | Пк3                                               |
| Мӯҳлати сахтшавии омехтаи маҳлулӣ                  | на пештар аз 1,5 дақиқа<br>на дертар аз 10 дақиқа |
| <b>Барои маҳлули сахтшуда</b>                      |                                                   |
| Мустаҳкамии ҳангоми фишурдан дар синну сол         | на кам аз 2 МПа<br>на кам аз 15 МПа               |
| • 15 дақиқа                                        |                                                   |
| • 28 шабонарӯз                                     |                                                   |
| Тамға аз рӯи обногузаронӣ, 1 шабонарӯз             | W6                                                |
| Тамға аз рӯи тобоварӣ ба сармо                     | F25                                               |
| Устувории минтақаи расидан, Гкз, на кам аз         | 25                                                |
| Ҷаъолнокии самаранокии нисбии радионуклидҳои табиӣ | на бештар аз 370 Бк/кг                            |

### Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар қараёни гузаронидани корҳо бояд аз +10°C то +30°C бошад. Дар қиматҳои ҳамсояи ҳарорати омехтаи маҳлулӣ мӯҳлатҳои сахтшавӣ тағйир ёфта метавонанд. Сахтшавӣ дар давоми 3 дақиқа ҳангоми ҳарорати омехтаи маҳлулӣ аз +18°C то +25°C таъмин карда мешавад.

### Диққат

Тавсифномаҳои нишондодашудаи муваққатӣ дар ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намии нисбии ҳаво 60±10% эътибордоранд, ва дар дигар шароити ҳароратӣ-намонокӣ тағйир ёфта метавонанд. Ҳангоми иҷрои корҳо аз дастурамалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи беҳатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт.

### Чораҳои эҳтиёт

Мастика ба 4 дараҷаи хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) тибқи СтД 12.1.007 мансуб аст

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ҳангоми иҷрои корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгир истифода баред                                         |
| Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед ва ба духтур муроҷиат кунед |
| <b>АЗ КУДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!</b>                                                                                                                 |

#### **Таркиб**

Рег, портландсемент, иловаҳои модификатсиякунанда.

#### **Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ**

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушки таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Мӯҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол.

#### **Кафолати истеҳсолкунанда**

Истеҳсолкунанда мӯтобиқати омехтаро ба талаботи СтД 31357 ва ШТ 5745-105-51552155-2014 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбиниғардида ҷавобгари надорад. Фарқият аз вазни холис тибқи СтД 8.579-2001. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намудҳои сохтмони граждани (Аэфф <370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПин 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои беҳатари радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст.

**ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ**

**ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН**

8 (800) 555 - 71 - 67

[www. plitonit.ru](http://www.plitonit.ru)

e-mail: [info@mc-bauchemie.ru](mailto:info@mc-bauchemie.ru)