

PLITONIT Грунт 1 PROFI

Таҳранг концентрат 1:5



10 л | 3 л | 0,9 л

- ✓ Адгезия бо рӯйпӯшкунҳои баъдинаро баланд мекунад
- ✓ Пастшавии ҷаббиши оби асос ҳатто ҳангоми молидани 1 қабат
- ✓ Сарфакорӣ ҳангоми истифода
- ✓ Беранг баъд аз хушк шудан
- ✓ Ҳангоми нигоҳдорӣ яхкунонидан мумкин



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Таҳранг концентрати ҷаббиши амиқ барои корҳои беруна ва дохила



Боргирии дастурмал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Таҳранг PLITONIT Грунт 1 PROFI барои омодакунии асосҳо барои корҳои баъдинаи сохтмонӣ ва таъмири таъин гардидааст. Барои корҳои дарунӣ ва берунӣ истифода мешавад.

Намудҳои қабатҳои баъдина	Деворҳо
Ширец барои лавҳа ва керамогранит	+
Андовакунӣ / ғурағач дар асоси гач, семент ё ки полимерӣ	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, гачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси эпоксидӣ	—
Ранг / гулкоғазҳо	+
Намудҳои асос	Деворҳо
Оҳан, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, лойи андова / ғурағач дар асоси гач, семент ё ки полимерӣ, ПГП, фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, гачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+
ЦСП, ОСБ, фанера	+
Асосҳои суст ва бўршаванда (андоваҳои кӯҳнаи бўршаванда, асосҳои бетонӣ ва кашишҳои нимхушк бо мустаҳкамии ба фишор на камтар аз 10 МПа)	—

Омодакунии асос

Пеш аз таҳрангкунӣ сатҳро аз чанг, ифлосӣ, равшан тоза кунед. Қитъаҳои кӯҳна ва номустваҳами рӯйпӯшо бодикқат нест кардан лозим аст.

Тартиби иҷрои корҳо

1	Таҳрангро пеш аз татбиқ бодикқат омехта кунед.
2	Таҳрангро дар таносуби дар ҷадвали «Тавсифномаи техники» нишондодашуда омехта кунед.
3	Таҳрангро ба асос бо чӯтка ё ки набардча моled. Ҳангоми таҳрангкунӣ сатҳҳои уфӯқӣ ба пайдошавии кӯлмакҳо роҳ надихед.
4	Баъд аз 120 дақиқа (ё ки бештар) баъд аз молидани таҳранг қобилияти ҷаббиши асосро тафтиш кунед, агар сатҳи ҷаббиши асос кофӣ бошад - ба корҳои баъдина гузаштан мумкин аст (ба қисмати «Чӣ тавр тафтиш кардани қобилияти ҷаббиши асос» нигаред).

Чӣ тавр тафтиш кардани қобилияти ҷаббиши асос

Дар сатҳи уфӯқӣ	Дар сатҳи амудӣ
Баъд аз 120 дақиқа (ё ки дертар) баъд аз таҳрангкунӣ сатҳ ба асос якчанд қатра обро ба якчанд ҷой резед.	Бо ёрии пулверизатор, чӯтка ё ки губка обро ба асос, дар баландии 1,5 м аз пол обро зиёд моled.
Агар қатра ба асос на кам аз 20 дақиқа ҷаббида ҳавад, қабати дуҷуми таҳрангро молидан лозим аст.	Агар об, дар девор ба поён қорӣ шуда, ба асос пурра ҷаббида шавад, қабати дуҷуми таҳрангро молидан лозим аст.
Агар қатра дар асос бештар аз 20 дақиқа нигоҳ дошта шавад ва ҷаббида нашавад, ба корҳои баъдина гузаштан мумкин аст.	Агар об қорӣ ва ҷаббида нашавад, ба корҳои баъдина гузаштан мумкин аст.

Тавсифномаи техники

Ранг	Сафед
Дараҷаи концентратсия	1:5
Вақти хушкшавӣ	120 дақиқа
Ҳарорат ба м2, мл (таҳранги омехтакардашуда)	100 - 200
Сатҳи омехтакунии об	Таносуб
Пеш аз корҳои рӯйкашкунӣ, рангумол ва часпонидани гулкоғазҳо	1:5
Пеш аз сохтани фаршҳои рехташаванда (барои беҳтаркунии қорӣшавӣ)	1:3

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳарорати ҳаво, асос ва таҳранги барои татбиқ омода дар вақти гузаронидани корҳо бояд на кам аз +5°C бошад. Ҳангоми истеҳсоли корҳои беруна сатҳи коркардшударо аз боришоти атмосферӣ то лаҳзаи хушк шудан муҳофиза кардан лозим аст.

Диққат

Дар қараёни гузаронидани корҳо таҳрангро давра ба давра омехта кардан тавсия дода мешавад. Асбобҳо ва зарфҳои дарҳол баъд аз татбиқ бо об шӯед. Тавсифномаҳои нишондодашуда ҳангоми ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намнокии нисбии ҳаво 60±10% эътибор доранд. Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастурмалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи беҳатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Барои таҳрангкунӣ асосҳои суст ва мелшаванда (андоваи кӯҳнаи мелшаванда, асосҳои бетонӣ ва кашишҳои нимхушк бо мустаҳкамии ба фишор на камтар аз 10 МПа) истифодабарии PLITONIT Грунт Мустаҳкамкунанда PROFi тавсия дода мешавад.

Чораҳои эҳтиёт

Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред.
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгири кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед ва ба духтур муроҷиат кунед.
АЗ КУДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

Дисперсияи оби полимер, иловаҳои модификациякунанда.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Дар тараи зич пӯшидашуда дар ҳарорати аз -50°C то +40°C, нигоҳ дошта шавад, аз нурҳои бевоситаи офтоб муҳофиза кунед. То 5 давраҳои яхкунонӣ ҳангоми -50°C иҷозат дода мешавад, баъд аз яхкунонӣ хусусиятҳои худро нигоҳ медорад. Баъди аз ях фаровардан дар ҳарорати хона то пурра об шуданаш, бе гармкунӣ маҷбурӣ нигоҳ доштан лозим.

Мухлати нигоҳдорӣ дар тараи кушоданашудаи истеҳсолкунанда — 24 моҳ аз рӯзи истеҳсол. Барои санаи истеҳсолот ба бандубаст нигаред.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мӯтобиқати маҳсулотро ба талаботи ШТ 2241-001-51552155-2013 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурмалӣ мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурмалӣ мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад.