

PLITONIT Таҳранги амиқ воридшаванда



10 л

5 л

- ✓ Адгезия бо рӯйпӯшкунҳои баъдинаро баланд мекунад
- ✓ Пастшавии ҷаббиши оби асос ҳатто ҳангоми молидани 1 қабат
- ✓ Асосро бечанг мегардонад
- ✓ Беранг баъд аз хушк шудан
- ✓ Ҳангоми нигоҳдорӣ яхкунонидан мумкин



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Таҳранги барои истифода омодаи воридшавии амиқ барои корҳои дарунӣ ва берунӣ



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Таҳранги амиқ воридшаванда PROFIL барои омодакунии асосҳо барои корҳои баъдинаи сохтмонӣ ва таъмири таъин гардидааст. Барои корҳои дарунӣ ва берунӣ истифода мешавад.

Намудҳои қабатҳои баъдина	Деворҳо
Ширец барои лавҳа ва керамогранит	+
Андовакунӣ / ғурағач дар асоси ғачӣ, сементӣ ва полимери	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, ғачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
Фаршҳои рехташаванда дар асоси эпоксидӣ	—
Ранг / гулгоҳазҳо	+
Намудҳои асос	Деворҳо
Бетон, оҳану бетон, блокҳои ҳуҷайрадор, хишт, лойҳои андоваи сементӣ ва ғачӣ, ПГП, фршҳои рехташаванда дар асоси сементӣ, ғачӣ ё ки маҷмуавӣ	+
ГКЛ, ГВЛ, СМЛ	+
ЦСП, OSB, фанера	+
Асосҳои сусти ва бўршаванда (андоваҳои кӯҳнаи бўршаванда, асосҳои бетонӣ ва кашишҳои нимхушк бо мустаҳкамӣ ба фишор на камтар аз 10 МПа)	—

Омодакунии асос

Пеш аз таҳрангкунӣ сатҳро аз чанг, ифлосӣ, раған тоза кунед. Қитъаҳои кӯҳна ва номуқтаҳами рӯйпӯшро бодикқат нест кардан лозим аст.

Тартиби иҷрои корҳо

1	Таҳрангро пеш аз татбиқ бодикқат омехта кунед.
2	Таҳрангро ба асос бо чӯтка ё ки набардча моled. Ҳангоми таҳрангкунӣ сатҳҳои уфуқӣ ба пайдошавии кӯлмакҳо роҳ надихед.
3	Баъд аз 120 дақиқа (ё ки бештар) баъд аз молидани таҳранг қобиляти ҷаббиши асосро тафтиш кунед, агар сатҳи ҷаббиши асос кофӣ бошад - ба корҳои баъдина гузаштан мумкин аст (ба қисмати «Чӣ тавр тафтиш кардани қобиляти ҷаббиши асос» нигаред)

Чӣ тавр тафтиш кардани қобиляти ҷаббиши асос

Дар сатҳи уфуқӣ	Дар сатҳи амудӣ
Баъд аз 120 дақиқа (ё ки дертар) баъд аз таҳрангкунӣ сатҳ ба асос якҷанд қатра обро ба якҷанд чой резед	Бо ёрии пулверизатор, чӯтка ё ки гӯбка обро ба асос, дар баландии 1,5 м аз пол обро зиёд моled
Агар қатра ба асос на кам аз 20 дақиқа ҷаббида ҳавад, қабати дуюми таҳрангро молидан лозим аст	Агар об, дар девор ба поён чорӣ шуда, ба асос пурра ҷаббида шавад, қабати дуюми таҳрангро молидан лозим аст
Агар қатра дар асос бештар аз 20 дақиқа нигоҳ дошта шавад ва ҷаббида нашавад, ба корҳои баъдина гузаштан мумкин аст	Агар об чорӣ ва ҷаббида нашавад, ба корҳои баъдина гузаштан мумкин аст

Тавсифномаи техникӣ

Ранг	Сафед
Вақти хушкшавӣ	120 дақиқа
Хароҷот м ² , мл	100 - 200

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳарорати ҳаво, асос ва таҳранги барои татбиқ омода дар вақти гузаронидани корҳо бояд на кам аз +5°C бошад. Ҳангоми истеҳсоли корҳои беруна сатҳи коркардшуда аз боришоти атмосферӣ то лаҳзаи хушк шудан муҳофиза кардан лозим аст.

Диққат

Дар ҳаёти гузаронидани корҳо таҳрангро давра ба давра омехта кардан тавсия дода мешавад. Асбобҳо ва зарфҳои дарҳол баъд аз татбиқ бо об шӯед. Тавсифномаҳои нишондодшуда ҳангоми ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намнокии нисбии ҳаво 60±10% эътибор доранд. Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастурамалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон дастур бояд гирифт. Барои таҳрангкунӣ асосҳои сусти ва мелшаванда (андоваҳои кӯҳнаи мелшаванда, асосҳои бетонӣ ва кашишҳои нимхушк бо мустаҳкамӣ ба фишор на камтар аз 10 МПа) истифодабарии PLITONIT Грунт Мустаҳкамкунанда PROFIL тавсия дода мешавад.

Чораҳои эҳтиёт

Ҳангоми иҷроиши корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгирӣ истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед ва ба духтур муроҷиат кунед
АЗ КУДАКОН ЭҲТИЁТ КҮНЕД!

Таркиб

Дисперсияи оби полимер, иловаҳои модификатсиякунанда.

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Дар тараи зич пӯшидашуда дар ҳарорати аз -50°C то +40°C, нигоҳ дошта шавад, аз нурҳои бевоситаи офтоб муҳофиза кунед. То 5 давраҳои яхкунонӣ ҳангоми -50°C иҷозат дода мешавад, баъд аз яхкунонӣ хусусиятҳои худро нигоҳ медорад. Баъди аз ях фаровардан дар ҳарорати хона то пурра об шуданаш, бе гармкунӣ маҷбурӣ нигоҳ доштан лозим.

Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи кушоданашудаи истеҳсолкунанда – 24 моҳ аз рӯзи истеҳсол. Барои санаи истеҳсолот ба бандубаст нигаред.

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мӯтобиқати омехтаро ба талаботи ШТ 20.30.11-070-51552155-2024 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқ гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурамали мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад