


## PLITONIT Мембранаи гидроизолационӣ-чудокунанда SuperElast



10 м

- ✓ Кафидани лавҳахоро пешгирӣ карда, тарқишҳои васеъгашон то 3 мм-ро рӯйпӯш мекунанд
- ✓ Барои корҳои беруна ва даруна
- ✓ Танҳо барои татбиқ дар фарш
- ✓ Ба фишори об > 2,5 Атм тоб меоварад



ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Мембранаи чандир, фарши гидроизолационӣ-чудокунанда барои корҳои дарунӣ ва берунӣ



Боргирии дастурамал дар забони дигар/  
Download the manual in another language  
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

### Соҳаи татбиқкунӣ

Маҳсулот барои насби қабати гидроизолационӣ, чудокунанда ё ки гидроизолационӣ-чудокунанда ҳангоми насби рӯйқаши лавҳаҳо дар асосҳои сусти сементӣ, асосҳои ҷӯбӣ, инчунин дар асосҳои дигари гирифтори сарбориҳои кӯндаланг ё ки дорои хатари ҳосилшавии тарқиш таъин гардидааст. Аз он ҷумла, барои пешгирии кафидани лавҳа дар ҳолати ба миён омадани тарқишҳо дар асосҳо (на бештар аз 3 мм) дар ҷараёни истифодабарӣ татбиқ карда мешавад.

### Тартиби иҷрои корҳо

Монтажи мембрана ба асос бо ёрии ширеҷи лавҳагии дараҷааш на пасттар аз C2 барои асосҳои саҳт ва на пасттар аз C2 S1 ё ки C2 S2 барои асосҳои шаклдигаркунанда ба амал бароварда мешавад.

- 1 Пеш аз молидани ширеҷ ба асос, сатҳро бе ҷанг карда, бо таҳрани PLITONIT Таҳрани Мустақамкунанда (барои асосҳои сусти) ё ки PLITONIT Таҳрани амиқ воридшаванда / PLITONIT Грунт 1 (барои ҳамаи асосҳои боқимонда) таҳранг кунед
- 2 Ба асос ширеҷи лавҳагиро бо андоваи филизии дандонадори баландии дандонаш 4 мм моled, ҷўякхоро қад-қадӣ ҷониби кўтоҳи лўлапеч ташаккул диҳед
- ! Мембранаро ба асос ҷобачо кунед ва бо андова ҳамвор ҳавои зери мембранаро бароред
- 4 Қатори дуҷуми мембранаро ба якумаш ҷаспонида ҷобачо кунед. Агар гидроизолационӣ ҷойи пайвастшавиро таъмин кардан лозим бошад, он гоҳ ҳар ду қатори мембранаро дар ҷойи пайвастшавӣ бо мастикаи гидроизолационии PLITONIT ГидроЭласт моled ва ҷойи пайвастшавиро бо тасмаи гидроизолационии PLITONIT Гидролента SuperElast пўшед
- ! Мембрана ба девор ҷаспонида ҷобачо карда мешавад, болои ҳамдигар ба девор иҷозат дода намешавад. Барои ҳифзи кунҷҳо аз мастикаи гидроизолационии PLITONIT ГидроЭласт ва PLITONIT Гидролента SuperElast истифода баред

! Гузаронидани корҳои баъдинаи рӯйқашкунӣ баъд аз 72 соат имконпазир аст. Ҳангоми корҳои баъдинаи рӯйқашкунӣ инчунин аз ширеҷи дараҷааш на пасттар аз C2 барои асосҳои саҳт ва на пасттар аз C2 S1 ё ки C2 S2 барои асосҳои шаклдигаркунанда истифода баред.

### Тавсифномаи техникӣ

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ғавсӣ                     | ~ 0,9 мм         |
| Васеъгӣ                   | 1000 мм          |
| Дарозӣ                    | 10 мм            |
| Рӯйпӯшкунӣ тарқишҳои асос | то 3 мм          |
| Ҳарорати қорӣ             | -30°C ... + 90°C |
| Ба фишори об тобовар:     | >2,5 Атм         |

### Таркиб

полипропилен, полиэтилен

### Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Дар воситаҳои пўшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Дар биноҳои пўшидаи таъминкунандаи маҳфузии бандубаст нигоҳ дошта шавад. Мухлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 24 моҳ аз рӯзи истеҳсол. Санаи истеҳсолот дар бандубаст нишон дода шудааст.

### Маслиҳатҳои муҳим

PLITONIT Мембранаи гидроизолационӣ-чудокунанда SuperElast дар система бо ширеҷҳои PLITONIT C, Plitoflex 2500 ва Plitoflex 5000, мастикаи гидроизолационии PLITONIT ГидроЭласт, гидроизолационӣҳои полимер-семементи чандири PLITONIT ГидроЭласт 2K, инчунин тасмаи чандири гидроизолационии PLITONIT Гидролента SuperElast татбиқ мешавад.

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru