

Ҷамворкунанда (баробаркунанда) PLITONIT P1 Про барои ҷамворкунии асосӣ



25 кг

- ✓ Барои керамогранит мутобиқ аст
- ✓ Роҳгардӣ баъд аз 24 соат
- ✓ Барои системаи "фарши гарм" мутобиқ
- ✓ Бе рӯйпӯшкунӣ ниҳой истифода бурдан имконпазир аст
- ✓ Наҳҳои мустақамкунанда

PLITONIT Plitonit Deutsche Qualität

ПРОФЕССИОНАЛ БУДАН ОСОН АСТ

Қабати ҷамворкуни

10-50(80) мм



Боргирии дастурамал дар забони дигар/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Соҳаи татбиқкунӣ

Намудҳои рӯйпӯшкунӣ	
Керамогранит	+
Ламинат	—
Квартсвинил/квартспаркет	—
Паркет	—
Ковролин/линолеум	—
Бе рӯйпӯшкунӣ/тахри рангумол	+
Намуди асос	
Бетони монолитӣ	+
Ҷамворкунии нимхушк (сементӣ)	+
Асосҳои ҷамъшаванда (деформатсияшаванда): OSB, фанера, тахтаҳо, ГЛЛ, лавҳаҳои пӯшанда*	—
Соҳаҳои корҳо	
Биноҳо бо намии меъёри (манзили зист)	+
Биноҳо бо намнокии баландшуда (ҳочатхонаҳо, ҷаммомҳо, ошхонаҳо)	+
Корҳои дохилӣ	+
Корҳои беруна	+
Мутобиқат бо системаи фарши гарм (обӣ ва барқӣ)	+

* аз рӯи асосҳои ҷамъшаванда (шаклгумкунанда) ректани «ҷамворкунанда» шинокунанда», бо қабати гузоштани 40мм, бо панҷараи филизӣ ё ки композитӣ зарур аст

Тавсифномаи техникӣ

Барои омехта дар ҳолати хушк	
Калонии бештарини донаҳои пуркунанда	5 мм
Қабати ҷамворкуни	10-50(80)* мм
Миқдори об	
• ба 1 кг омехта	0,12-0,14 л
• ба 25 кг омехта	3,0-3,5 л
Барои омехтаи ба татбиқкунӣ омода	
Вақти истифодабарии омехтаи ба татбиқкунӣ омода	На бештар аз 40 дақиқа
Ҳаракатнокӣ аз рӯи паҳншавии ҳалқа аз рӯи ГОСТ 31356	Рк1
Барои маҳлули сахтшуда	
Имконияти роҳравӣ	24 соат
Мустақамӣ ҳангоми фишор дар синнусол дар шароити меъёри баъд аз 24 соат	≥ 5 МПа
Мустақамӣ ҳангоми фишор дар синнусол дар шароити меъёри баъд аз 28 шабонарӯз	≥ 25 МПа
Мустақамӣ дар кашиш ҳангоми қатшавӣ баъд аз 7 шабонарӯз	≥ 2 МПа
Мустақамӣ дар кашиш ҳангоми қатшавӣ баъд аз 28 шабонарӯз	≥ 5 МПа
Мустақамии пайвастшавӣ бо асос баъд аз 7 шабонарӯз	≥ 0,4 МПа
Мустақамии пайвастшавӣ бо асос баъд аз 28 шабонарӯз	≥ 0,75 МПа
Тамғаи маҳдуд аз рӯи тобоварӣ ба сармо	На камтар аз F75
Шусташавӣ	На бештар аз 0,8 г/см²
Шаклгумкунии нишастан	На бештар аз 1 мм/м
Шаклгумкунии васеъшавӣ	На бештар аз 0,5 мм/м
Речаи ҳароратӣ дар ҷараёни истифодабарӣ	то +100°C
Фаъолнокии самаранокии нисбии радионуклидҳои табиӣ	на бештар аз 370 Бк/кг

Омодакунии асос

1	Асос бояд мустақам бошад (бетони тамғаи В15 ва бештар, кашиши сементӣ аз рӯи мустақамӣ ба паҳншавӣ на камтар аз 20 МПа), синҷи конструксионӣ дошта ва кафидаҳои дутарафа надошта бошад
2	Асосро аз ифлосӣ, чанг, равғанҳо, чарбуҳо, инчунин қабатҳои ҷудошаванда тоза кунед
3	Таҳранг бо ҷутка, ҷуткача ё ки валик молида мешавад. Таҳранг бояд қабати тунуки яклухтро ташкил диҳад, ба ҳосилшавии қулмақҳо роҳ дода намешавад. Сифати сатҳи таҳмолгардида бо набудани ҷаббиши об дар давоми 20-30 дақиқа мӯайян карда мешавад
4	Тозакунӣ ниҳии асос аз чанг бо чангкашак анҷом дода шаванд
5	Ҷудокунӣ пешакии қабати ҷамворкунандаи фарш аз девор ва девораҳо бо тасмаи махсуси демпферӣ (каноравӣ) ҳатмист
6	Ченкунӣ ва насбкунӣ ҳисобҷӯҳои маёқӣ бо ҳамии додашуда бо ёрии нивелир иҷро карда мешавад. Аз рӯи ишораҳои ба деворҳо ё ки сутунҳои бино гузошташуда, ҳисобҷӯи маёқии яқум, баъдан бо ёрии ҳисобҷӯи назоратӣ — ҷамаи боқимондаҳо насб карда мешаванд. Ҳисобҷӯҳо ба тамғаҳои сементӣ таъя карда мешаванд. Бо тамғаҳои баландии лозимии ҳисобҷӯҳои маёқӣ ба танзим дароварда мешавад.
7	Сатҳҳои силлиқи зич (бетони монолитӣ, лавҳаҳои пӯшанда, ва ғайра) бояд бо праймери PLITONIT Грунт СуперКонтакт коркард карда шаванд

Дар ҳолати гузаронидани корҳо оид ба асоси бо системаи "фарши гарм" таҷҳизонидашуда, хомӯш кардани системаи "фарши гарм" 2 шабонарӯз пеш аз оғози корҳо тавсия дода мешавад.

Интиҳоби таҳрангҳо, вобаста аз намуди асос дар биноҳо бо намнокии меъёри

Намуди асос	PLITONIT Таҳранги Амиқ воридашаванда	PLITONIT Грунт 1	PLITONIT Грунт
Бетони монолитӣ	+	1:5	—
Ҷамворкунии нимхушк	+	1:2(3)	—
Ҷамворкунии сементӣ	+	1:3	—

Омодакунии омехтаи маҳлулӣ

Барои омехтакунии омехтаи хушк обро аз обтаъминкунии нӯшоки истифода бурдан лозим аст.

Таносуб ҳангоми аралашкунии: ба 1 кг омехтаи хушк 0,12-0,14 л об (3,0-3,5 л ба 25 кг)

1	Миқдори оби ҳарорати хонаро барои омехтакунии омехтаи хушк чен карда гиред
2	Омехтаи хушкро ба миқдори пешаки ченкардашуда андозед. Беш аз воягузори об рехтан қатъиян манъ карда мешавад.
3	Омехтаи хушк ва обро дар давоми 2-3 дақиқа бо ёрии миксери барқӣ ё ки пармаи барқӣ бо мулҳақа то ҳосил шудани консистенсияи яқнамуда омехта кунед*
4	То таҳшин шудани омехтаи маҳлулӣ 5 дақиқа интизор шуда, тақрибан омехта кунед

* суръати даврзани аз бештар аз 600 гардиш/дақиқа

Вақти истифодабарии омехтаи маҳлулии омода 40 дақиқа дар ҳарорати омехтаи маҳлулӣ 20±2°C.

Тартиби иҷрои корҳо

Пеш аз оғози корҳо бояд зарф барои омехтакунии омехта, ченкунак барои об, об, парма/миксери барқӣ, PLITONIT P1 PRO омода бошанд. Корро аз девори аз баромад дуртарин оғоз кардан тавсия дода мешавад

1	Омехтаи маҳлулӣ байни ҳисобчӯбҳои маёқӣ ҷобаҷо карда шуда, бо правило ҳамвор карда мешавад
2	Ҷобаҷокунии бо тасмаҳо баъд аз як ба амал мебароранд. Тасмаҳои гузаронидашударо танҳо баъд аз саҳтшавии пешаки гузошташудаҳо ҷобаҷо кунед
3	Пеш аз ин ҳисобчӯбҳои маёқӣ гирифта мешаванд, нақши ҳисобчӯбҳои маёқиро сатҳи тасмаҳои ҳамҷоя иҷро мекунад
4	Барои ба даст овардани қабати босифати монолитӣ ҳамворкунии нишой ва силлиқкунии пайвастҳо байни ду порсҳо набояд аз 20 дақиқа зиёд бошад

Иловаҳо ба қисмати "Тартиби иҷроии корҳо"

1	Рӯйпӯшкунӣ сатҳи фарш бо плёнкаи полиэтиленӣ ба 3-5 шабонарӯз тавсия дода мешавад. Хусусан дар шароити гарми обу ҳаво ё ки дар ҳолати намнокии пастшудаи ҳаво (на бештар аз 50%) дар бино
2	Иловатан дар давоми 3 шабонарӯз (на камтар аз як маротиба дар як рӯз) сатҳи фаршро бо об намнок кардан мумкин аст
3	Короямии функционалии фарш паст намешавад, агар микрошикофҳои сирак бе ҷудошавии ҳамворкунанда аз асос ҳосил шаванд

Шартҳои гузаронидани корҳо

Ҳангоми гузаронидани корҳо дар давоми 3 шабонарӯзи баъдина, ҳарорати ҳаво, асос ва лавҳа бояд дар фосилаи аз +5 °C то +30 °C бошанд. Ҳарорати омехтаи маҳлулӣ дар чараёни гузаронидани корҳо бояд аз +10°C то +30°C бошад. Сатҳ ҳангоми иҷроии корҳои берунӣ бояд аз боришоти атмосферӣ муҳофиза карда шавад

Диққат

Гузаронида шудани корҳо аз ҷониби дастаи иборат аз на кам аз 2 нафар тавсия дода мешавад. Аз ҳад зиёд истифода шудани об мумкин нест. Роҳгардӣ дар сатҳи ҳамворшуда на пештар аз 24 соат баъд аз рехтани ҳамворкунанда иҷозат дода мешавад. Лавҳаи керамикиро баъд аз 7 рӯз, бо пешаки таҳрангкунии сатҳи фарш бо таҳрангҳои полимерии PLITONIT гузоштан мумкин аст. Тавсифномаҳои нишондодашуда ҳангоми ҳарорати муҳити атроф 20±2°C, намнокии нисбии ҳаво 60±10% эътибордоранд. Ҳангоми иҷроии корҳо ва нигоҳубинии сатҳ ба дастурнамалҳо оид ба бурдани корҳои умумисохтмонӣ, СП 71.13330.2017 ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон бояд риоя кард. Фаъолкунии системаи «фарши гарм» на пештар аз 7 шабонарӯз имконпазир аст

Чораҳои эҳтиёт

Омехта ба дараҷаи 4-уми хатарнокӣ (моддаҳои камхатар) аз рӯи СтД 12.1.007 мансуб аст
Ҳангоми иҷроии корҳо аз дастпӯшакҳо, айнаҳои муҳофизатӣ, воситаҳои ҳифзи аъзоҳои нафасгир истифода баред
Расидани омехта ба пӯст ва чашмонро пешгирӣ кунед. Ҳангоми ба чашмон расидан дарҳол онҳоро бо миқдори зиёди об шӯед
АЗ КУДАКОН ЭҲТИЁТ КУНЕД!

Таркиб

Per, портландсемент, нахҳои мустаҳкамкунанда, иловаҳои модификатсиякунанда

Ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Омехта дар воситаҳои пӯшидаи нақлиётӣ тибқи қоидаҳои кашонидани борҳо ҳамлу нақл карда шавад. Лимчаҳо бо омехтаи хушк дар биноҳои пӯшидаи хушк дар шароити таъминкунандаи маҳфузии бандубаст ва пешгирӣ аз намнокӣ нигоҳ дошта шаванд. Муҳлати нигоҳдорӣ дар тараи истеҳсолкунанда – 12 моҳ аз рӯзи истеҳсол бо риояи шартҳои ҳамлу нақл ва нигоҳдорӣ

Кафолати истеҳсолкунанда

Истеҳсолкунанда мутобиқати омехтаро ба талаботи СтД 31358 ва ШТ 5745-102-51552155- 2013 ҳангоми риоя карда шудани шартҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва нишондодҳои дастурнамали мазкур аз ҷониби истеҳсолкунанда кафолат медиҳад. Истеҳсолкунанда ҳангоми риоя накардан ба технологияи корҳо бо мавод, инчунин татбиқи гардидани он бо мақсад ва шартҳои бо дастурнамали мазкур пешбининагардида ҷавобгарӣ надорад. Фарқият аз вазни ҳолис тибқи СтД Р 8.579-2001. Маҳсулот барои истифодабарӣ дар ҳамаи намунаҳои сохтмони граждани (Аэфф < 370 Бк/кг; I дараҷаи маводҳо аз рӯи СанПиН 2.6.1.25.23-09 «Меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ (НРБ 99/2009)» иҷозат дода шудааст

Харочот

1,8-2,0 кг/м² ҳангоми ғавсии қабат 1 мм.

ХАДАМОТИ ДАСТГИРИИ

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru